

Anyagvizsgálók Lapja

Az Ország vezető szaklapja

11. AGY

Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Szakmai Konferencia és Kiállítás

Győr, 2024. június 5-7.



A lap kiemelt
támogatója:

M-A-E

Magyar
Anyagvizsgálók
Egyesülete

VAL

Új
vitatéma indult a
Fórum rovatunkban:
ChatGPT és az
anyagvizsgálat

Látogatható
kiállítások:
- Hol gyár állott,
most kőhalom
- EKMITA kiállítási
területe




HOL GYÁR ÁLLOTT,
MOST KŐHALOM

KIÁLLÍTÁS LÁTOGATHATÓ:
2024. AUGUSZTUS 02 - DECEMBER 15.

AUGUSZTUS 02 - OKTÓBER 31., CSÜSÖRTÖK - SZOMBAT 10:00-18:00
NOVEMBER 02 - DECEMBER 15., SZERDA - SZOMBAT 10:00-18:00

Jártassági
vizsgálatok



Szakmai cikkek:
- Anyagfejlesztés
- Vizsgálattervezés



DÍSZPOLGÁRI OKLEVÉL



Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselői testülete

„Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselői testülete”

12001. BÉKÉSCSABA, Magyar Köztársaság, a Magyar Köztársaság

Bakonybánk Község Díszpolgára

posztumusz címet adományoz

prof. dr. Terplán Zénó

egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem volt dékánja, a Gépipar

Tudományos Egyesület volt elnöke, a Magyar

Építőipari és Gépipari Szakmai Szövetség elnöke, a Békéscsaba és vidék

értékrendjének és emlékének.

Prof. Dr. Terplán Zénó
Bakonybánk Község
Díszpolgára



- Interjú
Kecskés Péterrel
- Kecskés Péter
búcsúztatása
(MAROVISZ)



Közelgő és elmúlt
Konferenciák:
- WCNDT
- 11. AGY
- Balatoni Ankét



2024/II-III.
lapszám

M-A-E**MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE**■ www.mae2012.hu ■ titkarsag@mae2012.hu ■**1897/
2012****UNICAM**
MAGYARORSZÁG KFT.**M-A-E****MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE**■ www.mae2012.hu ■ titkarsag@mae2012.hu ■**1897/
2012**

- 1. AGY → Győr, 2002**
2. AGY → Dobogókő, 2004
3. AGY → Tengelic, 2006
4. AGY → Kecskemét, 2008
5. AGY → Monor, 2010
6. AGY → Cegléd, 2012
7. AGY → Kecskemét, 2014
8. AGY → Miskolc-Tapolca
9. AGY → Székesfehérvár, 2018
10. AGY + XII. RAKK → 2021
- 11. AGY → Győr, 2024**

M-A-E

Mélyen tisztelt Olvasóim!



A 2024/I. lapszámunk JEGYZET rovatát a következő mondattal fejeztem be:

"A következő lapszám közleményei a Győrben, 2024. június 5-7. között zajló Anyagvizsgálat a Gyakorlatban (AGY) konferenciasorozat során következő AGY 11 előadásából kerülnek válogatásra."

Természetesen ennek megvalósításával kezdtük a nyarat, mondván, hogy az előadások készek, hiszen a konferencia mintegy 100 résztvevője megtartotta a tervezett 40 előadását, a vetített előadások anyaga elkészült és „csupán” az írásos változatot kell „összerakni”. A Szerkesztőbizottságunk több tagja is végighallgatta az előadások döntő hányadát, és jó érzéssel válogattunk a kínálatból. Dobránszky János professzor úr, a rendezvény „motorja” pedig oroszlánként küzdve próbálta „behajtani” ezeket, a Szerkesztőbizottság tagjai pedig nyugodtan indultak nyári szabadságukra, mondván a lapot augusztusban kényelmesen összerakjuk. Csodás anyanyelvünk példamondata a kialakult esetre: „Ember tervez, Isten végez”. Egyetlen olyan közleményt kaptunk – némi baráti győzködéssel – amely a konferencián is elhangzott. E szomorú tapasztalat lehetséges okait keresve próbáltunk információkat gyűjteni, kitekintve a szűk szakmai körből. Ennek kapcsán pozitív és negatív élményekben volt részünk. E „morzsákat” nem összerakva és nem elemezve, csupán felsorolva: a fiatal szakemberek rövidtávú céljaik elérésére dolgoznak, de eredményeiket nem publikálják széles körben, az egyetemeket többnyire elhagyják a PhD fokozat megszerzése után röviddel. Az idősebb generáció örömmel és tisztelettel emlékezik szakmai múltjára, oktatóira (lásd pl. Bakonybánkban a Bánki Donát Emlékparkban 2024. június 6-án történeteket és Terplán Zénó posztumusz – több mint 20 évvel halála után – diszpolgárságát), és Miskolcon – a korábbi nehézipari centrumban – az ipartörténeti eseményeket! De folytathatnám tovább. Nagy Dezső a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének második elnökének (1904-1910), a BME Műszaki Mechanikai Tanszék alapító professzorának emléktábláját tervezzük leleplezni Csabdiában – ahol síremléke áll – 2024. október 23-án. Jelen lapszám cikkeinek gyűjtése kapcsán szerzett tapasztalatok rezüméje: A fiatal generáció az adott pillanatnak él, mert nem lát stabil jövőt, az idősebb generáció pedig igyekszik megőrizni a múltjának szakmai és emberi értékeit!

Kicsit tágabb környezetben szemlélve a világot, örülnünk is lehet, mert az anyagvizsgáló szakma egy szeletét a roncsolásmentes vizsgálati világkonferencián 64 ország 3145 főjének részvételével lebonyolított rendezvényen 936 előadás hangzott el. Hogy a hazai ambiciózus fiatal generáció tagjai a jövőben magyarországi szervezet küldöttjeként vesznek-e részt az ilyen rendezvényeken vagy valamelyik külföldi országot fogják-e képviselni, az a „jövő zenéje”. Bízunk benne, hogy hazánkat! E világkonferencián **Skopál István**, lapunk egyik rovatának vezetője, kapott **Havercroft díjat** az oktatás és szabványosítás terén kifejtett, több évtizedes eredményes tevékenységéért. Ami pedig a közleményeink kínálatát illeti, bízunk abban, hogy a 2024 novemberében megrendezésre kerülő, immáron 44. Balatoni Ankét (hazánk legnagyobb ipari balesetének 10. évfordulóján, 1979-ben indult rendezvénysorozat) programja „kiváló étlapot” nyújt.

A mikroelektronika hihetetlen fejlődése magával hozta a nagy adatbázisok (Big Data) létrehozásának és többirányú hasznosításának lehetőségeit. Az adatok közötti lehetséges kapcsolatok feltárását pedig alapvetően a „hálózati szemlélet” tudományterületének nemzetközileg is kiemelkedő, kreatív képviselői „expressz sebességgel” fejlesztik. Így nem volt váratlan a 2024. évi fizikai Nobel-díjasok között Geoffrey Hilton kanadai és John Hopfield amerikai kutató is megjelent. A „Big Data” elméletileg megalapozott „termékei” közül lapunkban a ChatGPT használatában rejlő lehetőségeket próbáljuk felvillantani, várva Tisztelt Olvasóinktól a paletta bővítését.

Tóth László
felelős szerkesztő

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA

A Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség
(MAROVISZ) kiadványa,

az ország vezető szaklapja.
Alapítva: 1991-ben.

Országos, iparágakat átfogó, szakmai folyóirat a minőségért
és biztonságunkért.

Kiadó:

Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség
cím: 1191 Budapest, Üllői út 206., B. ép. II. lh.
tel.: +36 1 / 278 0632;
fax: +36 1 / 278 0633;
e-mail: marovisz@marovisz.hu

Szerkesztőség:

felelős szerkesztő: Dr. Tóth László
tel.: +36 30 932 2690
e-mail: info@anyagvizsgaloklapja.hu
avilap.szerk@gmail.com

Szerkesztőbizottsági tagok:

Dr. Tóth László (felelős szerkesztő)
Dr. Trampus Péter (felelős kiadó)
Dr. Dudra Judit (főszerkesztő)
Erdei Réka (digitális szerkesztő)

Hazai szerkesztőbizottsági tagok:

Dr. Divós Ferenc
Fodor Olivér
Kecskés Péter
Dr. Koncsik Zsuzsanna
Dr. Laczik Bálint
Lutor Attila
Dr. Mankovits Tamás
Skopál István
Dr. Somogyi Sándor
Spisák Bernadett
Szűcs Pál

Nemzetközi szerkesztőbizottsági tagok:

Dr. Bitay Enikő (Románia)
Dr. Djorde Dobi (Szerbia)
Dr. Duszka János (Szlovákia)
Dr. Kristián Máthis (Cseh Köztársaság)
Dr. Major Zoltán (Ausztria)

Az Anyagvizsgálók Lapja honlapja:

www.anyagvizsgaloklapja.hu



JEGYZET – NOTE

TÓTH László	3
Jegyzet	
Note	

ANYAG, ANYAGSZERKEZET – MATERIAL, MATERIAL STRUCTURE

SLEZÁK Emese, TÓTH László, RONKAY Ferenc, MOLNÁR Béla, BOCZ Katalin	5
Szuperszívós műszaki anyag fejlesztése reciklált poli(etilén-tereftalát)-ból	
Development of a super tough engineering material from recycled poly(ethylene terephthalate)	

MECHANIKAI VIZSGÁLATOK – MECHANICAL TESTING

CSITKÓ Zsolt, GÁL Viktor	11
Mini Small Punch vizsgálat: problémák és megoldások	
Mini Small Punch test: problems and solutions	

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG)

SOMOGYI Sándor	16
Minőségbiztosítástól a minőségirányításig	
From Quality Assurance to Quality Management	

HÍREK – NEWS

LADÁNYI Péter, TRAMPUS Péter	20
Beszámoló a 20. Roncsolásmentes Vizsgálati Világkonferenciáról	
Report on the 20th World Conference on Non- Destructive Testing	
TÓTH László	22
Posztumusz Díszpolgári Oklevél margójára	
Posthumus honorable member of Bakonybánk	
HARCSIK BÉLA	25
Hol Gyár állott, most kőhalom...	
Where the Factory stood, it is now a pile of stones	
SZALAI József	26
Megnyílt az Északkelet Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány (EKMITA) kiállítási területe	
The exhibition area of the Foundation for the Care of the Industrial History of North-East Hungary (EKMITA) opened	
SKOPÁL István	28
Szabványügyi közlemény	
Standardization information	
TÓTH László	29
Életünk emlékezetes pillanatai – a MAROVISZ „örökös alelnökének”, Kecskés Péternek búcsúztatása	
Memorable moments of our life - the farewell of the "perpetual vice-president" of MAROVISZ, Peter Kecskés	

PORTRÉ – PORTRAIT

SKOPÁL István	33
Beszélgetés Kecskés Péterrel	
Interview with Péter Kecskés	

FÓRUM – FORUM

VERŐ Balázs, VERŐ Balázné, DOBRÁNSZKY János	36
Mit kezdhet egy anyagvizsgáló a mesterséges intelligenciával?	
What can a material testing expert do with the artificial intelligence?	
SZÁVAI Szabolcs	41
Mesterséges intelligenciával generált diskusszió és kiegészítések a „Mit kezdhet egy anyagvizsgáló a mesterséges intelligenciával?” című cikkhez	
ChatGPT segítségével	
Artificial intelligence-generated discourse and additions to the article „What can a material testing expert do with the artificial intelligence?” by ChatGPT	

ÉRDEKESSÉGEK – POINT OF INTEREST

Laczik Bálint	53
Tudós atyák kis csudái I.	
Small masterpieces of scholarly priests I.	
Keresztrejtvény - Crossword	58

Szuperszívós műszaki anyag fejlesztése reciklált poli(etilén-tereftalát)-ból

Development of a super tough engineering material from recycled poly(ethylene terephthalate)

Slezák Emese^a, Tóth László^b, Ronkay Ferenc^c, Molnár Béla^d, Bocz Katalin^e

^aSzerves Kémia és Technológia Tanszék, Vegyész-mérnöki és Biomérnöki kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, doktorandusz, slezak.emese@edu.bme.hu

^bInnovatív Járművek és Anyagok Tanszék, Műszaki és Számítástechnikai Kar, Neumann János Egyetem, adjunktus, toth.laszlo@nje.hu

^cIMSYS Kft. Anyagvizsgáló Laboratórium, mérőcsoport vezető, alabor@imsys.hu

^dIMSYS Kft. Anyagvizsgáló Laboratórium, laboratóriumvezető, alabor@imsys.hu

^eSzerves Kémia és Technológia Tanszék, Vegyész-mérnöki és Biomérnöki kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, tudományos munkatárs, bocz.katalin@vbk.bme.hu

Kulcsszavak

Poli(etilén-tereftalát),
mechanikai újrahasznosítás,
ütőszilárdság-javítás,
3D-nyomatás

Keywords

poly (ethylene terephthalate),
mechanical recycling,
enhancement of impact
strength,
3D printing

Absztrakt

A műanyagiparban elterjedt gyártástechnológiák (fröccsöntés, extrúzió, 3D-nyomatás) segítségével dolgoztunk fel rossz minőségű PET-palack hulladékot. Vizsgáltuk az újrafeldolgozás során bekövetkező degradáció mértékét és hatását a mechanikai tulajdonságokra. Míg a szilárdság és a tárolási modulus értékek még kismértékben javultak is az újrahasznosítás során, addig a szakadási nyúlás és az ütészilárdság csökkent. Utóbbi problémát elasztomer (EBA-GMA) hozzáadásával kompenzáltuk, amely lehetővé tette kiegyensúlyozott mechanikai tulajdonságú fröccsöntött és 3D-nyomatott termékek előállítását.

Abstract

We have processed low-quality PET bottle waste by manufacturing technologies frequently applied in the plastics industry (injection moulding, extrusion, 3D printing). We investigated the degree of degradation during recycling and its impact on mechanical properties. While strength and storage modulus values improved slightly during recycling, elongation at break and impact strength decreased. The latter problem was compensated for by adding elastomer (EBA-GMA), which allowed the production of injection moulded and 3D printed products with balanced mechanical properties.

1. Bevezetés

Az egyre növekvő hulladék mennyisége miatt a polimerek újrahasznosítása egyre fontosabb téma, különösen a műanyag csomagolásoknál [1]. A poli(etilén-tereftalát) (PET) esetén számos módszer áll rendelkezésre, az energetikai hasznosítástól [2] a kémiai [3] és a mechanikai újrahasznosításig [4]. Utóbbi során a fő probléma az ütésállóság romlása, amelyet a magas hőmérséklet, a nyíróerők, valamint a polimer és a víz/szennyeződések között lejátszódó kémiai reakciók okoznak [5].

Bocz és társai [6] a mátrix polimer molekulatömegének hatását vizsgálták PET/etilén-butil akrilát-glicidil metakrilát terpolimer (EBA-GMA) rendszerekben. Megállapították, hogy a reciklált PET-ben (RPET) nagyobb számban vannak jelen funkciós csoportok, amelyek reakcióba lépnek az EBA-GMA epoxi csoportjaival. Emellett az újrahasznosított anyagban a többszöri feldolgozás okozta degradáció lánc-tördelődést okoz, és az így kapott rövidebb láncok mozgékonyabbak. Ennek eredményeképp az RPET-hez feleannyi elasztomer szükséges az ütmunka ugrásszerű javításához, mint az eredeti PET-hez.

Újabb kutatások alapján a PET morfológiáját egy három-fázisú modell segítségével lehet leírni [7]. Az amorf fázis két részre osztható fel, amelyek eltérő tulajdonságokkal bírnak. A rideg amorf frakció (RAF) közvetlenül kapcsolódik a kristályos fázishoz (KRF), és molekulái kevésbé mozgékonyak, mint a mobil amorf fázisban (MAF). A KRF arányán kívül a RAF és a MAF mennyisége is befolyásolja a termékek mechanikai tulajdonságait.

Mancini és társai [8] a PET egymást követő újrafeldolgozását vizsgálták. A kristályosság az újrahasznosítási lépések számával nőtt, és a lánc-tördelődést a funkcionális csoportok megnövekedett száma igazolta.

Az elmúlt években sokan kísérleteztek újrahasznosított PET szálak és 3D-nyomatott termékek előállításával [9-11]. Sokszor azonban a filamentgyártás során sem

adtak a PET-hez adalékanyagokat, ami a 3D-nyomatott termékek sokkal kisebb szilárdságát eredményezte [10, 11]. Továbbá az ütésállóságot számos tanulmányban egyáltalán nem vizsgálták [12-14]. Kutatásunkban tovább vizsgáltuk a PET/EBA-GMA rendszerek alkalmazhatóságát, tanulmányozva az újbóli feldolgozásának hatását a fröccsöntött blendek termikus, mechanikai és fázis-szerkezeti jellemzőire. Emellett 3D-nyomatásra alkalmas alapanyag fejlesztését tűztük ki célul.

2. Kísérleti anyagok és berendezések

2.1 Anyagok


A fröccsöntött próbatetek elkészítéséhez PET palack darálékot használtunk, amelyet a JP Pack Kft. forgalmaz. A darálék oldatviszkozitása (IV) $0,56 \pm 0,03$ dl/g, míg tömeg szerinti molekulatömege (M_w) 16,900 g/mol volt [6]. A 3D-nyomatott minták tojástartó darálékból származó RPET-ből készültek, amelynek viszkozitása $0,64 \pm 0,02$ dl/g volt. Szívósságjavító adalékként a Dow által forgalmazott Elvaloy PTW-t használtunk, amely 66,75 m/m% etilént, 28,00 m/m% butil-akrilátot és 5,25 m/m% glicidil-metakrilátot tartalmaz.

2.2 Minták készítése

2.2.1 Fröccsöntött próbatetek készítése és újrafeldolgozása

Feldolgozás előtt a PET-et 3 órán át egy UF1060 (Memmert) szárítóban szárítottuk 160°C -on, majd további 1 órán át 90°C -on, hogy az EBA-GMA ne olvadjon meg a garatban. Az elasztomert 0, 5, 10, 15 és 20 m/m%-os arányban adtuk a polimerhez. A reaktív extrudálást egy Labtech LTE 26-48 ikercsigás extruderen végeztük. A csiga fordulatszáma 80 1/perc, a henger zónahőmérséklete $255\text{--}265^\circ\text{C}$, a szerszámmnyomás 37-52 bar volt. Az extrudált granulátumot ismét 4 órán át 160°C -on szárítottuk, majd ISO piskóta próbateteket fröccsöntöttünk belőle egy

Engel ES 200/45 HL–V hidraulikus gépen. A henger hőmérséklete 270–285 °C, a csiga fordulatszáma 480 1/perc, az utónyomás 70–75 bar, a szerszám hőmérséklete 45–55 °C és a hűtési idő 20–27 s volt. A blende újrahasonosíthatóságának tesztelésére ugyanezt a folyamatot még egyszer elvégeztük. A fröccsöntött próbatestekről készült fotók az 1. ábrán láthatóak.




1. ábra: Fröccsöntött próbatestek: egyszer feldolgozott (balra) és kétszer feldolgozott (jobbra) minták fentről lefelé növekvő elasztomer tartalommal

2.2.2 Kompaundálás, filamentgyártás és 3D-nyomtatás

A filamentgyártás előtt egy LTE 26-48 ikercsigás extruderen kompaundáltuk a blendekeket (0-5-10-15-20 % EBA-GMA). A PET darálékot 4 órán át 160 °C-on, míg az elasztomert 70 °C-on szárítottuk a kompaundálást megelőzően. A zónahőmérséklet 245–260 °C, míg a csiga sebessége 20 1/perc volt. A filamentgyártáshoz egy Collin Teach-Line E20T egycsigás extrudert alkalmaztunk. A zónák hőmérséklete 240–250 °C, a csiga sebessége 35 1/perc, míg a filament elhúzási sebessége 47 1/perc volt. Az elhúzás során a filamentet vízfürdővel hűtöttük, majd feltekercseltük egy dobra és a nyomtatást megelőzően 60 °C-on szárítottuk 24 órán át.

A próbatestek nyomtatásához egy Craftbot Plus 3D-nyomtatót használtunk. A GCODE-ot egy Craftware 1.23-as verziójú szeletelő szoftver készítette. A nyomtatás 250 °C-os fejjel, 80 °C-os munkaasztalon, 0,4 mm-es fúvókával történt. 0,2 mm rétegvastagságot, 100 %-os kitöltést, 40 mm/s nyomtatási sebességet és 100 %-os ventilátorsebességet adtunk meg. A cél nem az egy irányban mérhető mechanikai tulajdonságok maximalizálása volt, ezért 0/90°-os nyomtatási rétegrendet választottunk (2. ábra), amellyel csökkenthető az anizotrópia [15].



2. ábra: A 3D-nyomtatott próbatestek rétegrendje

2.3 Vizsgálati módszerek

Az elasztomert nem tartalmazó minták IV-jét egy RPY-1 (PSL Rheotek) Ubbelodhe-féle viszkoziméterrel határoztuk meg. A vizsgálathoz 60:40 m/m% fenol – 1,1,2,2-teraklórétan elegyében oldottuk a mintákat 100 °C-on, és az oldatok koncentrációja 0,5 g/dl volt. A 2-2 párhuzamos mintát 30 °C-on teszteltük.

A minták ütőszilárdságának meghatározásához Izod ütővizsgálatot végeztük. A fröccsöntött próbatesteket egy Zwick 5115 10/01 ütőművön 5,5 J-os kalapáccsal, míg a 3D-nyomtatott mintákat egy Ceast Impactor II műszeren vizsgáltuk 5 J-os kalapáccsal. Az eltérő gyártástechnológia és feldolgozási paraméterek miatt a minták ütési eredményeinek direkt összehasonlítása nem lehetséges, így nem törekedtünk azonos mérési körülményekre. A próbatesteken 2 mm mély V alakú bemetszést ejtettünk rotációs mikrotommal.

Az ütővizsgálat során keletkezett töretfelületeket arannyal vontuk be és egy Zeiss EVO MA15 pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) tanulmányoztuk. A munkatávolság 9–12 mm, a gyorsító feszültség pedig 15 kV volt.

A dinamikus mechanikai analízist (DMA) egy MetraVIB DMA25 berendezésen hajtottuk végre, húzó elrendezésben. A fröccsöntött próbatestek 8×2 mm², míg a 3D-nyomtatott minták 4,5×3,7 mm² keresztmetszetűek voltak, a befogási távolság 18,87 mm volt. A mérés során 10 Hz frekvenciát és 3 °C/perc fűtési sebességet alkalmaztunk és 10 °C-ról 140 °C-ra melegítettük a mintákat.

A karakterisztikus hőmérsékletek és a fázisok (KRF, RAF, MAF) arányának meghatározáshoz differenciál pásztázó kalorimetriát (DSC) alkalmaztunk. A mérések nitrogénben, 20 °C/perc fűtési sebesség mellett történtek. A mintákat 20 °C-ról 320 °C-ra fűtöttük. A kristályos részarány számítása az (1) egyenlet alapján történt:

$$\chi_k [\%] = \frac{\Delta H_m - \Delta H_{cc}}{\Delta H_m^0 (1 - \phi_{EBA-GMA})} \cdot 100\%, \quad (1)$$

ahol χ_k a minta kristályos részaránya [%], ΔH_m a kristályolvadáshoz tartozó entalpia [J/g], ΔH_{cc} a hidegkristályosodáshoz köthető entalpia [J/g], ΔH_m^0 a 100 %-ban kristályos PET olvadáshője (140 J/g) és $\phi_{EBA-GMA}$ az elasztomer tömegtörtje [-] [16].

A mobil amorf fázis aránya a (2) egyenlettel számítható ki:

$$\chi_m [\%] = \frac{\Delta c_p}{\Delta c_p^0 (1 - \phi_{EBA-GMA})} \cdot 100\%, \quad (2)$$

ahol χ_m a mobil amorf fázis aránya [%], Δc_p az üvegesedési átmenetnél mérhető fajhőváltozás a mintában [J/(g·K)] és Δc_p^0 a 100 %-ban amorf minta fajhőváltozása az üvegesedésnél (0,405 J/(g·K)) [16].

A rideg amorf fázis nagysága pedig a (3) egyenlet alapján számolható ki:

$$\chi_r [\%] = 100\% - \chi_k - \chi_m, \quad (3)$$


ahol χ_r a RAF aránya [%].

3. Eredmények és kiértékelésük

3.1 PET/EBA-GMA blendek mechanikai újrafelhasználása

3.1.1 A PET degradációja feldolgozás során


A degradáció vizsgálatához az adalékoltalan RPET IV-jét mértük minden egyes feldolgozási lépés után. Ahogy a polimer egyre többször volt kitéve magas hőmérsékletnek és nyírófeszültségnek, a polimer láncok tördelődtek, amit az IV csökkenése jelez (3. ábra). A második újrafeldolgozási ciklus után az IV 0,50 dl/g alá csökkent, ami jelentős degradációra utal.



3. ábra: Az adalékoltalan RPET IV-je az egyes feldolgozási lépések után

3.1.2 Mechanikai tulajdonságok változása az újrafeldolgozás során


A 4. ábra az 1. és 2. újrafeldolgozási ciklus utáni ütőszilárdság értékeket mutatja be. Az 1x újrafeldolgozott minták jó egyezést mutatnak korábbi vizsgálatainkkal [17]. A 2. ciklus után azonban az eredmények elmaradnak, bár az ütőmunka növekedése megfigyelhető az elasztomer-tartalom emelkedésével. Az újrafelhasználás hatását az ütőszilárdságra két jelenség okozhatja. Az első a PET-mátrix degradációja, míg a második hatás az elasztomer diszperziójának lehetséges megváltozása az újrafeldolgozás során [18]. A PET-mátrix degradációja kétségtelenül



4. ábra: Izod ütőszilárdság 1x és 2x újrafeldolgozást követően feldolgozási lépések után

probléma a 3. ábra alapján, hiszen a 2. feldolgozási ciklus után a PET IV-je 0,58 dl/g-ról 0,48 dl/g-ra csökkent.

A töretfelületeket SEM-mel vizsgáltuk és a mikrográfok az 5. ábrán láthatók. A képek megerősítették, hogy a reaktív szívósítás csak az első feldolgozási ciklus után volt hatékony 15 és 20% EBA-GMA tartalom mellett, ahol a töretfelület duktilis, míg az összes többi minta rideg törést szenvedett.




5. ábra: SEM képek a minták töretfelületéről:

- (a) 0% EBA-GMA 1x feldolgozott; (b) 0% EBA-GMA 2x;
 (c) 5% EBA-GMA, 1x; (d) 5% EBA-GMA, 2x;
 (e) 10% EBA-GMA, 1x; (f) 10% EBA-GMA, 2x;
 (g) 15% EBA-GMA, 1x; (h) 15% EBA-GMA, 2x;
 (i) 20% EBA-GMA, 1x; (j) 20% EBA-GMA, 2x

Az ütőállóságon kívül a dinamikus mechanikai tulajdonságokat is megvizsgáltuk. Az egyes minták DMA-görbéjét a 6. ábra mutatja be. A tárolási modulusok kevesebb EBA-GMA tartalommal és a feldolgozási ciklusok számával


növekedtek. Utóbbit az újrafeldolgozott minták magasabb kristályossága okozhatja. Az is látható, hogy az üvegesedési átmenet környékén az 1. ciklus esetében a modulusok meredeken csökkentek, míg a 2. cikusból származó minták jobb hőállóságot mutattak.



6. ábra: A tárolási modulus hőmérsékletfüggése

3.1.3 Kristályos jellemzők


A minták morfológiáját DSC-vel elemeztük, hogy lássuk a degradáció hatását. A 3 frakció arányát a DSC görbék-ből határoztuk meg ((1)-(3) egyenletek). A kristályosság az első ciklus után 10-13%, míg a második után 15-20% volt (7. ábra), ami megmagyarázza a tárolási modulus értékek közti különbségeket (6. ábra). A kristályosságban tapasztalt eltérést a viszkozitás csökkenése (3. ábra) és a lánc hosszúság változása okozza, amelyek elősegítik a polimer láncok átrendeződését [19]. Az 1. gyártási ciklus után a kristályosság az EBA-GMA tartalommal enyhén csökkent, de az újrafeldolgozás után ennek éppen az ellenkezője látható. A csökkenő kristályosság a PET és az EBA-GMA közötti erős kölcsönhatást jelzi, ami csökkenti a polimer láncok mobilitását [20]. Az újrafeldolgozással kiváltott lánc tördelődés fokozta a láncok mobilitását, és nem alakultak ki új kapcsolódási pontok a PET és az EBA-GMA között, így a kristályosodást már nem akadályozta az elasztomer jelenléte.



7. ábra: A kristályos fázis aránya 1 és 2 újrafeldolgozási ciklus után

A 8. ábra a rideg (a) és mobil (b) amorf fázis arányát mutatja be. Már korábbi tanulmányunkban [17] kimutattuk, hogy minél magasabb az elasztomer tartalom, annál magasabb a RAF aránya, és ezt a 8.a ábra is megerősíti.

Az újrafeldolgozás növelte a RAF-ot is, ami összefügg a minták magasabb kristályosságával. A 8.b ábra a MAF részarányát mutatja növekvő EBA-GMA tartalom esetén, és lineáris korreláció figyelhető meg. A 2. feldolgozási ciklus a MAF nagymértékű csökkenését eredményezte, ami magyarázza a gyengébb ütési tulajdonságokat.




8. ábra: (a) RAF és (b) MAF arányának változása az újrafeldolgozás során

3.2 3D-nyomtatott próbatetek gyártása RPET/ EBA-GMA blendeiből

3.2.1 Degradáció és a minták kristályossága

A 3D-nyomtatott RPET minták egyes gyártási lépéseit követően oldatviszkozitás méréseket végeztünk. Azt találtuk, hogy az adalékoltan RPET IV-je 0,64 dl/g-ról 0,57 dl/g-ra csökkent a regranulálás során, majd tovább csökkent 0,51 dl/g-ra a filamentgyártást követően. A 3D-nyomtatás alatt az újrahaznosított anyag IV értékének csökkenése 0,04 dl/g volt. Ebből arra következtethetünk, hogy a filament előállítása nagyobb degradációt okoz, mint a nyomtatás.

A növekvő EBA-GMA tartalom a kezdeti kristályos arány kismértékű csökkenését eredményezte (9.a ábra). A MAF kvázi lineárisan csökkent (9.b ábra), míg a RAF lineáris növekedést mutatott az EBA-GMA tartalom függvényében (9.c ábra). A MAF aránya 10-20%-kal alacsonyabb, míg a RAF rendre magasabb volt minden összetételnél a 3D-nyomtatott mintáknál, mint a megfelelő filamenteknél.




9. ábra: A DSC vizsgálatok eredményei: (a) kristályos hányad; (b) MAF aránya és (c) RAF aránya az EBA-GMA tartalom függvényében

A 3D-nyomatott minták magasabb RAF-értéke azt jelzi, hogy a PET-mátrixban nagyobb orientáció alakult ki. Mivel az előállított filament átmérője 1,6 mm, a nyomtatás során lerakódott raszterek pedig csak 0,2mm-t tesznek ki, és a lerakódás közbeni áramlási sebesség is lényegesen nagyobb, a nagyobb nyírás következtében nagyobb molekuláris elrendezés, orientáció adódhat.


3.2.2 A filamentek és 3D-nyomatott próbatétek mechanikai tulajdonságai

A 3D-nyomatott minták tárolási modulusának hőmérsékletfüggését a 10.a ábrán látható DMA görbék mutatják be. Megfigyelhető, hogy a minták merevsége 10-60 °C között nem változik jelentősen, de a PET-re jellemző üvegesedési hőmérséklet (T_g) elérésekor a 60-90 °C tartományban meglágyulnak. A T_g hőmérséklet emelkedő tendenciát mutat az EBA-GMA tartalommal (10.b ábra), ami alátámasztja, hogy a PET és az EBA-GMA között kémiai kötések jönnek létre, amelyek gátolják a PET molekulák mobilitását. Ez is hozzájárul a MAF fázis arányának csökkenéséhez (lásd 9.b ábra).


A 11. ábrán megfigyelhető, hogy a 3D-nyomatott termékek hornyolatlan ütőszilárdsága 5 % EBA-GMA tartalomnál megduplázódik, 20 % EBA-GMA aránynál pedig megháromszorozódik. A hornyolt ütővizsgálat esetén még



11. ábra: A hornyolatlan és hornyolt ütőmunka változása az EBA-GMA tartalommal



(a)



(b)

10. ábra: DMA görbék: (a) tárolási modulus hőmérséklet függése és (b) a DMA méréssel meghatározott üvegesedési hőmérséklet az EBA-GMA tartalom függvényében

nagyobbak a változások: 15 % EBA-GMA tartalomnál hirtelen növekedés figyelhető meg: az ütőszilárdság a 9-szeresére nő. Ez azt mutatja, hogy az EBA-GMA hatékonyan gátolja a repedésterjedést, és segíti a mátrix folyását, mint a fő energiaelnyelő folyamatot.

4. Összefoglalás

- Többféle technológia (extrúzió, fröccsöntés, 3D-nyomatás) segítségével dolgoztunk fel újrahasznosított PET-et. Az újrafeldolgozás okozta degradációt, és az ebből következő ridegedést EBA-GMA hozzáadásával kompenzáltuk. Több kulcsfontosságú paramétert – elasztomertartalom és többszörös újrafeldolgozás hatása – vizsgáltunk.
- 0-20 % elasztomer tartalmú RPET/EBA-GMA keverékek ipari újrahasznosítási folyamatát szimuláltuk két feldolgozási ciklus végrehajtásával. A keverékek ütőszilárdsága számottevően csökkent a 2. ciklusban, különösen a magasabb elasztomerarányok (15 % és 20 %) esetén, míg az 1. ciklusban a szívósságnövelő hatás kiváló volt. A minták tárolási modulusa az újrafeldolgozás során csak kismértékben változott.
- Megállapítottuk, hogy az RPET/EBA-GMA keverékek a 3D-nyomatás során is hasznosíthatóak, és kiegyensúlyozott mechanikai tulajdonságokkal rendelkező termékek állíthatók elő.

Köszönetnyilvánítás

A KDP-IKT-2023-900-I1-00000957/0000003 számú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a KDP-2023 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Irodalomjegyzék

[1] Z. Boz, V. Korhonen, C.K. Sand, Consumer considerations for the implementation of sustainable packaging: A review, *Sustain.* 12 (2020). <https://doi.org/10.3390/su12062192>.

[2] L. Bartolome, M. Imran, B. Gyoo, W. A., D. Hyun, Recent Developments in the Chemical Recycling of PET, in: *Mater. Recycl. - Trends Perspect.*, 2012. <https://doi.org/10.5772/33800>.

[3] F. Awaja, D. Pavel, Recycling of PET, *Eur. Polym. J.* 41 (2005) 1453–1477. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2005.02.005>.

[4] E. Langer, K. Bortel, S. Waskiewicz, M. Lenartowicz-Klik, Methods of PET Recycling, in: *Plast. Deriv. from Post-Consumer PET*, 2020: pp. 127–171. <https://doi.org/10.1016/b978-0-323-46200-6.00005-2>.

[5] G.P.K. Dimitris N. Bikiaris, Effect of carboxylic end groups on thermooxidative stability of PET and PBT, *Polym. Degrad. Stab.* 63 (1999) 213–218.

[6] K. Bocz, F. Ronkay, K.E. Decsov, B. Molnár, G. Marosi, Application of low-grade recycle to enhance reactive toughening of poly(ethylene terephthalate), *Polym. Degrad. Stab.* 185 (2021).

<https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2021.109505>.

[7] R. Rastogi, W.P. Vellinca, S. Rastogi, C. Schick, H.E.H. Meijer, The three-phase structure and mechanical properties of poly(ethylene terephthalate), *J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys.* 42 (2004). <https://doi.org/10.1002/polb.20096>.

[8] S.D. Mancini, M. Zanin, Recyclability of PET from virgin resin, *Mater. Res.* 2 (1999) 33–38. <https://doi.org/10.1590/s1516-14391999000100006>.

[9] H. Schneevogt, K. Stelzner, B. Yilmaz, B.E. Abali, A. Klunker, C. Völlmecke, Sustainability in additive manufacturing: Exploring the mechanical potential of recycled PET filaments, *Compos. Adv. Mater.* 30 (2021). <https://doi.org/10.1177/26349833211000063>.

[10] M. Nikam, P. Pawar, A. Patil, A. Patil, K. Mokal, S. Jadhav, Sustainable fabrication of 3D printing filament from recycled PET plastic, *Mater. Today Proc.* (2023). <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.08.205>.

[11] I. Tylman, K. Dzierzek, Filament for a 3D Printer from Pet Bottles-Simple Machine, *Int. J. Mech. Eng. Robot. Res.* 9 (2020). <https://doi.org/10.18178/ijmerr.9.10.1386-1392>.

[12] A. Oussai, Z. Bártfai, L. Kátai, Development of 3d printing raw materials from plastic waste. A case study on recycled polyethylene terephthalate, *Appl. Sci.* 11 (2021). <https://doi.org/10.3390/app11167338>.

[13] N.E. Zander, M. Gillan, R.H. Lambeth, Recycled polyethylene terephthalate as a new FFF feedstock material, *Addit. Manuf.* 21 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.03.007>.

[14] C.K. Ror, S. Negi, V. Mishra, Development and characterization of sustainable 3D printing filaments using post-consumer recycled PET: processing and characterization, *J. Polym. Res.* 30 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10965-023-03742-2>.

[15] O. Bouzaglou, O. Golan, N. Lachman, Process Design and Parameters Interaction in Material Extrusion 3D Printing: A Review, *Polymers (Basel)*. 15 (2023). <https://doi.org/10.3390/polym15102280>.

[16] J.D. Badia, E. Strömberg, S. Karlsson, A. Ribes-Greus, The role of crystalline, mobile amorphous and rigid amorphous fractions in the performance of recycled poly (ethylene terephthalate) (PET), *Polym. Degrad. Stab.* 97 (2012) 98–107. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2011.10.008>.

[17] E. Slezák, F. Ronkay, K. Bocz, Development of an Engineering Material with Increased Impact Strength and Heat Resistance from Recycled PET, *J. Polym. Environ.* (2023). <https://doi.org/10.1007/s10924-023-02945-4>.

[18] E. Slezák, F. Ronkay, D. Réz, K. Bocz, Recyclability of elastomer toughened recycled poly(ethylene terephthalate): The effect of grinding-extrusion-injection moulding on the mechanical and morphological properties of the blend, *Heliyon* 10 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32096>.

[19] A. Oromiehie, A. Mamizadeh, Recycling PET beverage bottles and improving properties, *Polym. Int.* 53 (2004) 728–732. <https://doi.org/10.1002/pi.1389>.

[20] B. Itim, M. Philip, Effect of multiple extrusions and influence of PP contamination on the thermal characteristics of bottle grade recycled PET, *Polym. Degrad. Stab.* 117 (2015) 84–89. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2015.04.004>.

Mini Small Punch vizsgálat: problémák és megoldások

Mini Small Punch test: problems and solutions

Csitkó Zsolt^a, Gál Viktor^b

^aBay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., senior kutató, zsolt.csitko@bayzoltan.hu

^bBay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., senior kutató, viktor.gal2@bayzoltan.hu

Kulcsszavak

Small Punch vizsgálat,
SPT,
mini Small Punch,
mini SPT

Absztrakt

A Small Punch Test (SPT) egy olyan vizsgálati módszer, amelyet gyakran alkalmaznak atomerőművekben üzemelő szerkezeti elemek vizsgálatára, ugyanis kis anyagmennyiség felhasználásával képet lehet kapni a jellemző anyagtulajdonságokról. Jelen publikációban a SPT kicsinyített változatának, a mini SPT-nek az alkalmazhatóságát vizsgáljuk a szabványtól eltérő, négyzet alakú próbatest geometria esetén. A cikkben bemutatjuk a négyzet alakú próbatest vizsgálatára alkalmas szerszámelemek tervezésénél alkalmazott megfontolásokat és ismertetjük a próbatest gyártása során felmerült problémákat is. Mivel a szabványos kiértékelés alkalmazásával a szakítószilárdság értékek jelentős eltérést mutattak a szakítóvizsgálattal meghatározott értékektől, vizsgáljuk egy módosított kiértékelésnek a lehetőségét, amellyel közelíthetjük a szakítószilárdság értékeit a szakítóvizsgálattal meghatározott értékekhez.

Keywords

Small Punch Test,
SPT,
mini Small Punch,
mini SPT

Abstract

The Small Punch Test (SPT) is a test method that is widely used for structural testing of components in nuclear power plants, as it allows a small amount of material to be used to obtain an accurate measure of the characteristic material properties. In this paper, the applicability of the mini SPT – which is a miniaturized version of the SPT –, is investigated for non-standard rectangular specimen geometries. In this paper, the considerations used in the design of tooling elements suitable for testing the rectangular specimen are presented and also the difficulties encountered in the manufacture of the specimen are described. As the tensile strength values obtained using the standard evaluation showed a significant deviation from the values determined by tensile testing, the possibility of a modified evaluation to approximate the tensile strength values to those determined by tensile testing is investigated.


1. Bevezetés

Az atomerőművek hosszú távú üzemeltetése hatással lehet a szerkezeti anyagokra, változásokat okozhat azok tulajdonságaiban. Elengedhetetlen ezért, hogy a meghatározó tulajdonságokat rendszeresen monitorozzák, valamint értékeljék az esetleges eltérések mértékét. A hagyományos anyagtulajdonságok (szakítószilárdság, folyáshatár, törési szívósság stb.) meghatározására szabványos vizsgálatok állnak rendelkezésre, azonban ezen vizsgálatokhoz felhasznált próbatestek legyártásához szükséges anyagmennyiség kimunkálása az üzemelő alkatrészekből nem megoldható a szerkezetek integritásának sérülése nélkül. Az atomenergia-iparban ezért elterjedten alkalmazzák [1] az ilyen esetekben – a roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások mellett – a Small Punch vizsgálatot (Small Punch Test – SPT). A vizsgálat előnye – melynek kivitelezésére szabvány [2] áll rendelkezésre –, hogy a vizsgálandó alkatrészből anélkül lehet a vizsgálatokhoz szükséges alapanyagot kimunkálni, hogy az negatív hatással lenne a működésre.

A STRUMAT-LTO (Structural Materials For Nuclear Safety and Longevity) projekt [3] az atomerőművekben alkalmazott anyagok tulajdonság változásainak vizsgálatára irányult a hosszú távú üzemeltetés után. A projekt keretein belül jellemzően mini próbatestes vizsgálatok elvégzése volt a feladatunk, atomerőművekben üzemelt alapanyagokon. Hat különböző alapanyagon kellett meghatároznunk a jellemző anyagtulajdonságokat így az SPT vizsgálat előtt kisméretű szakító és törésmechanikai vizsgálatokat is végeztünk.

Az SPT vizsgálat során általánosan alkalmazott próbatest egy 8 mm átmérőjű és 0,5 mm vastagságú, szabályos kör alakú korong. A problémát az jelentette, hogy az SPT vizsgálatához a próbatesteket az 1. ábrán látható hengeres mini szakító próbatestekből kellett kimunkálni a

szakítóvizsgálat után. Ahogy az ábrán is látszik, a próbatestek terhelés tengelyére merőleges legnagyobb keresztmetszete az 5x5 mm-es négyzetes fejrész, amelyből a hagyományos SPT próbatest legyártása nem lehetséges, ezért a vizsgálat kicsinyített változata mellett, a mini SPT vizsgálat mellett döntöttünk.



1. ábra: A STRUMAT-LTO projektben alkalmazott hengeres mini szakító próbatest


Az SP próbatest kicsinyített változatával, melyben egy – jellemzően transzmissziós elektronmikroszkópokhoz alkalmazott – 3 mm átmérőjű és 0,25 mm vastagságú próbatesten végzik a vizsgálatokat, már a 80-as években is foglalkoztak [4], ugyanis a kisebb anyagtérfogattal való munka kedvezőbb besugárzott minták esetén [5]. A mini SPT alkalmazásának kritériumait ennek megfelelően az EN 10371:2021 szabvány [2] is részletesen tárgyalja.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél (BZN) korábban már foglalkoztak a hagyományos SPT elvégzésével, azonban a mini SPT vizsgálat elvégzéséhez szükséges szerszámok nem álltak a rendelkezésre. Jelen publikációban az 1. ábrán bemutatott mini szakító próbatestből készült mini SP próbatesteken végzett vizsgálatok során felmerült problémákat elemezve tárgyaljuk a vizsgálat kivitelezhetőségét, valamint elemezzük a szabvány alkalmazhatóságát a mini SPT vizsgálat elvégzésére.

2. Szerszámtervezés

Ahogy azt a bevezetésben említettük, a BZN nem rendelkezett a mini SPT elvégzéséhez szükséges szerszámozással, és annak ellenére, hogy napjainkban az Ø3 mm próbatestek vizsgálatához szükséges szerszámok megvásárolhatók, a feladatot és a rendelkezésre álló alapanyagot figyelembe véve saját szerszám tervezése mellett döntöttünk.

A próbatestek alapanyagát vizsgálat utáni mini szakító próbatestek adják, melyek legnagyobb alakváltozásnak ki nem tett, terhelés tengelyére merőleges mérete a befogó részen található 5x5 mm-es keresztmetszet. A szabvány [2] kitér arra, hogy a próbatestek alakja eltérhet a 3 mm átmérőjű körtől abban az esetben, ha a próbatest aktív része lapos, kör alakú, és a leszorított rész felülete megegyezik – vagy nagyobb – mint a szabványban megadott felület. Ennek megfelelően úgy döntöttünk, hogy olyan matricát tervezünk, amely alkalmas a mini szakító próbatest fejéből kimunkált négyzet alakú próbatest fogadására.



2. ábra: A négyzet próbatest fogadására alkalmas matrica aktív szerszámeleme

A matricát úgy terveztük meg, hogy az két részből álljon – egy aktív szerszámelemből és egy tartórészből –, így abban az esetben, ha a későbbiekben hagyományos kör alakú próbatest vizsgálatára lenne szükség, akkor az a kisméretű aktív szerszámelem cseréjével kivitelezhető. A 2. ábrán a matrica 5x5 mm-es, négyzetes próbatest fogadására alkalmas aktív eleme látható.



3. ábra: A golyó végződésű bélyeg

A szabvány a terhelést átadó elem tekintetében két lehetőséget biztosít: a szerszám készülhet a bélyeg anyagából kimunkált félgömb végződéssel, illetve golyó végződéssel.

Figyelembe véve, a kis mérettartományhoz tartozó gyártóhatóságot és azt, hogy a vizsgálatot befolyásolhatja a bélyeg felületi érdessége, a golyó végződés mellett döntöttünk (2. ábra).

A vizsgálatok kivitelezéséhez szükség volt még a próbatest mozgulás mentes rögzítését biztosító szorítólemezre. Ennél a szorítóerőt 6 db M6 csavar szolgáltatta.


3. Próbatestek előkészítése

Ahogy azt a bevezetésben már említettük, hat különböző alapanyagon (melyek vegyi összetételét az 1. táblázat tartalmazza) kellett mini SPT vizsgálatot végeznünk melyekhez a próbatesteket a korábban elszakított mini szakító próbatestek fejrészéből kellett kimunkálni.

1. táblázat: A hat vizsgált alapanyag vegyi összetétele

	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	V	Cu	S	P
B	0,11	0,26	0,38	2,19	0,99	0,7	0,1	0,1	0,008	0,01
C	0,12	0,24	0,38	2,13	2	0,69	0,1	0,1	0,008	0,01
D	0,11	0,23	0,83	2,13	2	0,68	0,1	0,09	0,008	0,009
E	0,12	0,33	0,77	2,16	1,02	0,7	0,1	0,1	0,008	0,009
F	0,12	0,33	1,37	2,15	1,02	0,7	0,1	0,1	0,008	0,01
G	0,11	0,32	1,36	2,06	1,99	0,69	0,1	0,1	0,008	0,009

A mini SPT próbatestek gyártásának folyamatát a 4. ábra szemlélteti. A szakító próbatestek fejrészét a szabvány előírásainak megfelelően oldalanként 0,05 mm ráhagyással számolva 0,35 mm vastagságú szeletekre vágtuk fel huzalszakra forgácsolással. Az így kapott darabok mind a két síkját csiszoltuk, a végleges, szabványban megadott $h_0 = 0,25 \pm 0,0025$ mm méretet P2500 papírral értük el a megfelelő felületi érdesség biztosítása mellett.



4. ábra: A négyzet alakú mini SPT próbatestek gyártásának folyamata a korábban vizsgált mini szakító próbatestekből

Mindegyik alapanyagból 4 db próbatest került legyártásra, a próbatestek vastagságát 5 pontban (a négy sarokban és a próbatest közepén) mértük. A próbatestek megfelelő méretre történő csiszolása kritikus pontja a folyamatnak, ugyanis az állandó vastagság biztosítása egy adott próbatesten belül még abban az esetben is nehézkes, ha

csiszolás során folyamatosan monitorozzuk a leválasztott anyag vastagságát. Problémát jelent továbbá a vastagság mérése is, mivel ennek módjára a szabvány nem tér ki részletesen. A mikrométert a vékonylemezek vastagságmérésénél bevett módszer szerint egyik oldalán sík, másik oldalán félgömb végződésű érintkezési felületekkel alkalmaztuk. A mérések során megfigyeltük, hogy a szabványban megfogalmazott tűrés a hagyományosan alkalmazott mikrométer méréstartományán kívül esik, illetve a próbatestek gyártása alatt végzett ismétlődő méréseknél megfigyeltük azt is, hogy a mikrométer félgömb végződésű felülete egyes esetekben a vizsgált lágyabb anyag felületébe a szabványban meghatározott vastagság irányú tűréstartománnyal összevethető mértékben benyomódott (a mikrométer behatolási mélysége ezeknél a méréseknél 1-2 μm volt).

4. A vizsgálat leírása

A vizsgálatokat a korábban bemutatott szerszámokkal és a legyártott próbatestekkel egy Instron E10000 berendezéssel végeztük. Korábbi vizsgálataink azt mutatták, hogy a szorítóerő, amelyet a próbatest elmozdulástól mentes rögzítésére alkalmazunk, befolyásolhatja az erő-elmozdulás görbék kezdeti szakaszát. Az összehasonlíthatóság eléréseért, ezért a leszorító erő kifejtésére szolgáló M6 csavarokat egységesen 10-12 Nm nyomatékra húztuk meg, nyomatékkulcs segítségével. A próbatest rögzítése után a vizsgálat előtt előterheltük a próbatestet 10 N-nal. A próbatest terhelését a bélyeg 0,2 mm/min elmozdulási sebessége adta.




5. ábra: A mini SPT vizsgálati elrendezés elmozdulás méréssel

A vizsgálat során a szabvány lehetőséget ad lehajlás vagy elmozdulás mérésére. Tekintve a szerszámelemek, valamint a próbatest geometriai kiterjedését, nem volt lehetőségünk, egy a próbatesttel a bélyeg ellentétes oldalán érintkező elem beiktatására, így a lehajlás helyett az elmozdulás mérését választottuk. A vizsgálat végét a próbatest szakadása jelentette. Mindegyik anyagminőségből 3 db vizsgálatot végeztünk el.

5. Eredmények kiértékelése

A kiértékelést a 6. ábrán látható erő-elmozdulás görbék elemzésével kezdtük.



6. ábra: Egy a vizsgált alapanyagokra jellemző erő-elmozdulás diagram

Az erő-elmozdulás összefüggések alapján meghatároztuk a rugalmas-képlékeny átmenethez tartozó erőket, valamint a folyáshatárokat, azonban ezek elemzése nem képzik jelen tanulmány tárgyát.

A kiértékelést a maximális erők (F_m) és a képlékeny instabilitás (i) kezdetéhez tartozó erők (F_i) meghatározásával kezdtük. A szabvány 9 különböző alapanyagon elvégzett, több mint 100 SP vizsgálat alapján azt a következtetést vonja le, hogy az instabilitás megjelenése adott bélyeg-elmozduláshoz (v_i) kapcsolható, amely nagyrészt független az anyag szakítóvizsgálattal meghatározható tulajdonságaitól, viszont jelentősen függ a szerszámgeometriától, és a próbatest méretétől. Az elmozdulás mérésével végrehajtott mini SP vizsgálatokra vonatkozóan a szabvány a $v_i = 0,32 \text{ mm}$ elmozduláshoz definiálja az instabilitás kezdetét jelző pontot, így az F_i értékeket az ezen elmozduláshoz tartozó erőértékkel definiáltuk.


A diagram szignifikáns értékeinek definiálása után a kiértékelést a szakítószilárdság (R_m) értékének meghatározásával folytattuk. A szabvány két lehetőséget ad ennek meghatározására:

$$R_m = \beta_{R_m} \cdot F_m / (h_0 \cdot u_m), \quad (1)$$

$$R_m = \beta_{R_m} \cdot F_i / h_0^2, \quad (2)$$

ahol β_{R_m} egy a vizsgálatra jellemző együttható, h_0 a vizsgált próbatest kezdeti vastagsága, u_m a maximális erőhöz tartozó lehajlás. A β_{R_m} korrelációs együttható tekintetében fontos megjegyezni, hogy a szabvány bár nem használ külön jelölést az (1) és (2) képletben, az értékek meghatározására eltérő módszert alkalmaz. Ennek következménye, hogy a β_{R_m} értéke jelentősen eltér egy adott vizsgálaton belül attól függően, hogy melyik képlet kerül felhasználásra. Tekintve, hogy a vizsgálat során csak elmozdulás mérésére volt lehetőségünk a szakítószilárdságot a (2) képlet alapján határoztuk meg. A bélyeg-elmozdulás mérésével kivitelezett mini SPT vizsgálatra vonatkozó korrelációs tényező ajánlott értékét ($\beta_{R_m} = 0,197$), mely a vizsgálat geometriai paramétereitől függ (főként a bélyegrádiustól, a matrica letörésétől és a matrica furatát-mérőjétől) a szabvány az instabilitási pontnál már említett,

kiterjedt vizsgálatssorozatra alapozza. A hat atomerőművi alapanyagon általunk elvégzett mini SPT vizsgálatok esetében a szakítószilárdság értékek meghatározására ezért a 0,197 együtthatót használtuk fel. Itt jegyeznénk meg, hogy a későbbiekben β_{R_m} alatt minden esetben a (2) képletben szereplő korrelációs együtthatót értjük.




7. ábra: Egy a vizsgált alapanyagokra jellemző erő-elmozdulás diagram

Mivel korábban az alapanyagon elvégeztük a kisméretű szakítóvizsgálatokat is, lehetőségünk volt a mini SPT vizsgálatból származtatott szakítószilárdság eredményeket összevetni a mini szakítóvizsgálattal meghatározott értékekkel (7. ábra). Fontos megjegyezni, hogy az ábrán a mini szakítóvizsgálatok esetében konkrétan azon próbatesteknek a szakítószilárdság értékei lettek feltüntetve, amelyekből később a mini SPT próbatesteket munkáltuk ki. Az ábrán az 'x' jelöli az adott alapanyagú próbatestre vonatkozó szakítóvizsgálat eredményét, a teli körök pedig a 3 db mini SPT eredményét mutatják. Ahogy az az ábrán is látható, a szabványos β_{R_m} -mel meghatározott szakítószilárdság értékek a valós, szakítóvizsgálattal meghatározott értékeket jellemzően túlbecsülik.

Mivel a vizsgálati eredmények egységesen eltérést mutattak, megvizsgáltuk, hogy milyen lehetőségünk van arra, hogy a mini SPT eredményei jobban közelítsék a szakítóvizsgálat eredményeit.


Egy adott mérésre vonatkozóan az F_i erő konstans, ugyanis az a v_i elmozdulás alapján kerül meghatározásra, ami az anyagtól független állandó. Tekintve, hogy a h_0 a próbatest kezdeti vastagsága, amely szintén adott, az egyetlen paraméter, amelynek módosítására lehetőségünk volt, az a β_{R_m} együttható. Az új β_{R_m} érték meghatározását a szabványban ismertetett – és már említett – kiterjedt vizsgálatssorozat eredményeinél felhasznált módszer



8. ábra: Új β_{R_m} együttható meghatározása

szerint hajtottuk végre. Ehhez szükség volt a mini szakítóvizsgálatok által definiált szakítószilárdság értékeknek az egyes anyagokra jellemző, mini SPT-vel meghatározott F_i / h_0^2 értékek függvényében történő ábrázolására (8. ábra).

Az új β_{R_m} érték az így felvett pontokra fektetett egyenes meredeksége, amely ebben az esetben 0,191, ami kisebb, mint a szabvány által meghatározott érték.



9. ábra: Az új β_{R_m} együtthatóval számított szakítószilárdságok összevetése a mini szakítóval meghatározottakkal

Az új β_{R_m} együtthatóval számított szakítószilárdság értékeket az adott próbatestre jellemző szakítószilárdság értékekkel együtt a 9. ábra szemlélteti. Ahogy az az ábrán is látható, az új értékek már jobban közelítik a szakítóvizsgálat eredményeit

6. Összefoglalás


Jelen publikációban egy az atomerőművek állapotfelmérésénél gyakran alkalmazott vizsgálati módszer, az SPT egy módosított verziójának alkalmazását ismertettük. Bár a szabvány részletesen tárgyalja a vizsgálatot, annak kivitelezésénél több nehézségbe ütköztünk.

A vizsgálatokhoz rendelkezésre álló alapanyag 5x5 mm-es négyzög keresztmetszetű szakító próbatest fej volt. Figyelembe véve a mini SPT vizsgálati próbatestek gyárthatóságát az alapanyagból, módosítottuk az eredetileg kör alakú próbatest fogadására alkalmas szerkesztést úgy, hogy az alkalmas legyen a négyzetes próbatestek vizsgálatára is.

A próbatestek gyártásánál a tűréstartománynak megfelelő vastagság irányú kiterjedés biztosítása volt problémás, ugyanis a szabványban előírt megmunkálás, a csiszolás nem minden esetben biztosítja az állandó, tűréshatáron belüli vastagságot a próbatest minden pontján. Problémás volt továbbá a vastagság mérése is, ugyanis ennek kivitelezésének módját nem definiálja részletesen a szabvány, valamint a konvencionális mérőeszközök (mikrométer) alkalmazásával a tűréstartománnyal összevethető nagyságrendű hibákat vihetünk a mérésbe. Mindezt összevetve megfontolandónak tartjuk a szabvány egy olyan módosítását, amely nagyobb szabadságot enged a próbatestek kimunkálása során azok vastagság irányú kiterjedésére vonatkozóan, ugyanis a főbb paraméterek meghatározása során az összefüggések minden esetben figyelembe veszik a valós, mért vastagságot.

A vizsgálatok kiértékelése során megfigyeltük, hogy ha a szakítószilárdság értékeit a szabvány által előírt β_{R_m} együttható alkalmazásával származtatjuk, akkor a kapott értékek a szakítószilárdsággal meghatározott értékeket jelentősen túlbecsülik. Ezért döntöttünk egy új, jelen anyagokra vonatkozó β_{R_m} érték meghatározása mellett.

Ahogy az a 10. ábrán is látható, az általunk meghatározott β_{R_m} értékekkel felvett mini SPT szakítószilárdság értékek jobban közelítik a szakítóvizsgálattal meghatározott értékeket. Ahhoz, hogy számszerűsítsük az eltérést, megvizsgáltuk minden egyes anyag esetében a szakító és mini SPT vizsgálattal meghatározott szakítószilárdságok közötti eltérést, majd átlagoltuk ezeket. Azt az eredményt kaptuk, hogy amíg a szabványos β_{R_m} -mel meghatározott szakítószilárdságok 19,4 MPa érték, addig a saját β_{R_m} együtthatóval meghatározott értékek mindössze 6,5 MPa eltérést mutattak.



10. ábra: Szakítószilárdság értékek összevetése különböző β_{R_m} együtthatók alkalmazása mellett

Összefoglalva tehát az EN 10371:2021 szabvány alapján a mini SPT vizsgálat elvégezhető, az eredmények kiértékelésével hatékonyan kaphatunk képet a vizsgált alapanyag tulajdonságairól. A vastagság irányú tűrések jelentősen megnehezítik a próbatestek gyártását, így érdemesnek tartjuk megvizsgálni, hogy a tűréstartomány megváltoztatása (növelése) milyen hatással van a vizsgálatok

eredményeire. Emellett bár a szabvány anyagtól független, geometriától függő együtthatóként írja le a β_{R_m} -et vizsgálatunk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy amennyiben lehetőség van rá adott anyagcsoport vizsgálatánál, a pontosabb eredmény elérése érdekében, célszerű saját β_{R_m} értéket meghatározni.

Köszönetnyilvánítás

A projektben közölt kutatás a STRUMAT-LTO projekt keretében valósul meg. Ez a projekt az Euratom 2019–2020-as kutatási és képzési programjától kap támogatást a n° 945272 sz. keretmegállapodás alapján.

Acknowledgments

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 945272. The content of this newsletter reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Irodalomjegyzék

- [1] P. Čížek, L. Kander, Š. Stejskalová.: Industrial application of small punch test. Ubiquity Proceedings, 1(S1): 13 DOI:https://doi.org/10.5334/uproc.13
- [2] EN 10371:2021: Metallic materials- Small Punch test method
- [3] STRUctural MATerials research for safe Long Term Operation of
- [4] LWR NPPs (STRUMAT) H2020 project, https://strumat-lto.eu/
- [5] Manahan, A.S. Argon, O.K. Harling.: The development of a miniaturized disk bend test for the determination of post irradiation mechanical properties; Journal of Nuclear Materials. 1981. Vol. 104. pp. 1545-1550. https://doi.org/10.1016/0022-3115(82)90820-0
- [6] X. Mao, H. Takahashi.: Development of a further-miniaturized specimen of 3 mm diameter for tem disk (ø 3 mm) small punch tests, Journal of Nuclear Materials, Volume 150, Issue 1, 1987, Pages 42-52, https://doi.org/10.1016/0022-3115(87)90092-4



ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA
PUBLIKÁLJON NÁLUNK!

Írjon szakmai vagy általános
témájú cikket

az

Anyagvizsgálók Lapjába!

Részletekért látogassza meg honlapunkat,
vagy írjon az alábbi email címek valamelyikére:

info@anyagvizsgaloklapja.hu
avilap.szerk@gmail.com

www.avilap.hu



Minősegbiztosítástól a minőségirányításig

From Quality Assurance to Quality Management

Az atomerőművi minősegbiztosításról szóló előző cikkemben már leírtam, az ASME-NAQ-1¹ széles körben alkalmazott, az egyik legjobb atomerőművi minősegbiztosítási szabvány. Úgy is fogalmazhattam volna, véleményem szerint a legjobb. Most a minősegbiztosítási és minőségirányítási rendszerek történetét szeretném röviden áttekinteni.

A minősegbiztosítási rendszerek iránti konkrét igény az 1950-es években fogalmazódott meg, amikor az USA és az Egyesült Királyság kormányzati szervei kezdeményezték a hadiipari beszerzések követelményeinek egyezésését. A katonai beszállítóknak különféle, gyakran eltérő minősegbiztosítási követelményeknek kellett megfelelniük az egyes szerződéseknel, ami a vonatkozó szabványok kölcsönös elismerésére készítette a védelmi ipar megrendelőit.

A nukleáris minősegbiztosítás a második világháborús minőség-ellenőrzési és vizsgálati gyakorlatból ered, ami főleg statisztika alapú folyamatellenőrzési módszerek alkalmazását jelentette. Ezek az ellenőrzési követelmények már megjelentek a korai katonai és ipari termékek és az atomfegyverek gyártási szabványjaiban.

Az első atomerőművek létesítési engedélyét 1956-ban már az USA Atomenergia Bizottság (AEC) vonatkozó 10-CFR-50² előírása alapján adták ki, amely azonban még nem tartalmazott minősegbiztosítási követelményeket. 1969-ben az AEC nyilvános vitára bocsájtotta a későbbi 10-CFR-50 B³ 'Atomerőművek és fűtőelem újrafeldolgozó üzemek minősegbiztosítási követelményei' előírás javaslatát, amely végül megalapozta az atomerőművi minősegbiztosítási rendszerek ma is alkalmazott 18 pontos szerkezetét az alábbiak szerint:

szervezet – minősegbiztosítási program – tervezés – megrendelések – utasítások, eljárásrendek és rajzok – dokumentáció – anyagok, berendezések és szolgáltatások beszerzése – anyagok, részegységek és berendezések jelölése és ellenőrzése – speciális eljárások – ellenőrzés – vizsgálat, teszt – mérő és vizsgáló eszközök – kezelés, tárolás és szállítás – ellenőrzés, vizsgálat és készségi állapot – nem-megfelelőség – helyesbítő tevékenység – minősegbiztosítási dokumentáció – audit.

A 10-CFR-50 B egy évig tartó hosszas és alapos nyilvános vita és a Virginia államban 1972-ben üzembe helyezett Surry Atomerőmű létesítésénél lefolytatott teszt után,

az észrevételek figyelembevételével 1970-ben jelent meg. Azóta ez az USA kereskedelmi nukleáris létesítményeire vonatkozó kötelező minősegbiztosítási előírás, a közbenső módosítások nem érintették az eredeti 18 pontos rendszert.

Az ASME szabályzat nukleáris III kötet⁴ első, 1964 évi változata még nem foglalkozott a minősegbiztosítással, viszont az 1967-es IX. függelék már 15 minősegbiztosítási követelményt határozott meg.

Az első ANSI minősegbiztosítási szabvány N45-2-1971⁵ 'Atomerőművek Minősegbiztosítási Program Követelményei' egy évvel a 10-CFR-50 B hatályba lépése után jelent meg.

Az ASME Nukleáris Minősegbiztosítási (NQA) Bizottsága 1975-ben átvette az N45 szabványosítást, majd 1979. augusztus 31-én közzétette az ASME NQA-1-1979 szabványt, melynek a felépítése és tartalma megfelel a 10-CFR-50 B követelményeinek.

A hetvenes években beindult a minősegbiztosítási szabványosítás. Ebben vitathatatlanul úttörő szerepet játszott a Kanadai Szabvány Egyesület, amikor kidolgozta a CSA Z299⁶ minősegbiztosítási szabvány sorozatot, amely irányelveket fogalmazott meg a különféle ipari ágazatok számára. A CSA szándéka szerint a szabvány alkalmazása biztosítékot jelenthet arra, hogy a megrendelő a kívánt minőségű terméket vagy szolgáltatást kapja, továbbá a szállító felelősséget vállal a kívánt minőség biztosítására és ezt bizonyítja/tanúsítja is.

Az elmúlt közel ötven évben megjelent minősegbiztosítási (később minőségirányítási) szabványok sok tekintetben hasonlóak a Z299⁷ sorozathoz.

A Z299 szabványok négy követelményszintet határoztak meg a termék vagy szolgáltatás jellege és jelentősége alapján. Ezek a Z299.4 szabványtól a Z299.1 felé haladva egyre szigorúbb követelményeket jelentenek a szállítók számára. A fokozatos megközelítés lehetővé teszi a megrendelők és szállítók számára, hogy mérlegeljék, mekkora kárt okozhat és milyen kockázat jelent egy adott termék meghibásodása, vagy a szolgáltatás hiányossága az egészségre és biztonságra. Ez alapján választják ki és alkalmazzák a megfelelő szintű minősegbiztosítási követelményeket a beszerzési folyamatban.

A szabványsorozat 1983-ban vette át a kanadai nukleáris ipar, amikor azt beépítették az N286⁸ szabványba, majd megjelentek az N299 szabványok, melyeknél

¹ ASME NQA-1-1979. Quality Assurance Program Requirements for Nuclear Facilities, August 31, 1979.

² Code of Federal Regulations (10 CFR Part 50), "Domestic Licensing of Production and Utilization Facilities"

³ Appendix B to 10-CFR-50 Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants

⁴ ASME BPV Code Section III Rules for Construction of Nuclear Facility Components

⁵ ANSI N-45.2-1971 Quality Assurance Program Requirements for Nuclear Facilities

⁶ CSA Z299.0 - 1979 Guide for Selecting and Implementing the CSA Z299 Quality Program Standards

⁷ CSA Z299.1, .2, .3, .4 - 1978-79 QA program requirements for the supply of items and services

⁸ CSA N286.0 - 1982 QA program requirements for Nuclear Power Plants

figyelembe vették a CANDU reaktorok tervezési és üzemeltetési gyakorlatát és más nukleáris minőségbiztosítási szabványok alkalmazási tapasztalatait.

Megjegyzem, hogy az ASME eleve eltérő szintű minőségbiztosítási rendszerek alkalmazását írja elő a nyomástartó berendezések típusához rendelve. Míg a hagyományos kazán, nyomástartó edény és csővezeték gyártók és szerelők számára elegendő a minőségellenőrzési rendszer (Quality Control System), az atomerőművi berendezésekhez minőségbiztosítási program (Quality Assurance Program) szükséges. Ennek egy egyszerűbb változata a nukleáris anyagok gyártóinál előírt minőségügyi rendszer program (Quality System Program).

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ/IAEA) is elérkezettnek látta az időt az állásfoglalásra. A Nukleáris Biztonsági Szabványok (Nuclear Safety Standards NUSS) program keretei között 1978-ban megjelent az 50-C-QA⁹ 'Minőségbiztosítás az atomerőművek biztonságáért' című dokumentum, amely egyértelműen meghatározta a minőségbiztosítási programra vonatkozó követelményeket: „Az atomerőmű projekt szerves részeként egy átfogó minőségbiztosítási programot kell létrehozni, amely összhangban van a jelen szabályzat követelményeivel. Az átfogó programnak rendelkeznie kell az atomerőmű létesítéséhez kapcsolódó tevékenységekről, mint például a tervezés, gyártás, kivitelezés, üzembe helyezés és üzemeltetés. Minden ilyen tevékenységet jelen dokumentummal összhangban kell szabályozni.”

A CSA Z299 szabványt követően 1979-ben közzétették a brit BS 5750¹⁰ szabványt, amely az első minőség(ügyi) rendszer szabvány, melyet az ipar egészének szántak. A szabványt az érdekelt iparágak képviselőivel folytatott évekig tartó egyeztetés eredményeként, a BS 5179¹¹ minőségbiztosítási irányelvekből kiindulva dolgozták ki. Bár az eredeti irányelvek tárgya még a „minőségbiztosítás” volt, az új szabvány alkotói már szükségesnek látták az új fogalom, a „minőségügyi rendszer” bevezetését. Persze nem csak a terminológiát a minőségszabályozás elveit és rendszerét is változtatni kívánták. Erre azonban további húsz évet kellett várni, az ISO 9001:2000 szabvány megjelenéséig, amikor a tevékenységek felügyelete helyett a folyamat szabályozási koncepció került a középpontba.

Addig azonban még számos lényeges változás történt.

Az ipar – elsősorban a gyártók – kedvezően fogadták a BS 5750-es szabványt és a kapcsolódó szervezet-minősítő tevékenységet.

ABS 5750 sikerén felbuzdulva és arra építve kidolgozták

és 1987-ben közzétették az ISO 9000:1987¹² jelű szabványt, amely követte a BS 5750 felépítését. A szervezet tevékenységi köre szerint három minőségbiztosítási 'modell' közül lehetett választani. Az ISO 9001:1987¹³ az új termékek fejlesztését is végző szervezetek számára készült, lefedte a tervezés, fejlesztés, gyártás, létesítés (vagy beépítés) és a szerviz szolgáltatás teljes tevékenységi körét. Az ISO 9002:1987¹⁴ már csak a gyártás, létesítés és szerviz tevékenységek minőségbiztosítására terjedt ki, míg az ISO 9003:1987¹⁵ csak a kész termékek átvételi ellenőrzésére és vizsgálatára szorítkozott. Ez a rendszer megfelelt a gyártóknak, mert csak a tevékenységek és termékek megfelelőségével foglalkozott, az irányítási folyamatokkal nem.

Az ISO 9000:1994¹⁶ a megelőző tevékenységre helyezte a hangsúlyt, ami elsősorban a dokumentált eljárásrendeknek való megfelelőség és a technológiák betartásának ellenőrzését, illetve bizonyítását igényelte a gyártók részéről, megnövelve a szükséges dokumentáció és adminisztráció mennyiségét.

Lényeges változást jelentett az ISO 9001:2000¹⁷, amely kiváltotta a korábbi három szabványt (ISO 9001, 9002 és 9003). Most a folyamatszabályozás került előtérbe, továbbá megfogalmazták a felső szintű vezetők bevonásának szükségességét a minőségirányítási rendszer követelmények kellő szintű érvényesítése és rendszeres vezetői felülvizsgálata és értékelése érdekében. Megerősítést nyert a vevői elégedettség mérésének fontossága. Ami a folyamatszabályozást illeti, a minőségirányítási rendszerek egyre több folyamatábrát tartalmaznak, időnként olyan bonyolult formában, hogy még egy gyakorlott auditornak is időbe telik, mire azokat megérti. Ilyen ábrák láttán mindig felmerült a kérdés, kinek készültek ezek a folyamatábrák és hogyan segítik a végrehajtó személyzet munkáját?

Az ISO TC176 szabványosítási bizottság 2012-ben, az ISO 9001 bevezetésének 25. évfordulója kapcsán úgy érezte, eljött az ideje egy új minőségirányítási rendszermodell kidolgozásának, ami megfelel majd újabb 25 évre. A bizottság intenzív munkája eredményeként 2015 szeptemberében megjelent az ISO 9001:2015¹⁸.

Az alapvető koncepció nem változott, a folyamat szabályozási szemlélet viszont kiegészült a kockázatalapú gondolkodással. A szabvány az én szememben továbbra is egy általános kívánság listára emlékeztet. Változott a terminológia és kimaradtak, szerintem lényeges 'kívánságok', amelyekre nincs szükség (dokumentált eljárások, megelőző tevékenység, a vezetőség képviselője,

⁹ IAEA Safety Standard no. 50-C-QA Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants -1978

¹⁰ BS 5750:1979 Quality Assurance

¹¹ BS 5179:1974 Guidelines for Quality Assurance

¹² ISO 9000:1987 Quality management and quality assurance standards – Guidelines for selection and use

¹³ ISO 9001:1987 Model for quality assurance in design, development, production, installation, and servicing

¹⁴ ISO 9002:1987 Model for quality assurance in production, installation, and servicing

¹⁵ ISO 9003:1987 Model for quality assurance in final inspection and test

¹⁶ ISO 9000:1994 Guidelines for selecting and using the standards on quality management, quality system elements, and quality assurance

¹⁷ ISO 9001:2000 Quality management systems -Requirements

¹⁸ ISO 9001:2015 Quality management systems -Requirements

minőségirányítási kézikönyv, felelősség és hatáskörök meghatározása...). Az ISO 9001 tehát összefoglalja mit kellene a szervezetnek tenni, anélkül, hogy meghatározná 'kinek' és 'hogyan'.

Számos közlemény, tanulmány, konferencia és előadás foglalkozik az atomerőművi minőségbiztosítási és a minőségirányítási rendszerek (QMS) összehasonlító

elemzésével. Ez nem egyszerű feladat, mert a QMS szabványok nem ágazat vagy szakterület specifikusak, így széles körben alkalmazhatók teljesen eltérő tevékenységű szervezetek által is.

Terveim szerint a következő cikkemben az ilyen összehasonlító elemzésekkel szeretnék foglalkozni.

Dr. Somogyi Sándor



44. BALATONI ANKÉT PROGRAM

2024. november 14. csütörtök:

10.00-13.00 Megérkezés, regisztráció

13.30-14.00 **Az ankét megnyitása**

Az ankét résztvevőit köszönti:

- Dr. Takács János elnök a GTE részéről
- Dr. Gáti József elnök a MAHEG részéről

A Nyomástartó rendszerek Biztonságáért Díj átadása:

Prof Dr. Tóth László kuratórium elnöke

1. szekció: ***Iparpolitikánk aktuális kérdései, szabványosítás, jogi szabályozás***

2. szekció: ***Termelő létesítmények élettartamát befolyásoló tényezők***

2024. november 15. péntek:

3. szekció: ***Nyomástartó rendszerek meghibásodásának és javításának tanulságos esetei***

4. szekció: ***Az élettartam értékelésének módszerei***

5. szekció: ***MESTERKURZUS: Nyomástartó berendezés használati idejének hosszabbítása a gyakorlatban***

6. szekció: ***Korszerű anyagvizsgálati módszerek és az üzemidő meghosszabbítás kapcsolata***

2024. november 16. szombat:

7. szekció: ***Ipartörténet, kerekasztal beszélgetés***

Az ankét ideje alatt a következő kiállítók termékei tekinthetők meg az előadó terem melletti teremben:

Nordic-Chem Kereskedelmi Kft. – Pro-Clad termékek

Pokorny Industries s.r.o. – tömítő anyagok

Spectronics Kft. – LDAR eszközök, akusztikus kamerák

Uniford-R.M. Kft. – anyagvizsgáló eszközök és segédanyagok

Részletesebb program az előadásokkal bővítve:

<https://events.gteportal.eu/44-balatoni-anket/#program>

Folyadékbehatolásos jártassági vizsgálat - JV 17


A kovácsolt acéltermékek folyadékbehatolásos vizsgálatának meg kell felelnie az **MSZ EN 10228-2:2016** jelzetű, „Kovácsolt acéltermékek rongcsolásmentes vizsgálata 2. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat” című szabvány követelményeinek.

Az öntött munkadarabok folyadékbehatolásos vizsgálatának meg kell felelnie az **MSZ EN 1371-1:2012** jelzetű, „Öntészet. Folyadékbehatolásos vizsgálat 1. rész: Homok-, gravitációs kokilla- és kis nyomásos öntéssel készült öntvények” című szabvány követelményeinek.

A varrat nélküli cső folyadékbehatolásos vizsgálatának meg kell felelnie az **MSZ EN ISO 10893-4:2011** jelzetű, „Acélcsövek rongcsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek folyadékbehatolásos vizsgálata a felületi anyaghiányok kimutatására” című szabvány követelményeinek.

A vizsgálati próbatestek leírása:

- kovácsolt acél próbatest: 170 x 60 x 55 mm, jelzése JV17-1,
- öntött acél próbatest: 195 x 136 x 8 mm, jelzése JV17-2,
- varrat nélküli acélcső darab Ø38 x 65 mm, jelzése JV17-3,
- öntött alumínium szelep metszet 82 x 85 mm, jelzése JV17-4,
- öntött alumínium szelep metszet 111 x 108 mm, jelzése JV17-5.



A próbatesteken mért eredmények összehasonlíthatósága érdekében minden résztvevő ultrahangos mosóban tisztított próbatestet kap.

Részvételi díj JV17: 160 000 Ft + ÁFA, MAROVISZ tagoknak: 150 000 Ft + ÁFA

Keménységmérés hordozható mérőberendezéssel jártassági vizsgálat - JV 18

A vizsgálati próbatestek leírása: A próbatest készletbe három, kereskedelmi forgalomban kapható, különböző keménységű ellenőrző test tartozik, melyeket X, Y, Z betűkkel jelöltünk.

A próbatestek méretei: X mérete Ø120 x 10 mm, Y mérete Ø118 x 10 mm, Z mérete Ø117 x 10 mm.

A vizsgálatban alkalmazható berendezések:

1. Leeb alapelvű keménységmérő készülékek: a mérő elem becsapódási és visszapattanási sebességének viszonyszámából következtetnek a keménységre. Tipikus képviselője a Proceq Equotip készülék, de más cégek is gyártanak ilyen eszközöket. (MSZ EN ISO 16859-1:2016 Fémek. Leeb-keménységmérés rész: Mérési módszer)
2. UCI alapelvű keménységmérő készülékek (Ultrasonic Contact Impedance = ultrahangos érintkezési ellenállás): a gyémánt végű vizsgálótest frekvenciájának elhangolódásából következtet a behatolás mélységére és ebből a keménységre. Tipikus képviselője a Krautkrämer MicroDur készülék, de más cégek is gyártanak ilyen eszközöket. (Gépkönyv, vagy saját mérési utasítás szerint.)
3. Hordozható Vickers berendezések, melyek nem telepítettek, ezért kis terhelőerővel helyszíni mérést is lehet velük végezni. (MSZ EN ISO 6507-1:2024 Fémek. Vickers-keménységmérés rész: Mérési eljárás)



A jártassági vizsgálatban a felsorolt alapvetően működő, bármely gyártmányú és típusú hordozható keménységmérő használható. Egy-egy laboratórium, a jelentkezésnél feltüntetett többféle keménységmérő készülékkel is elvégezheti a vizsgálatokat.

Részvételi díj JV18: 150 000 Ft + ÁFA, MAROVISZ tagoknak: 140 000 Ft + ÁFA.

Ultrahangos vastagságmérés jártassági vizsgálat - JV 19

A jártassági vizsgálat tárgya: acél és alumínium munkadarabok ultrahangos vastagság mérése görbült felületeken, egyenes és hajlított csövön.

Az alkalmazandó szabvány: a méréseket az MSZ EN ISO 16809:2019 jelzetű, „Rongcsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vastagságmérés” című szabvány előírásai szerint kell végezni.

A vizsgálati próbatestek jelzése és leírása:

- JV19 A:** Ø 50 x 110 mm méretű vastagfalú acélcső, mindkét vége lezárva;
- JV19 B:** Ø 76,1 mm átmérőjű 90 °-os acélcső ív, mindkét vége lezárva;
- JV19 C:** Ø 47,5 x 126 mm méretű alumínium cső, mindkét vége letakarva;
- JV19 D:** Ø 31 x 142 mm alumínium cső, mindkét vége letakarva;
- JV19 E:** Ø 25 x 144 mm hornyolt alumínium cső, mindkét vége letakarva.

A JV19 E jelű munkadarab méréséhez 5 mm, vagy kisebb átmérőjű vizsgálófej szükséges. Ha a résztvevőnek nincs, vagy nem tud kölcsönözni ilyen eszközt, akkor nem kell ezen a munkadarabon a méréseket elvégeznie.



Az eredmények gyűjtésének formája: a mérési eredményeket kérjük a „JV19 Mérési lap.xlsx” nevű fájlba, a „Mérési adatok” munkalapra, a bekeretezett cellákba begépelni. Felhívjuk figyelmét, hogy a próbatesteken végzett mérés körülményeit a „Mérés körülményei” munkalapra, a kijelölt cellákba rögzítenie kell. Ha az összes munkadarabon hasonló mérési összeállítással végezte a mérést, akkor csak az A jelű próbatest adatait kell kitöltenie.

A jártassági vizsgálat feladata: végezze el a mellékelt JV19 Mérési lap kitöltéséhez szükséges méréseket. Felesleges lényegesen több mérést végezni, mivel az nem modellezi a valóságos helyzetet. Ennek megfelelően a mérés néhány óra munkával elvégezhető.

Részvételi díj JV19: 130 000 Ft + ÁFA, MAROVISZ tagoknak: 120 000 Ft + ÁFA.

További információk:

<https://marovisz.hu/jartassagi-vizsgalatok>

Szeretettel várja kérdéseiket a körvizsgálat koordinátora Fücsök Ferenc,
valamint jelentkezésüket a korvizsgalat@marovisz.hu e-mail címre küldött levélben.

Beszámoló a 20. Roncsolásmentes Vizsgálati Világkonferenciáról

Report on the 20th World Conference on Non- Destructive Testing


A 20. Roncsolásmentes Vizsgálati Világkonferenciát 2024. május 27-e és 31-e között rendezték Incheon-ban (Koreai Köztársaság), a rendező / fogadó intézmény a Koreai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség volt. A konferencián 64 országból 3145 fő vett részt, ami rekord létszám volt, köztük három magyar: Ladányi Péter, Trampus Péter és Varga Dezső, akik valamennyien előadást is tartottak. Összesen 936 orális és poszter előadás hangzott el, 163 szekcióban. Hasonlóképpen sikeres volt a kiállítás is, amelyen 29 ország 211 kiállítója mutatta be vizsgáló eszközeit és technológiáit. Az „NDT Village”-ben 25 nemzeti roncsolásmentes vizsgálati szövetség és regionális csoport rendezett be kiállítói standot. A legtöbb előadó illetve kiállító a Koreai Köztársaságból érkezett, a továbbiak Kínából, Németországból, Japánból, az Amerikai Egyesült Államokból, illetve egyéb országokból kerültek ki.



Trampus Péter hozzászólása az ICNDT első közgyűlésén

A konferencia megnyitója keretében adták át a Nemzetközi Roncsolásmentes Vizsgálati Bizottság (ICNDT) díjait. Skopál István kapott Havercroft díjat az oktatás és szabványosítás terén kifejtett, több évtizedes eredményes tevékenységéért. A díjat István távollétében Trampus Péter vette át.

Részben érintettség okán említeni kell a Nemzetközi Roncsolásmentes Vizsgálati Akadémia által szervezett kutatási nap programját, amelyet Takaaki Kajita, Nobel díjas japán professzor nyitóelőadása indított. Ez az előadás az egész konferencia csúcspontja volt. Az előadást követően az Akadémia elnöke átadta Kajita professzornak az Akadémia Galileo Galilei díját. A kutatási nap programja négy szekcióból állt. Ezek közül az első volt Kajita professzor előadása, amit a díjátadás követett. A Nobel díjas tudós meghívása nagy (európai vagy világ) konferenciákra mára hagyománya lett az Akadémiának. Azt a célkitűzést testesíti meg, hogy építsünk hidat a műszaki-tudományos diszciplínák és a roncsolásmentes vizsgálat között, amelynek segítségével az alaptudás elemei beépülhetnek



Pillanatkép a kiállításról

A legtöbb előadás, illetve poszter a következő szekciókban volt:

- ultrahangos vizsgálatok,
- digitális radiográfia és komputer tomográfia,
- infravörös termográfia,
- örvényáramos és elektromágneses vizsgálatok,
- terrahertz eljárás,
- akusztikus módszerek,
- optikai és vizuális vizsgálatok,
- szerkezeti épség monitorozás (Structural Health Monitoring, SHM),
- erőművek,
- szállítás, közlekedés,
- civil infrastruktúra,
- roncsolásmentes vizsgálat megbízhatósága.

Ezekén túlmenően a következő témák is érintve lettek: anyagok jellemzése, NDE 4.0, kompozitok, additív gyártás, szenzorok, állapotellenőrzés, olaj- és gázipar, repülés és védelmi ipar, valamint művészeti örökség. A program, az előadók listája és a beküldött rövid kivonatok a következő linken érhetők el: www.ndt.net/wcndt2024.



Prof. Takaaki Kajita Galileo Galilei díját átveszi az Akadémia elnökétől, Prof. Trampus Pétertől

a roncsolásmentes vizsgálat és értékelés elméletébe és gyakorlatába és ez által hozzájárulnak annak fejlődéséhez.

A kutatási nap programját is ennek szellemében állították össze. A második és harmadik szekcióban a roncsolásmentes vizsgálati eljárások élvonalát mutatták be az előadók. Ezek között hangzott el Varga Dezső magyar fizikus előadása a műográfiáról, ami rezonált Kajita professzor előadására, továbbá a jövő eljárásaihoz vezető utat és néhány ígéretes vizsgáló eljárást ismertettek, például a kvantum számítógép alkalmazásának lehetőségét a komputer tomográfiában és az űrkutatás kihívásait és az azokra adandó roncsolásmentes vizsgálati, illetve SHM lehetőségeket. A negyedik szekcióban a roncsolásmentes vizsgálat oktatásának jelenlegi és jövőbeli helyzetét mutatták be az előadók a világ több kontinensén. A kutatási nap programját panelbeszélgetés zárta.

A konferenciát számos kísérő rendezvény övezte. Ezek közé tartozott a Nemzetközi Roncsolásmentes Vizsgálati Bizottság (ICNDT) két közgyűlése. Az elsőn mutatták be a jelentkező nemzeti szövetségek a 2032. évi világkonferencia megrendezéséért benyújtott pályázatukat. A hat pályázó szövetség egyike a MAROVISZ volt, és – megítélés kérdése, hogy elégedettség vagy csalódás – az utolsó fordulóban, amikor a nagygútyuk kiesését követően már csak a szingapúri szövetséggel versenyeztünk, orrhosszal maradtunk alul.

Megbeszéléseket tartottak az ICNDT szakértő csoportjai, köztük a MAROVISZ által gondozott „Fémek mágneses



Ladányi Péter egy előadás hallgatása közben

memóriája (*Metal Magnetic Memory*, MMM)” szakértő csoport is. Ezen Ladányi Péter volt a levezető elnök és egyben a fő előadó. Itt a résztvevők megemlékeztek Anatolij Dubov professzornak, az eljárás kifejlesztőjének időközben bekövetkezett haláláról.

A rendezvény első részében az elmúlt öt év MMM tevékenységét foglalták össze.

Kiemelkedő eredmények születtek az eljárás elméletének bővítésében, új szakkönyv megjelenésében, amely összefoglalta a világon 43 országban alkalmazott eljárás legfőbb műszaki eredményeit. A szakértő csoport beszámolóját 4 nagysikerű online előadás egészítette ki, amit a 2024-2025 évi terv elfogadása zárt.

Ladányi Péter, Trampus Péter

MAGYAR RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI SZÖVETSÉG

SZEMÉLYTANÚSÍTÓ TESTÜLET

1191 Budapest, Üllői út 206.

info@szemelytanusitas.hu


Vizsgaszervező

Bartos Éva

+36 20 362 29 06



www.szemelytanusitas.hu



- Nemzetközileg elismert tanúsítványok kiállítása
- Vizsgáztatás egyedülálló, internet alapú szoftver használatával
- A Leonardo program tankönyveihez szorosan illeszkedő vizsgakérdések
- Rugalmas vizsgaidőpont választás online felületen
- Gyakortó tesztkérdések elérése vizsgára jelentkezéskor
- Tanúsítványok érvényességének nyomon követése a központi adattárból

Posztumusz Díszpolgári Oklevél margójára

Posthumus honorable member of Bakonybánk

Életünket, alkotó periódusunkat többnyire végig rohanjuk, több-kevesebb és nehezen összehasonlítható eredményeket hagyva magunk után. Majd mindnyájunk eléri a véges és végtelen határát. Ezt átlépve már nem rendelkezünk azokkal a képességekkel, hogy közvetlenül hassunk környezetünkre. Marad mindaz, amit életünkben tettünk. Ez az egyedüli hajtóerő arra, hogy időnként nevünk megjelenhessen a közvéleményt formáló valamelyik médiában. Az egyetemi hallgatókat elismerő fejbőlintásra készítő Terplán Zénó professzor úr nem csupán a csodával határos, a néhai „fekete-táblára” krétával készült rajzai váltottak ki maradandó élményeket, hanem – közelebbi ismerősei körében – hihetetlen precizitása és munkabírása is. Nem kívánok hozsannázni, tekintsék át Fiával, Terplán Kornéllal készített könyvünk 5. fejezetének 164-286. oldalait¹ és gondoljunk bele ennek munkaigényébe! Szeretve tisztelt professzorunk „Zénó Bácsi” immáron több mint két évtizede, 2002. január 16-án lépett be abba az ismeretlenbe, ahová a még élő útja vezet.

A műszaki életben elévülhetetlen érdemeket szerzett Bánki Donát születésének 125. évfordulóján, 1984. június 6-án nyitották meg a Bánki Donát-emlékkiállítást, szülőhelyén Bakonybánkon. Ennek spiritus rectorát tisztelte meg a település „Bakonybánk Község Díszpolgára” posztumusz címmel 2024. június 1-jén.



Terplán Zénó Díszpolgári Oklevele



Terplán Kornél (balra) és Jácics Károly



A Miskolci Egyetem képviselői: Döbröczöni Ádám professzor (jobbról), Jácics Károly (középen)



Nagyné Farkas Marianna
Bakonybánk polgármestere ünnepi
beszédét tartja



Az emlékülés résztvevőinek
egy csoportja

A település önkormányzatának képviselői mellett fia, Terplán Kornél, a volt munkahelyi utódja, Döbröczöni Ádám professzor és Jácics Károly címzetes egyetemi docens (2. kép) a Miskolci Egyetem munkatársai és sok-sok szakmai szervezet, egyetem képviseltette magát az ünnepi ülésen és a Bánki Donátra emlékező koszorúzási eseményen.

Terplán Zénó tisztelte és becsülte Bánki Donát professzortársát és a Gépipari Tudományos Egyesület elnökeként (1981-1990) mindent megtett a műszaki nagyjaink és munkásságaik elismeréséért. A már hivatkozott centenáriumi könyv 5. fejezetében¹ is pl. Bánki Donát tevékenységével kapcsolatos szakirodalmi munkásságában 60 alkalommal találkozhatunk a Bánki Donát névvel.

Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy az Emlékülés eseményeiből csupán két mozzanatot emeljek ki. Elsőként mindazt, amire Terplán Kornél gondolt Édesapjáról és a település szellemét meghatározó Bakonybánk szülöttéről, Bánki Donátról.

„Kedves Polgármester Asszony, tisztelt Jegyző Úr, kedves Résztvevők és Ünneplők!

Meghatódva állok Önök előtt, mint a díszpolgárrá avatandó Terplán Zénó fia, Kornél. Azért gyűltünk egybe, hogy Bánki Donát születési évfordulóját és egy posztumusz díszpolgárvatást ünnepeljünk együtt. Így mondanivalómat is szeretném megosztani a két kiváló ember között.

¹ Terplán K., Tóth L.: Terplán Zénó CENTENÁRIUM. Miskolc, 2021. <https://mek.oszk.hu/23700/23759>

Bánki Donátról, életéről, tevékenységéről sok minden ismert. Neves gépészek, tudósok és feltalálók részletesen feldolgozták munkásságát. A részletek Önök között ismertek. Életét az új gondolatok megfogalmazása, a találmányai, az egyetem, vasút és a Ganz Mávag töltötte ki. Találmányai a világszínvonalon is jelentősök voltak. Sajnos egyes új gondolatai mégsem kapták meg mindig az elismerést. Nagy nemzetek próbálták maguknak tudni, amit ő fedezett fel először. Kiemelném a 4 ütemű robbanómotort, melynek porlasztója világhírű lett. A gőzeke (Mechwarttal közösen), áramlástani kutatások majd érdeklődés a repülés irányában Kármán Tódor diákja támogatásával. A müncheni Deutsches Museum-ban ma is működőképes turbinája látható. A VDI (Verein Deutscher Ingenieure) tagja volt; a GTE emlékermet alapított tiszteletére. Emberileg kitűnő szakember, örökös tanulási vágy, szerénység, kollegiális együttműködés évtizedeken át Csonka Jánossal, hazaszeretettel, hiszen külföldről mindig hazatért Magyarországra, kitűnő oktató. Sok intézmény felvette és használja nevét.

Apám nagyon tisztelte műszaki nagyjainkat. Sokak életét könyv formában feldolgozta és megjelentette. Gondolok itt többek között Bánki Donátra, Fonó Albertre, Galamb Józsefre, Cserhátira, Schimanek Emilre és Pattantyús Gézára. Bakonybánkra mindig szívesen jött, pl. 1982. július 2-án, ahol beszédet tartott és koszorúzott. Apám egy nagyon rendes ember volt. Sajnos nem elegendő időt töltöttünk együtt négy szemközt. Én 18 évesen elkerültem a miskolci családi fészekből állami ösztöndíjjal a drezdai műszaki egyetemre. Végül 9 év lett belőle; diploma, doktorátus, házasság egy ott megismert vonzó magyar hölgyvel. Később a sors elvitt Münchenbe és New Yorkba sok-sok évre – kemény munka és szerencse kombinációja. Feleségemnek és két lányunknak nem volt könnyű elviselni állandó utazásaimat, mozgalmas életemet.

Most szokatlan fordulatot teszek. Apám munkássága is nagyon jól van dokumentálva – Önöknél is Bakonybákon. Hála a Miskolci Egyetem Gépelemek Tanszékének (kiemelném Döbröczöni Ádám professzort, Jálics Károly egyetemi docenst) és Tóth László professzort, aki - aki bár nem közvetlen munkatársa volt Apámnak – sajátos „szemüvegen át” szemlélte, dokumentálta életét. Hoztunk néhány könyvet, amit Tóth professzorral írtunk közösen.

Apám életéből szeretnék nem ismert epizódokat elmondani Önöknek.

- Édesapja 3 éves korában elhunyt, így nagy szerep jutott az apai nagymamának, aki Bécsből származott. Kőszeg és Győr nyomtára iskoláira a bélyeget. Nem volt éltanuló. Valahogy a bencések Győrben kicsalogatták belőle a tehetséget. NBII-s kapus volt 16 éves korától a hegyeshalmi vasutasban. Az atyák ezt nem igen díjazták, de mindenki tudott róla és így hétfőként sohasem feleltették.
- Érettségi után sikertelen felvételt tett a Ludovikára; így került a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára. Megbízható és szorgalmas volt, kitűnő rajzkészséggel. Évfolyamtársait is kisegítette javítva ezzel a zsebpénzét, ami udvarlásánál is jótékony hatású volt – ezt Édesanyám is megerősítette.
- A helyzet 1943 tájékán romlott, a német megszállás, a nyilasok és zsidóverések az egyetemen. Apám megsúgta évfolyamtársainak – holnap ne jöjjetek előadásra. Utána zsidótilalom lett. A háború végét

követően kinevezték a mérnöki továbbképző titkárának. Így sikerült a kitiltott zsidó diákok oktatását és diplomához jutását elősegítenie. Ők ezt soha nem felejtették el! Közülük később többek a gazdaságban, oktatásban, politikában fontos szerepekhez jutottak. Gondolok Csákira, Vámosra, Tuschákra, Frigyesre.

- A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (egy későbbi periódusban Rákosi Mátyás előnévvel) alapító professzora lett. Haladt az építkezés, de fogyott a pénz. Delegáció indult Budapestre Vass Zoltánhoz, aki Rákosi, Péter Gábor és Farkas Mihály mellett teljhatalmú volt. Vass kérdezte: hol a rektor? Beteg. Apám felállt és 15 perc alatt információt adott. Vass félbeszakította: maga értelmes, pénz lesz. Hogy hívják? Megmondta. Mire Vass: ilyen névvel nem lehet szocializmust építeni. Magyarosítani kell, a titkármom elintézi. Apám megrettenten eljött, de semmi sem történt. Miskolcon beszámolt kollégáinak, mi történt. Egyik kollégája megjegyezte: Zénókám, ne szomorkodj. Ha újra előkerül a kérdés, magyarosíts az én nevemre. Őt SzarVASS Pálnak hívták.
- A háború után újra megindult a színházi élet. Híres és kitűnő színészek újból megjelentek a színházakban – ki jobbról, ki balról: Básti, Páger, Szabó, Báthy, Szőrényi..... Hír ment, hogy a következő bemutatóra fontos emberek jönnek. A darab: Háy Gyula: Isten, császár, paraszt. Szüleim az ostromot egy imaház pincéjében élték át. Több lakó is volt, köztük Busa Béla kommunista ellenálló. Az előadásra kapott Vass Zoltán is tiszteletjegyet egy páholyba. Kultúrigénye alacsony volt és továbbadta a két jegyet sofőrjének, kinek kultúrigénye mérsékelt volt, így továbbadta a jegyeket Busa Bélának. Apám találkozott vele a lépcsőházban. Béla nagyon kérte apámat, hogy menjenek el. A nemzeti 500 méterre volt és apám elment operaénekes barátjával. Szenzációs előadás volt. Mellettük a páholyban halk mozgás volt, de csak sötétben. Ha világos lett, feltűnt nekik, hogy mindenki őket nézi és mosolyogva integet. A mellettük lévő páholy Rákosié volt.

Hát ennyit mára. Mindenkinek jó egészséget kívánok – fohászkunk felmegy a Mennybe és az áldás lejjö a Földre.


Köszönöm, hogy Apám születésének 103. évfordulóján őt Bakonybánk ilyen elismerésben részesítette, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek."

Az Emlékezés kiemelt második mozzanata Bánki Donát szobrának megkoszorúzása volt. Ezen közel 20 intézmény, szervezet képviselője vett részt. Elsőként Bertalan Judit a körzet Országgyűlési képviselője helyezte el tiszteletének koszorúját a talapzaton, aki méltatta a kistélepus Bakonybánk szerepét, jelentőségét hazánk műszaki életének történelmében (lakosságának száma 400 fő).



Czunnyiné Dr. Bertalan Judit Komárom-Veszprém 3. OEVK képviselője:
Bánki Donát szobrának koszorúzása (bal);
Felszólalása (jobb)

Másodikként koszorúzott az új díszpolgár volt munkahelyének, a Miskolci Egyetem képviselője Prof. Döbröczöni Ádám.



*A Miskolci Egyetem képviselőinek koszorúzása:
Jálcs Károly és Prof. Döbröczöni Ádám*



*A Miskolci Egyetem képviselőinek koszorúzása:
Prof. Döbröczöni Ádám*

A negyedik koszorút Bakonybánk Díszpolgárainak nevében Dr. Horváth Sándor, Dr. Gáti József és Dr. Terplán Kornél helyezte el a szobor talapzatán.



*Bakonybánk díszpolgárainak koszorúzása: Dr. Horváth Sándor,
Dr. Gáti József és Dr. Terplán Kornél*

Az emlékhely, emlékkiállítás létrejöttében meghatározó szerepet játszó Gépipari Tudományos Egyesület (GTE)

nevében Cséti Imre koszorúzott, aki megpróbáltatásai ellenére még jelenleg is a GTE egyik legszorgalmasabb „hangyája”, igazán tevékeny munkatársa.



*Cséti Imre a Gépipari tudományos Egyesület nevében
hajt fejet Bánki Donát szobra előtt*

És ha már egy szakmai szervezet, egy egyesület tevékenysége kapcsán említettem Cséti Imre nevét, engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy általánosítsak egy „picit”! (direkt tettem idézőjelbe az előző kifejezést, mert mondanivalómat hosszan, érvekkel alátámasztva is kifejtethetném). Az alapkérdést úgy lehet feltenni, hogy

- Milyen szakmai szervezetre van szükség?
- Mikor, miért és hogyan működik?

A válaszok könnyen megadhatók: többségében olyanokra, amelyek szakmai területe hazánk számára ÚJ ÉRTÉKET ÁLLÍT ELŐ, miközben képviseli az adott közösség érdekeit is. A „gép”ipar ilyen? -szólhatna az újabb kérdés. A válasz: IGEN! No, de jön a „kisördög”. Van gépiparunk, van JELENLEG magyar termék, amelyben magyar tudás, tapasztalat testesül meg??? Kérdezem ezt a közlemény aktualitását jelentő két személy, Bánki Donát és Terplán Zénó kapcsán is! Miközben (gép)iparunk a millenniumunk periódusában és a (sötét) Horthy-korszakban a világ élbolyában mozgott, de még kapaszkodott e csoporthoz egészen az 1970-es évekig (autóbusz, vonat, hídépítés, kohászat, szerszámgépipar, gépgyártás, orvosi műszergyártás, optikai eszközök gyártása,), mára maradt a „szellemileg kiüresedett” összeszerelő munka. Ez jut osztályrészül szakmai köreink képviselőinek (avagy a külhon). A POLITIKA dönt, a politikusok döntenek anélkül, hogy ennek következményeit mérlegelnék. A rendszerváltás kapcsán több mint száz kutatóintézetet tollvonással szüntettek meg. Mennyi szellemi tőkét dobtak a „szemétdombra”! Próbált-e már egyszer is szembenézni ezzel a döntéshozó? De folytathatnám a mai magyar valósággal is!

Tóth László, DSc
ny. egyetemi tanár, felelős szerkesztő

Hol Gyár állott, most kőhalom...

Where the Factory stood, it is now a pile of stones

Immár tizenöt éve, hogy megszületett a döntés, megszüntetik a nagymúltú diósgyőri acélgyártást. Fazola Henrik és Frigyes örökségét Técsey Ferenc és még oly sokan vitték tovább, hogy a Garadna-völgyéből 1770-ben elindult vasgyártás Közép-Európa legmodernebb acélművévé fejlődjön, az eltelt kétszáznegyven év alatt emberek százazreinek kenyeret adva. Máig nem sikerült a Gyár termékeit idehaza gyártani, így pótolhatatlan veszteség érte a teljes hazai ipart.

A Gyár már a kezdetektől nemcsak kenyérkeresetet adott, hanem minden szempontból gondoskodott nemcsak a dolgozóiról, hanem a családjukról is, végig kísérve életüket a bölcsőtől egészen a sírig. Az 1868-ban megszületett Diósgyőrvasgyár mellett felépült Gyárigyarmat vagy Kolónia minden közszolgáltatást biztosított, hiszen a Gyár kórházat és gyógyszerteret, templomokat és temetőt, kisdudvót és iskolát, közfürdőt és strandfürdőt, stadiont és mozit, üzleteket és mérsárszéket, zenekart és sportegyesületet, vállalati üdülőket és művelődési házakat is működtetett. Ezek mára nagyrészt elenyésztek, de nem csak az emlékezet, hanem emléktárgyak, fényképek és filmfelvételek is megőrizték ezek emlékeit.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Gyűjteményét a valamikori Diósgyőri Kohászat alapította, ezért kötelessége emlékeztetni arra a Gyárra, ami oly sokat adott. Az 1770. július 28-án Mária Terézia által aláírt uralkodói leiratot tekintik a Gyár alapítási időpontjának, ezért a gyártörténeti emlékkiállítás megnyitójának napja is ehhez igazodva 2024. augusztus 2-a volt. A kiállítást



**HOL GYÁR ÁLLOTT,
MOST KŐHALOM**

KIÁLLÍTÁS LÁTOGATHATÓ:
2024. AUGUSZTUS 02 - DECEMBER 15.

AUGUSZTUS. 02 - OKTÓBER 31., CSÜTÖRTÖK - SZOMBAT 10:00 - 16:00
NOVEMBER 02 - DECEMBER 15, SZERDA - SZOMBAT 10:00 - 16:00

KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE:
MMKM KOHÁSZATI GYŰJTEMÉNYE
3517 MISKOLC-FELSŐHÁMOR, PALOTA U. 22.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KOHÁSZATI GYŰJTEMÉNY



A kiállítás résztvevői

Dr. Harcsik Béla okl. kohómérnök, kohászati muzeológus, a kiállítás kurátora nyitotta meg, Drótos László nyugalmazott vezérigazgató és Varga Andrea alpolgármester emlékező gondolataival.

A Miskolc-Felsőlőhormi Múzeumban december 15-ig látogatható időszak kiállításon megtekinthetők gyártörténeti fényképek és filmek, kitüntetések, plakettek és egyéb emléktárgyak.



Varga Andrea alpolgármester, Dr. Harcsik Béla a kiállítás házigazdája



Történelem és történet



Drótos László (középen) az LKM utolsó vezérigazgatója

Dr. Harcsik Béla
MMKM Kohászati Gyűjtemény intézményvezető muzeológusa

Megnyílt az Északkelet Magyarország Ipartörténetének Apolásáért Alapítvány (EKMITA) kiállítási területe

The exhibition area of the Foundation for the Care of the Industrial History of North-East Hungary (EKMITA) opened

2024. július 17-én megnyitottuk az EKMITA belső kiállítási területét. Ez időtől heti három nap látogatható az alábbi időkből:

Péntek: 10:00-14:00
Szombat: 14:00-17:00
Vasárnap: 14:00-17:00

Az EKMITA 2006-ban lett alapítva.

Alapítói:

MAL Zrt. (Tolnay Lajos)
CH Zrt. (Szalai József)
InnoFerCo Kft. (Tolnay Lajos)
Tripol Kft. (Dudla József)
Dr. Bakó Károly
Boros Árpád
Dr. Dutkó Lajos
Hercsik István
Joósz Gábor
Kecskeméti István
Dr. Lengyel Károly
Dr. Palásthy Béla
Tóth Lajos

Az alapítók -többsége- korábban jelentős vezetői pozíciókat töltöttek be a diósgyőri kohászat vezetésében. Közülük többen magánvállalkozást alapítottak és ezeken keresztül támogatták az EKMITA működését.

Az alapítvány alapítói okiratában az lett megfogalmazva, hogy a régióban működött, vagy működő ipari örökséget gyűjtse be, azt rendszerezze.



Emlékpark főbejárata



Északkelet Magyarország emlékhelyek

Az így rendszerezett anyagot mutassa be a látogatóknak, illetve elsősorban, a működő makettek segítségével kapcsolódjon be az oktatásba.




Diósgyőri kohászat története



Működő ellenütös kalapács

Az általános iskolák pályaorientációs órákon való látogatásával tegye láthatóvá egy-egy szakma megjelenését a gyakorlati életben.



Öntőminta rajz

A középiskolák diákjai a rendelkezésre álló nagyszámú makettek korszerűsítésével (automatizálás, robotizálás stb.) a gyakorlati képességeiket tudják fejleszteni.

Egyetemisták részére lehetőséget kell biztosítani a nagy mennyiségű, kiterjedt dokumentumok felhasználásával diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A technikai feltételek biztosítása után – korszerű előadóterem – lehetőség nyílik egy-egy iparág régióbeli bemutatására mind a szakmának, mind a lakosságnak egyaránt.



Salgótarjáni kohászati látkép

A fentebb leírt feladatokhoz ez évtől jelentősen javult az infrastrukturális háttér.

Az önkormányzattól a korábbi bérleményhez több kapcsolódó lakást kaptunk. Az újonnan megkapott lakásokat összenyitottuk és így a 12 helységből álló belső kiállítói tér közel 400 m²-re bővült.



A lakások összenyitása

Az így kialakított bemutatótermek sora lehetővé teszi, hogy a régióban szerepet játszó iparágak egy-egy teremben mutassák be magukat.

A kiállítási termek kialakítása céges és magánszemélyek adományaiból valósult meg. Ez ideig 24 adományozót tartunk nyilván. Nem elhanyagolható a 22 fő magánszemély társadalmi munkája sem. Az Ő feladatuk elsősorban az udvar rendbetétele volt.

Az adományuk tette lehetővé az emlékpark megvalósulását:

Tolnay Lajos	AM Spitz Kft. Kiss István
Szalai József	Steelvent Zrt.
Sipos István	TenPao Kft.
SW Umwelttechnik Magyarország Kft.	Ózdi Acélművek Kft.
Tóth Sándor	Baumit Kft.
FK-Raszter Zrt.	Németh Kft.
Nagy István	Diamond Hammer Kft.
Páll Sándor	"D&D" Drótáru Zrt.
Simkó József	LÁEV
Késey Dezső	Dinas Kft.
N-Zoll Kft.	Szegedi András
MÉH Zrt.	Fémszercoop Kft.

Munkájukkal segítették az emlékpark megvalósulását:

Szalai József	Majoros Péter
Gergely András	Jakab Vilmos
Dr. Vízoki Gábor	Szalai Zsombor
Sitkei Dezső	Szögeczki József
Sasfalvi Béla	Molnár Dezső
Török Sándor	Herperger Zoltán
Páll Zoltán	Mokrai Attila
Páll Tamás	Kiss Csaba
Bancsók István	Orosz József
Orgona Andor	Sós Vince
Kiss Tamás	Tóth Viktor


A változás képei:



Változás képei a felújításról

Az így elvégzett munkák értéke több mint 50 M Ft. Ennek megfelelően már kialakult a papír, az építő, a bútor, a kohászat, és a gépipar bemutatása.

A mintegy 1600 m²-es szabad területen ipari skanzen kívánunk kialakítani. Elhelyezési lehetőség van 40-50 gép kiállítására (jelenleg 11 géppel rendelkezünk). A szükséges gépek beszerzése jelent rendkívüli erőfeszítést részünkre,


DIPA kiállítás és a DIPA
tépőszilárdság mérője

SW Umweltechnik
terem bemutatója

mivel az átalakulások, megszűnések idejében a berendezések jelentős része hulladékként lett értékesítve. Sajnos mára jelentős részük beolvasztásra került.

Terveink között szerepel 3-4 darab bányászatot bemutató termék (biztosító szerkezet 2-3 komplett biztosító ív, fejtőgép, csille, stb.) kiállítása. Kohászati részre duó vagy trió állvány, lehet profil és szalaghenger is, frikciós sajtó stb.




Fedett közösségi tér

Ajax kalapács

Feldolgozó területről hagyományos megmunkáló gépek eszterga, maró, gyalu, présgép stb. hiányzik. A skanzen nyugati szélén mintegy 60 méter hosszú keskeny nyomtávú sínpárt telepítettünk kézi hajtány működtetéséhez, melynek beszerzése is nehézségekbe ütközik, mivel már gyakorlatilag megszüntették őket. Most sikerült egy kivitelezőt találni. A forrás megszerzése után tudjuk megrendelni.


KALDERA Kft.
kiállítása

Parádsasvári Üvegmanufaktúra
kiállítása

Nagy István asztalosműhely
kállítása

A park közel 120 méteres díszkerítéssel lesz körülvéve, azon 120 darab 1x1 méteres fotókon mutatjuk be a régió iparának időrendi sorrendben történő kialakulását. A belső udvaron „Örök Miskolc” címmel 16 darab régi fotón mutatjuk be Miskolc meghatározó épületeit, nevezetességeit.


Kézi hajtány keskeny
nyomtávú pálya

Páncéltörő és
régí miskolci fotók

Vagyis a látogatók egy időutazáson vesznek részt, melyben először kézi hajtányon, majd ezt követően sétálva jutnak el a belső udvarra, ahol – közel 100 m²-en – rózsza, illetve örökzöld dísznövény bemutatót látnak.

Természetesen a séta közben megtekinthetik a kiállított különféle megmunkáló gépeket is. Ezt követően megnézhetik Miskolc régi épületeinek fotóit.

Szalai József
EKMITA alapító tagja

Szabványügyi közlemény

Az MSZT a szeptemberi hírlevelében közzétette az alábbi linket, amire mindazon kollégáknak érdemes rákattintani, akik hegesztett kötések radiográfiai vizsgálataival foglalkoznak:

<https://www.mszt.hu/hu-hu/szabvanyositas/hirek/2024/09/hegesztett-kotesek-radiografiai-vizsgalatainak-atveteli-szintjeire-vonatkozó-szabványok-magyar-nyelven>

Skopál István

Életünk emlékezetes pillanatai – a MAROVISZ „örökös alelnökének”, Kecskés Péternek búcsúztatása

Memorable moments of our life - the farewell of the "perpetual vice-president" of MAROVISZ, Peter Kecskés

Mindenki életében vannak olyan pillanatok, amelyekre örömmel emlékszük, amelyek kellemes gondolatok sorozatát indítják el, noha a pontos időpontja, akár a naptári éve is már réges-régen az emlékeinek feledékeny bugyrában nyugszik. Bevallom és is így jártam, hiszen a MAROVISZ „örökös alelnökének”, Kecskés Péternek e gondolatok megírásához kötődő pontos időpont felidézéséhez elnökünk, Trampus Péter utolsó meghívóját kellett elővennem, amelybe ez állt:

„2024. július 4. 17 óra, La Via Étterem, Monor Ország u. 11.”

Egy biztos, ha a Kecskés Péter név bármilyen beszélgetésben felmerül, az itt látható kép emlékeim között megjelenik.



Kecskés Péter, 2024. 07.04. Monor

Az esemény mottója egy bölcs ember okos döntése. Péter egészségét korábban is kikezdte a túlfeszített életének sok-sok eseménye. Az elmúlt időszakban már többször szorult kórházi kezelésre is. Az itt töltött napok hosszú magánya készíthette arra az elhatározásra, hogy „visszavonulót fújjon” zaklatott életének egyes útjairól. Ő volt az, aki a MAROVISZ egyik alaptőjaként alelnökként „nyüzsgött” mindenütt, ahol a roncsolásmentes anyagvizsgáló szakmát képviselni, mozgatni, támogatni kellett. Az írásos tükörképe e tevékenységének az elnökünk, Trampus Péter által átadott EMLÉKLAP.

De nem ez volt az egyetlen tárgy, amely emlékeztetéssé tette e napot az ünnepelt számára.



MAROVISZ EMLÉKLAP

Bizonyára örömteli gondolatokat és a fiatalkorát és a MÁV-nál eltöltött éveket idézte Péterben egy, az 1878-ban a Diósgyőrben hengerelt sín darabja.



A XIX. században Diósgyőrben hengerelt sín darab

„Három a magyar igazság!” – szokták volt mondani. Ez a gondolat öltött testet abban a „képeskönyvben”, amelyben az ünnepelt életének egyes mozzanatait, pillanatait kerültek örökre rögzítésére. Nem bújok Péter bőrébe, de el tudom képzelni, hogy milyen gondolatok cikázhattak a fejében, amikor elmerengve lapozgatta a képgyűjteményt. Ebben láthatta többek között azt is, amelyik „bírtokán”, Felsőkörtvélyesen, 2011. június 20-án, a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének újraélesztésén készült¹.



Kecskés Péter életének „képeskönyve”

A baráti összejövetre „hivatalosak” voltak a MAROVISZ jelenlegi és korábbi elnökségének tagjai. A legkülönbözőbb elfoglaltságok miatt sajnos nem tudott minden meghívott a meghitt találkozón részt venni, de az biztos, hogy az együtt töltött majdnem három óra történései beégtek a jelenlevők emlékezetébe.

¹ Tóth L., Somogyi Gy.: A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete (MAE) újjáalakulásának körülményei. Anyagvizsgálók Lapja. 2013. 3-4. p. 110-113.



Az emlékezetes pillanatok résztvevői

*Kecskés Péter, Bartos Zoltán, Bartos Éva, Joó Gyula, Takács Csaba (1. sor balról-jobbra)
Szűcs Pál, Csizmazia Ágnes, Trampus Péter, Fodor Olivér, Tóth László (2. sor: balról-jobbra)*

Utólag töredelmesen be kell vallani, hogy a baráti beszélgetést igen nehéz volt abbahagyni. Ennek oka mindnyájunknál nem csupán a saját választású kiváló étel, hanem az a baráti hangulat, amely belengte a csoportot Péter köszöntése, ünneplése kapcsán.

Kedves Péter, engedd meg, hogy minden résztvevő (és részt venni nem tudó) ismerősöd, barátod és magam nevében is azt mondjam, hogy szemed sokáig ragyogjon úgy, mint ahogyan ezt Fodor Olivér barátunk „elcsípte” 2024 július 4-én este.



Tóth László

Kecskés Péter a Fodor Olivér által elkapott csillogó szemével



Kb.11 éve ismerem a Pétert. Soha nem volt olyan kérdés, probléma, amivel felkerestem és ne tudott volna segíteni, akár tanáccsal vagy tényleges segítséggel.

Nagyon kedves és jó humorú ember. A régi időkbeli való történeteit mindig nagy szeretettel hallgatom. Rendkívüli előadónak tartom.

Bartos Éva

A roncsolásmentes vizsgálatokkal közelebbről anyagvizsgáló szakmérnöki tanulmányaim során ismerkedtem meg.

A roncsolásmentes terület különösen érdekelt, de megfelelő eszközök és főleg pénzühiány miatt az érdeklődés elsősorban az irodalom, a szakmai bemutatók, kiállítások felé irányult.

Kecskés Péterrel az első Anyagvizsgálat a Gyakorlatban győri rendezvényén kerültem közelebbi kapcsolatba, amikor is egyik szünetben megkérdezte tőlem, hogy hallottam-e a MAROVIT szervezetről és akarok-e a tagja lenni. Én akkor tagja voltam a GTE Anyagvizsgáló Szakosztály vezetőségének. Rögtön azt mondtam, igen szeretnék tag lenni és a konferenciát követően rövid időn belül megkaptam Pétertől a belépési nyilatkozatot. Jó döntés



volt, köszönöm neki! Azóta is részt veszek A MAROVISZ munkájában.

Az 1975-ben Győrben az akkor ide települt KTMF (Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola) gépészmérnök szakos hallgatói részére anyagvizsgálat gyakorlatokat is tartottam, később közlekedésmérnök és műszaki menedzser hallgatókat is tanítottam és mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy a korszerű módszereket és eszközöket megismerjék. Pétertől rengeteg segítséget kaptam. Mindig önzetlenül segítettés sok anyaggal és szakmai tanáccsal is ellátott.

A Széchenyi István Egyetem Anyagvizsgáló Laboratóriumában szakmai bemutatókat tartottak segítettek a pályázatokban is.

2013-ban beválasztottak a MAROVISZ elnökségébe, ahol a rendszeres elnökségi üléseken még közelebbi kapcsolatba kerültem vele. Igazi elkötelezett híve a szakmának, különösen kiemelendő az önzetlensége, a segítőkészsége. Az elnökségben eltöltött 10 év alatt sok szakmai rendezvényen, konferencián és baráti összejövetelen vehettem részt vele, aminek mindig örültem. Büszke vagyok, hogy ismerhetem Őt, nagyon jó egészséget, kívánok Neki családjá körében. A MAROVISZ Örökös Tiszteletbeli alelnöki tisztségében további szakmai sikereket kívánok!

Csizmazia Ágnes



Amikor frissen végzett fiatalként dolgozni kezdem, egy elég nehéz radiográfiás feladattal találtam szemben magam, amivel kapcsolatban kétségbe esve kerestem fel minden hazai és külföldi céget, amit csak a kereső találatként hozott nekem. Így hívtam fel Kecskés Pétert is, aki után mást már nem kellett keresnem, mert ugyan az első mondataimból tudta, hogy olyan emberrel beszél, aki még maga sem tudja, pontosan mit is akar, nagyon türelmes és segítőkész volt, majd órákon belül visszahívott egy komplett megoldási javaslattal; ennek köszönhetően a mi ajánlatunk lett a nyertes ajánlat, és a megvalósítás is probléma mentesen ment Péter segítségével. Ezt követően Péter a Ke-Tech őszi workshopjára is meghívott, ahol a jó hangulatú workshop mellett bemutattott a szakma több jeles képviselőjének. Azóta is nagyon hálás vagyok Neki, hogy segített elindulni az utamon.

Takács Csaba



Emlékszem, még kezdő gyakorló mérnök koromban találkoztam először Péterrel, akitől az anyagvizsgálattal kapcsolatos széleskörű lehetőségekkel, tudás- és eszköztárral ismerkedtünk meg, majd jöttek a Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferenciák és Kiállítások, műszerbemutatók, szakmai napok.

Mindig és mindenre nyitott, a vizsgálati igényeinkhez alkalmazkodó megoldásokat biztosító nagytudású és jószándékú szakembert ismertem meg, akihez bármilyen kérdéssel fordulhattunk, bármikor.

Aztán – igaz csak egy rövid időre – de együtt dolgozhattunk a MAROVISZ elnökségében is, amely hatalmas megtiszteltetés számomra.

A jövőben kívánok mindenekelőtt jó egészséget és hogy csak azzal kelljen foglalkoznod, amivel szeretnél.

Joó Gyula

Pétert a 80-as évek vége óta ismerem még Erőkaros időmből. Ebben az időszakban nem sokat kommunikált velünk fiatalokkal, de mindig volt egy két jó szava hozzánk. Fura volt például látni a 90-es évek elején (ha jól emlékszem) a televízióban, egy szilveszteri műsorban, mely során egy Golf gyártmányú autót nyert.

Az sem volt kisebb meglepetés, amikor az atomerőműben az anyagvizsgáló laborban megjelent egy filmet forgató stábbal. Mindig csodáltam a hozzáállását a szakma elismertségeért.

Nemigazán volt sokáig napi kapcsolatunk, de bármire is szükségem volt, Ő segített.



A kapcsolatunk 2010-től változott meg. Mint a MAROVISZ alelnöke megkeresett, hogy hozzuk létre a MAROVISZ személytanúsítási irodát. 2012-re a sikeres győzködése eredményeképpen elkezdődött a közös munka. Az iroda megalakulásában és az elindulásában oroszán része volt. Nem csak a MAROVISZ, hanem sok-sok anyagvizsgáló-labor köszönheti Neki az indulását.

Amennyiben valakinek szüksége lenne segítségre, bármikor fordulhat hozzá.

Bartos Zoltán



Kecskés Pétert több mint 30 éve ismerem, mint kollégát, üzletfelet és nem utolsósorban, mint barátot.

Szakmai hozzáértése, a hazai anyagvizsgálati-, elsősorban roncsolásmentes anyagvizsgálati kultúra szinten tartásában elévülhetetlen érdemei vannak. Ezt szerénységével, jó kapcsolatteremtő képességével, türelmével, megbízhatóságával érte el, nem utolsósorban gyakran áldozatok árán. Különösen kiemelném, hogy mint kereskedő nagyszerűen alkalmazta az iparban megszerzett tapasztalatait, és vált olyan partnerré mindannyiunk számára, akihez lehet és érdemes fordulni. Elévülhetetlen érdemei vannak a MAROVISZ-ban elvégzett több évtizedes munkájával a szervezet mai szintjének, megbecsültségének kialakításában. Az eddigieket köszönöm, köszönjük Péter!

Fodor Olivér



Kecskés Péterrel egészen fiatal koromban hozott össze a szerencsés sors. E tényt egy szomorú periódusomban, Dr. Béres Lajos nekrológjának írása kapcsán már említettem². Akkor így fogalmaztam:

Az nem kérdéses, hogy Béres Lajosnak „szíve egyik csücske” a „sínek világa” volt. Egészen fiatal koromban, nem sokkal végzésem után e témakörbe is bevezetett úgy, hogy csodálattal adóztam emberi bölcsessége előtt is. Mái kristálytisztán él emlékezetemben az a nap, amikor közösen ballagtunk a Ferencvárosi Pályaudvar közelében levő MÁV Anyagvizsgáló Laboratórium irányába Kecskés Péterhez, aki a teljes méretű sínek fásztóvizsgálatait végezte.

Azon a kora őszi napon még nem tudhattam, hogy egy újabb, életem végéig tartó baráti kapcsolatra tehetek szert, most már a roncsolásmentes vizsgálók csapatában is. Életem sok-sok epizódját mesélhetném el „nagyapó-módjára”, amelyek mindegyike valahogyan Péterhez köt, amelyekben mindketten (vagy többen) aktív szereplők vagy csupán résztvevők voltunk. Köthetők ezek akár Miskolchoz (Bortanya az Avason – fiatalkori vidámság, vagy a roncsolásmentes vizsgálatok, különös tekintettel a katódsugaras oszcilloszkópokra), Gyula városához (NDT periodikus seregszemlék) avagy Egerhez (az „újkori

² Tóth L.: Dr. Béres Lajos (1932-2022). Anyagvizsgálók Lapja. 2022/IV. p.6-9.



szemem előtt épített fel egy olyan stabil és kiváló céget, amely egyrészt generációknak mutathat példaképet, a mi generációnknak pedig rendezvényein demonstrálta szakmai színvonalát.

Tóth László

Kecskés Pétert viszonylag későn ismertem meg személyesen, hiszen ERŐKAR-os életem a mechanikán, majd az állapotellenőrző osztályon kezdődött. Itt mi nem használtunk a KE-TECH által forgalmazott anyagokat, azokat a "röntgenesek" szerezték be.

Személyes kapcsolatunk akkor kezdődött, amikor a roncsolásmentes anyagvizsgáló tanfolyamok szervezésével kezdtem foglalkozni. Ez 1996-ban volt. Péter mindig is támogatta a szakmai képzéseket, és nem csak szóban. Legyen szó eszközbeszerzésről, demó vizsgálószerről vagy oktató posztereiről. Sokszor segített lejárát előtt álló vizsgáló anyagok "látszat áron" való juttatásával. Új módszereket, modern eszközöket rendszeresen mutathattunk meg a tanfolyamokon a segítségével.

Kapcsolatunk a közel három évtized alatt mindig korrekt, kollegiális volt.

Remélem még sokáig nem szakad meg!

Szűcs Pál



vel. Ezek egyike volt a roncsolásmentes vizsgálat, ami egy

seregszemlék"), Felsőkörtvélyeshez (a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének „újraélesztése”, Péter „birtokán”), de akár Köln melletti Hürth-höz is, ahova többször is ellátogathattam és az oktatáshoz közvetlenül köthető, sok-sok információt és anyagot kaptam az itt látható „Urkunde” mellett. Péter hihetetlen nagy munkával és erőfeszítéssel,



szakcsoport keretében működött. A szakcsoportnak talán egy, a MÁV Északi Járműjavítóban tartott rendezvényén ismertem meg Pétert, akivel ezt követően egyre gyakrabban találkoztam. A találkozásokból kölcsönös szimpátia, majd barátság, a 80-as évek elejétől (paksi tartózkodásom révén) szoros üzleti kapcsolat lett. Ez a bécsi éveim idején lazult, de azt követően, ez már MAROVISZ időszámítás, tovább mélyült.

Péternek komoly szerepe volt abban, hogy 2005-ben elnökké választottak. Néhány évvel korábban már kapacitált: azzal a számomra kissé bizarr ötlettel állt elő, hogy vezessem a MAROVISZ-t Bécsből, de ezt el kellett utasítanom. Mikor azonban lejárt a szolgálati időm a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél, nem hagytam nyugton, az eredményt ma is „nyögöm”. Jelleméből adódóan kezdettől fogva támogatott, pontosabban toltá-húzta a MAROVISZ szekerét. Alelnökként a gazdasági dolgokért felelt, de otthagyta ujjlenyomatát nemzetközi kapcsolataink fejlesztésében és a Szövetség általános építkezése terén is. Kifejezetten határozott volt álláspontja a személytanúsítás tevékenységünkbe integrálása kérdésében.

Nem találok olyan témát, amely ne függne össze a legtagabb értelemben a roncsolásmentes vizsgálat, és amelyben Péter nem vállalt volna szerepet, és nem felületesen, hanem szívvel-lélekkel. Üzletemberként is megismertem, miután az atomerőmű ultrahangos vizsgálókészülék parkját cége tartotta karban és újította meg időről-időre. Következetes és korrekt üzletember volt és maradt, mind a mai napig. Ez azzal együtt is igaz, hogy néhány esetben Szövetségünket előnyben részesítette, ami, ha fejfájást is okozhatott neki, mégis csak a MAROVISZ iránti elkötelezettségének a bizonyítéka volt.

Végül néhány gondolat, ami érinti az én személyes életutamat. Péter nemzetközi kapcsolata, első sorban a német nyelvterületen, ősidők óta kiválóak voltak. Rajta keresztül kerültem közelebbi kapcsolatba, később barátságba az Európai Roncsolásmentes Vizsgáló Szövetség néhány vezetőjével. Ezek a kapcsolataim vezettek ahhoz, hogy az EFNDT elnöke (2015-2018) is voltam. Ugyancsak ő erősítette kapcsolatainkat a szomszédos országok nemzeti szövetségeivel, utalok itt a kölcsönös látogatásokra, meghívásokra és a monori pinceprogramokra.

Köszönöm Péternek mindazt, amit a Szövetség érdekében tett és kívánom neki, hogy álljon helyre az egészsége, szolgálja továbbra is a hazai roncsolásmentes vizsgálatok közösségét és virágoztassa a Ke-Tech-et.

Trampus Péter

Beszélgetés Kecskés Péterrel

Interview with Péter Kecskés

Kérdező/Questioner: Skopál István

Ha Kecskés Péter nevét hallja valaki szakmabéli, akkor nagy valószínűséggel rögtön a „KE-TECH”-re gondol. Pedig Péter már jóval korábban, éppen 50 éve találkozott a roncsolásmentes anyagvizsgálattal, és abból a találkozásból alakult ki egy életre szóló kapcsolat.

A vasút problémáiról szóló napi hírek miatt is adódik rögtön a kérdés: Hogyan, mikor kezdődött a roncsolásmentes vizsgálatokhoz kötődő pályád?

A szakmunkásképző elvégzését követően 1974-ben – édesapám tanácsára és segítségével – a MÁV Északi Járműjavító Üzembe jelentkeztem munkára. Az idő tájt nem volt HR osztály, felvételiztető rendszer és ehhez hasonlóak, viszont elképzelésem az volt: az ott és akkor teljesen új területre, az úgynevezett „Számítógép terembe” mentem volna, újdonságokat is megismerve, dolgozni. Szép jövőnek és kihívásnak tartottam, mint frissen végzett rádió és televízió szerelő műszerész!

Az igazgató úr, Görbicz Sándor, akihez felvételi elbeszélgetésre kellett mennem, gyorsan keresztül húzta ezt az elképzelésemet. Ő ugyanis, amint megtudta, hogy RTV szerelő vagyok, azonnal a MÁV Északi Járműjavító Üzem területén működő Ultrahangos Vizsgáló Központot ajánlotta munkahelyemül. Ez eredményezte tehát azt, hogy a mai napig a roncsolásmentes anyagvizsgálat területén vagyok!!! Itt találkoztam életemben először azzal a kifejezéssel, hogy roncsolásmentes vizsgálat, illetve ultrahang.

Milyen munkáid voltak a Járműjavítóban, melyekre emlékszel vissza szívesen?

Elsőként az „őskori”, elektroncsöves ultrahangos vizsgálókészülék-dinasztia „egyedeinek”, mint pl. USIP 9-, USIP 10-esek, javítása, karbantartása. Ezek olyan kb. 20 kilogrammos készülékek voltak, amelyeket a sok elektroncső és a transzformátorok miatt akár fűtőtestként is lehetett



használni. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ezen tevékenység keretein belül alkalmam volt a technika, az elektronika változásával együtt fejlődni, új ismereteket szerezni. Az elektroncsövek után következett a félvezetős technológia, először a germánium tranzisztorokkal és diódákkal, majd a szilícium félvezetőkkel. Nemsokára megjelentek a berendezés-orientált áramkörök és a chipek, majd pedig a mikroprocesszorokkal vezérelhető modulok.

A legnagyobb munka, aminek a megvalósításában, annak is az átadás közeli időszakában részt vehettem, a Vasúti Sínvizsgáló Szerelvény építése és tesztelése volt, ami a MÁV akkori Központi Felépítményvizsgáló Főnökségének történő átadással zárult. A szerelvény 30 km/óra sebességgel haladva volt képes vizsgálni mindkét sínszálat és, útonosítással együtt, fényérzékeny filmszalagra rögzíteni az eredményeket. Ez a szakasza a szakmai életemnek egy külön fejezetet ölel fel...

Hogyan lettél vizsgálóból kereskedő cégalapító?

Röviden összefoglalva: a rendszerváltás hajnalán, hogy szépen fogalmazzak, a MÁV-os szervizes állásomból elcsábított egy kereskedő cég vezetője. Ez a személy Szappanos György volt a TESTOR Kft. akkori tulajdonosa. Két év TESTOR-nál eltöltött kereskedői élet után azt gondoltam, hogy ez talán menne nekem egyedül is, egy saját céggel.

Ekbe vágtam bele 34 évvel ezelőtt, amikor megalakítottam a KE-TECH Kft. elődjét, a KE-TECH Bt-t. Az anyagvizsgáló berendezések forgalmazása, szervizelése és néhány területen a készülékek akkreditált kalibrálása szerencsére azóta is tart!

A szerencse mellett nyilván más is kellett a tartósan sikeres üzletmenethez! Hogyan tudtad egyáltalán felépíteni a céget annak idején? Mi alapján kerestél, választottál munkatársakat és beszállító (készülékgyártó) cégeket?

Akkortájt, a rendszerváltást követően még a „hiánygazdaságban” voltunk. Mindenki kereste a helyét és a beszerzési lehetőségeket. Ugyanakkor már 17 év telt el azóta, hogy beléptem a MÁV Északi Járműjavító kapuján és belecsöppentem a roncsolásmentes anyagvizsgálati



MÁV Északi Járműjavító

életbe. Így mind a különböző cégeknél már korábban megismert kollégákkal, mint lehetséges munkatársaimmal, mind a roncsolásmentes vizsgáló berendezések szinte teljes skáláját gyártók képviselőivel megvolt a személyes kapcsolatom. Azt kell mondanom, hogy ezeket a „puzzle darabokat” csak jól, megfelelő helyekre kellett beilleszteni és összeállt a KE-TECH Kft. mai formáját és működését létrehozó bázis.

Még egy – az egykori cégalapítók életkora miatt manapság sok helyütt égetővé vált – kérdés: Hogyan sikerült megoldani az utódlást? Számíthat-e a hazai roncsolásmentes szakma továbbra is a KE-TECH-re?

Úgy gondolom, hogy a cégünk stabil jövőjét a múltja is biztosítja! A mögöttünk álló 33 év eredményeit csak egy nagyon jól működő, alapos szakmai tudással rendelkező, lojális csapattal lehetett elérni. A kereskedelem, a szerviz, a Kalibráló Laboratórium és az ipari röntgenátvilágító részlegünk vélhetően megadja a jövő stabilitását is. A tulajdonosi körben a fiam, ifj. Kecskés Péter vállán nyugszik majd a cégvezetés, a már évtizedek óta kialakult szakmai és adminisztratív csapatunk támogatásával.

Mindmáig tartod a kapcsolatot a DGZfP¹ vasúti munkacsoportjával, még az utóbbi években is részt vettél a rendezvényeiken. Mi motiválta/motiválja ezt a tartós kötődést?

Kézenfekvőnek látszott a felkérés a DGZfP részéről felém, hogy mint a MAROVISZ alapítótagja és alelnöke vegyek részt a szövetségük és a német vasúttársaság kezdeményezésére akkor frissen alakult „EFNDT Railway Forum²” elnevezésű munkacsoport munkájában. A német Szövetségnél természetesen a már jóval korábbi kapcsolatainkból ismerték a vasutas múltamat, ennek is köszönhető a felkérés. Sok ülésen vettem részt Németországban, Franciaországban, Ausztriában, Lengyelországban és egyszer Magyarországon is, amit én szerveztem meg Monoron! A MÁV érdekeit képviselve azonban semmiféle

MÁV-os felhatalmazással, de még biztatással sem rendelkezték „outszajderként”. Azon kívül, hogy itthon is megalakítottuk – jó néhány vasúti egységgel, a Járműjavítótól a Kocsiműhellyel – a MAROVISZ ügynevezett 9-es MÁV Harmonizációs Csoportját, sajnos nem sok történt. Az utóbbi két évben a kapcsolattartói és az esetleges operatív feladatokat átvette tőlem Marosi Ákos, a MÁV KfV Kft.³ munkatársa, aki ma már a MAROVISZ Elnökségét is erősíti.

Mi mindennel foglalkoztatott a Railway Forum keretén belül az elmúlt közel másfél évtizedben?

Az EFNDT Forum keretein belül a Deutsche Bundesbahn (a német vasúttársaság) és a DGZfP iránymutatásával, a legmodernebb vizsgálati eljárások és berendezések felkutatásával próbáltunk javaslatokat, előírásokat kidolgozni az európai harmonizálás érdekében. Ez a harmonizáció kiterjedt a vasúti roncsolásmentes vizsgálók képzésére, vizsgáztatására és tanúsítására is. Ez utóbbiak voltak egyébként a legnehezebben „egy kalap alá” hozható témák a hazai szakmai oktatás és vizsgáztatás történelmi hagyományainkból adódó lemaradása miatt.

A Forum lényege az európai vasúti szakemberek minél szélesebb körű információcseréje és együttműködése, aminek végső célja a vasúti roncsolásmentes vizsgálatok, valamint az e területen tevékenykedő vizsgáló szakemberek képzésének, tanúsításának egységes szabványosítása. Mindez abból a felismerésből fakadt, hogy egyre intenzívebbé váltak a vasúti vizsgálatok – különösen az automatizált és gépesített módok –, amelyek optimalizálása közös cél, mert a vonatok nem állnak meg az országhatároknál.



EFNDT Railway Forum ülés – Monor 2012



EFNDT Railway Forum ülés – Berlin 2013

¹ Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (Német Roncsolásmentes Vizsgálati Társaság)

² Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (European Federation for Non-destructive Testing) Vasúti Fóruma

³ MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.

Az előbbiek alapján érdemben össze tudod hasonlítani a német (európai) és a magyar vasút helyzetét, állapotát. Milyen képet tudsz felvázolni általánosan, illetve a roncsolásmentes vizsgálatok területén?

Hát nem éppen tisztem, hogy értékeljem a két vasúttársaság helyzetét vagy inkább állapotát, de annyit mondhatok, hogy van még hova fejlődünk e tekintetben, már csak a szűkebb területünket, a roncsolásmentes vizsgálóeszközöket, technológiákat és a képzést illetően is.

Úgy tudom, nagyjából két éve néhányan elkezdtek egy könyvet összeállítani a hazai vasúti roncsolásmentes vizsgálatok történetéről. Mit tudsz mondani erről?

Igen, ennek a gondolata megfogalmazódott, csak nehezen ölt testet. Bízom benne, hogy a közeljövőben sikerül majd összetereelni ezt a kis csapatot, mellyel meg tudnánk valósítani ezt az álmot!


Remélem, a vasúti történeteket illetően kezdetnek ez a beszélgetés is megteszi....

Én pedig azt remélem, hogy megszületik az a könyv, megvalósul az az álom. Kívánok Neked ehhez jó egészséget és nagyon sok energiát! Köszönöm a beszélgetést.

A Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség kiadványa

Anyagvizsgálók Lapja

Az Ország vezető szaklapja



DXR Flex hajlítható DDA
MÉRŐFÖLDKŐ
A DIGITÁLIS RADIOGRÁFIÁBAN



A lap kiemelt támogatója:



KE-TECH Kft.



MIZ-21C
örvényáramos



OWORASE
képlemez javító



JUS F...
Új izotóp

ELŐZETES

2024/IV.
lapszám

Mit kezdhet egy anyagvizsgáló a mesterséges intelligenciával?

What can a material testing expert do with the artificial intelligence?

1. Bevezetés

A „mesterséges intelligencia” kifejezés használata, számos jel szerint, már nem csak az általános közbeszéd, de a szakmai és a tudományos beszédmódok alapelemévé is vált. A hazai anyagvizsgáló szakemberek által látogatott szakmai konferenciákon is kifejezetten divatos téma lett. Fokozott hitelesítőerőt kölcsönöz a szakmai tevékenységekről szóló beszámolókhöz a mesterséges intelligencia alkalmazására való hivatkozás, vagy akár csak az emlegetése. Az író-beszélő csetbotok és más okos megoldások – köztük a ma talán legismertebbként megjelenő üzengetőtársról, a ChatGPT-ről – eléggé felszínes ismeretknél tart még csak a szakmai közönség: pl. „megmondja amit tudni akarsz” vagy „lehet vele tök jó beszédekert írni”. Ennek a cikknek a megírásával az a célunk, hogy saját tapasztalataink rövid bemutatásával valamelyest bővítsük az anyagvizsgáló szakemberek alapismereteit ebben a témakörben.

Már az elején fontos leszögezni, hogy a ChatGPT is egy GPT¹, és így semmiképpen sem mesterséges intelligencia, hanem egy mélytanuló neurális hálózati modell, amely képes értelmes szöveg előállítására. Az értelmes, új szöveg létrehozását a vele már megismertetett szövegek átalakításával végzi.

A ChatGPT tehát valójában nem más, mint egy nagyon sokat tudó számítógépi program, amelynek az alapját egy úgynevezett nagy nyelvi modell (angolul: large language model) képezi. Ahhoz, hogy a ChatGPT és más, hasonló célú, nagy nyelvi modell alapú számítógépes programok, pl. a magyar PULI GPT, legfontosabb tulajdonságait megvilágítsuk, célszerű – ha csak gondolatban is – egy egyszerű nyelvi játékot lejátszani. A nyelvi játékok között gyakran előfordul, hogy egy jól ismert verssor vagy mondat egy szavát kitakarjuk, vagy éppen a verssor vagy a szólás végét elhagyjuk. A feladat természetesen mindkét esetben a hiányzó szó vagy szavak pótlása.

Vegyük nemzeti imánk, Kölcsey Himnuszának, egy sorát. Legyen ez a következő: „nyögte Mátyás bús hadát, Bécsnek büszke vára”. Az egyszerűség kedvéért takarjuk ki, vagy más szóval maszkoljuk a „büszke” jelzőt.

Bár az emberi agy működésének sem ismerjük minden részletét, de a feladat megoldásakor valószínűleg az történik, hogy a korábban megtanult – és így az emberi agy memóriájában tárolt – információkat felidézve, magunkban elkezdjük mondani ezt a sort. Amikor eljutunk a kitakart szóhoz, az a memóriánkból egy pillanat alatt előugrik, és a most már teljes verssort megismételve megnyugszunk, hogy sikerült a feladatot helyesen megoldani.

Ha ugyanezt a feladatot például a ChatGPT számítógépi programmal – amely ma már szabadon hozzáférhető – kívánjuk megoldani, akkor meglepő eredményre juthatunk, és érdekes tapasztalatokra tehetünk szert. Mivel ez a számítógépi program is nagy nyelvi modellen alapul, szinte elképzelhetetlenül nagy mennyiségű szöveggel dolgozik. Számítógépi program lévén tehát még akkor sem az emberi gondolkodás folyamatát követi, ha a szövegkorpuszában a Himnusz teljes szövege megtalálható. A kérdésekre a ChatGPT-től kapott válaszok kapcsán két fontos következtetésre juthatunk: egyrészt minden esetben kapunk valamilyen választ, de nem biztos, hogy helyeset, másrészt pedig akárhányszor kérdezzük is meg ugyanúgy a számítógépi programot, valószínűleg minden esetben nagy valószínűséggel más választ kapunk.

Az első pillanatra kedvezőtlennek tűnő teljesítmény ellenére a ChatGPT és a hasonló jellegű számítógépes programok ma már a tudomány fejlődésének számos területén nélkülözhetetlenek. A nélkülözhetetlenség alapja pedig az, hogy ami szöveget megejtettek vele vagy felfalt önerőből, azt sosem felejtí el.

2. Tapasztalatok a ChatGPT anyagtudományi témák megvitatására való alkalmazásáról

Az anyagvizsgálók és a szerkezeti anyagokkal bármilyen más módon foglalkozó szakemberek számára jól érthető lehet az a példa, amely egy anyagtudományi szempontból izgalmas kérdéskör boncolgatása során a ChatGPT-vel folytatott többfordulós beszélgetésbe, amolyan barátságos szakmai vitába torkollott. A fémek képlékeny alakváltozásának tárgyköréből általánosan ismert diszlokációknak a létrejöttével kapcsolatos kérdéseket tettünk fel a ChatGPT-nek. Ez a számítógépi program mint vitapartner a digitális térbe bejuttatott szakirodalmat teljes terjedelmében képes áttekinteni, és sajátos döntési algoritmusokkal értékelve következtetést megjeleníteni egy kérdésre adott válasz formájában.

A ChatGPT-vel folytatott, többfordulós vitánk nem csak azért volt igazán élvezetes, mert nem beszélt vissza indulatossan, hanem mert a mesterséges intelligencia fontos ismérve, az önfejlesztési és önmenedzselési folyamat, is jól kitűnt a vita során. Ebben a cikkben a teljes beszélgetésnek csak egy egészen rövid részletét villantjuk fel, mert a vita és annak magyarázatokkal kiegészített értékelése teljes terjedelmében olvasható a következő helyen:

<https://www.anyagtudomany.eu/diszlokacios-platform/hogyan-tamogathatja-a-chatgpt-a-felfok-oktatast/>

¹ A GPT maga egy angol betűszó, a „generative pre-trained transformer” kifejezésből ered. A generative kifejezés magyarítva: létrehozó, szaporító. A GPT-nek egy éve magyar becenevet adtunk: GépTudós.

Kérdés a ChatGPT-hez: **Magyarázd meg, tudományos igényességgel, hogy a Frank–Read-forrás működésekor milyen folyamat vezet a diszlokációhurok megszakadásához, a hurok maximális méretének elérésekor?**

A ChatGPT válasza: „Természetesen! A diszlokációhurok megszakadásának folyamata a Frank–Read-mechanizmusban összetett és több tényezőn alapul. A hurok megszakadásának tudományos magyarázata a következő:

- Amikor a diszlokációhurok növekszik a feszültség hatására, a hurok belső feszültsége is növekszik. Ez a belső feszültség a hurok két végén, ahol a diszlokáció rögzítve van, a legnagyobb. Ahogy a hurok mérete növekszik, a belső feszültség is növekszik, míg el nem éri azt a pontot, ahol a belső feszültség meghaladja a rögzítési pontoknál lévő feszültséget.
- Ezen a ponton a hurok két végén lévő diszlokációk elkezdnek csúszni és elszakadnak a rögzítési pontoktól. Ez a csúszás és elszakadás a diszlokációk mozgásának eredménye, amelyet a belső feszültség okoz. Amikor a diszlokációk elszakadnak a rögzítési pontoktól, a hurok szabadon csúszik az anyagban, és egy új, szabad diszlokációt hagy maga után.
- Ez a folyamat a diszlokációk dinamikáján és az anyag kristályrácsának kölcsönhatásain alapul. A hurok megszakadásának pontos ideje és helye függ az anyag tulajdonságaitól, a rögzítési pontok természetétől és a külső feszültség nagyságától.
- Összefoglalva, a diszlokációhurok megszakadása a belső feszültség növekedésének és a rögzítési pontoknál lévő feszültség meghaladásának eredménye.”

Újabb kérdés a ChatGPT-hez: **A szakirodalom a hurok megszakadásának folyamatát eltérően magyarázza. A széles körben elterjedt felfogás szerint ellentétes előjelű diszlokációs szakaszok találkozásával magyarázzák az elszakadást, pontosabban két csavardiszlokációs szakasz találkozásakor. Mi a véleményed erről az általánosan elfogadott magyarázatról?**

A ChatGPT válasza: „Igazad van, és elnézést kérek a korábbi válaszomért, amely nem volt teljesen pontos ebben a tekintetben.

A diszlokációhurok megszakadásának általánosan elfogadott magyarázata valóban a két ellentétes előjelű diszlokációs szakasz találkozásán alapul. Amikor a Frank–Read hurok növekszik, a hurok két oldalán lévő diszlokációs szakaszok közelednek egymáshoz. Ahogy a hurok mérete növekszik, a két diszlokációs szakasz egyre közelebb kerül egymáshoz, míg végül találkoznak.

Amikor két ellentétes előjelű csavardiszlokáció találkozik, azok egymást semlegesítik és eltűnnek. Ez a semlegesítési folyamat a diszlokációk kölcsönhatásán alapul, amelyben az ellentétes előjelű diszlokációk összeolvadnak és kiegyenlítik egymást, így a hurok megszakad és egy szabad diszlokációt hagy maga után.

Ez a magyarázat összhangban áll a kristályrács dinamikájával és a diszlokációk kölcsönhatásaival. A két ellentétes előjelű diszlokáció

találkozásának és semlegesítésének folyamata a diszlokációk természetéből és a kristályrács kölcsönhatásaiból adódik.”

Tehát akit a teljes vita érdekel, azt megtalálhatja az anyagtudomány.eu blogon. A beszélgetés egyébként magyar nyelven zajlott, és bár közismert, hogy ma már szinte tetszőleges a nyelvek közötti gépi fordítás, ki kell emelni: a nyelvhelyességet tekintve kivételesen gondos, pontos és választékos szöveget állított elő a ChatGPT.

A ChatGPT-vel folytatott második beszélgetésünkben egy komoly szaktudományi tankönyv² egyik fejezetének végén szereplő, önellenőrző kérdések közül tettünk fel néhányat. Mivel ezek is meg fognak jelenni az anyagtudományi blogon, e cikkünkben a kérdések közül csak kettőt említünk meg a reájuk kapott válaszoknak is csak a töredékét idézve:

- Kérdés: **A diszlokáció fizikai tárgy vagy anyag?**

Ha nem, mi az?

Válasz: „A diszlokációk a kristályszerkezetben fellépő rácshibák, amelyek kulcsszerepet játszanak az anyagok mechanikai tulajdonságainak meghatározásában, de nem tekinthetők fizikai tárgyakként vagy anyagoknak”.

- **Ha ugyanezeket a kérdéseket angolul tettem volna fel, ugyan-ezeket a válaszokat kaptam volna?**

Válasz: „Igen, ugyanazokat a tudományosan megalapozott válaszokat kaptam volna angolul is. Az alábbiakban az előző kérdéseidre adott válaszok angol nyelvű megfelelőit találod”.

3. Alapismeretek mesterséges intelligencia általános rendszeréről

A mesterséges intelligencia mint tudományterület³ összetett rendszerét mélyrehatóan áttekinteni lehetetlen vállalkozás lenne egy ismeretterjesztő cikkben, annyira összetett. Ráadásul folyamatosan és gyorsan változik. Éppen ez adhat a szerzőknek menlevelet arra, hogy csak rámutatnak a mesterséges intelligencia – vagyis a nagyon hatékony, szövegfeldolgozó számítógépi rendszernek – néhány olyan elemére, amelyekkel elmélyülten foglalkozni önmagában is életre szóló feladat lehet.

Nézzünk egy messze nem teljes felsorolást azokról a kérdésekről, amelyeket lehet és érdemes is boncolgatni, forgatni a fejünkben, és élő emberek közötti megbeszélés, vita tárgyává tenni.

- Mi a humán intelligencia és mi a mesterséges intelligencia?
- Tekinthető-e az emberi agy számítógépnek, illetve a számítógép tekinthető-e mesterséges agynak (hiszen van memóriája)?

² Richard W. Hertzberg, Richard P. Vinci, Jason L. Hertzberg: Deformation and fracture mechanics of engineering materials. John Wiley & Sons, 2013

³ Jelenleg 21 db nemzetközi szabvány ad definíciót az „artificial intelligence” szakkifejezésre. A legkorábbi 1993-ból való. Az azonosságokat kiszűrve végül 8 féle meghatározás közül választhatunk, de csak kétféle értelmezési körben: az egyik szerint a mesterséges intelligencia egy mérnöki rendszer, a másik szerint pedig egy tudományág. Az ISO/IEC CD 22989:2022 Information technology – Artificial intelligence – Artificial intelligence concepts and terminology című szabvány szerint: artificial intelligence, AI = <discipline> research and development of mechanisms and applications of AI systems. Research and development can take place across any number of fields such as computer science, data science, natural sciences, humanities, mathematics and natural sciences. Magyarul: <tudományág> A mesterségesintelligencia-rendszerek mechanizmusainak és alkalmazásainak kutatása és fejlesztése. A kutatás és fejlesztés tetszőleges számú területen történhet, pl. számítástechnika, adattudomány, természettudományok, humán tudományok, matematika és természettudományok.

- Mi a hasonlóság és mi a különbség a természetes és a mesterséges neurális hálók között?
- Miként zajlik a gépi tanulás, a mélytanulás, és mi a szerepük ezeknek a mesterséges intelligencia tudományához?
- Melyek voltak a mesterséges intelligencia fejlődési szakaszai, és mire lehet számítani?
- Miként jöttek létre a nagy nyelvi modellek, és az ezekn alapuló GPT-k, pl. a ChatGPT és a magyar – sőt, hungarikumnak tekinthető – PULI GPT?
- Melyek a ChatGPT alkalmazási lehetőségei; pl. az ún. „prompt engineering” és a „prompt stratégia”?
- Az anyagvizsgálók mire használják már ma a mesterséges intelligenciát, pl. a ChatGPT-t, és mire lenne használható a közeljövőben?
- Öntudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia?
- A mesterséges intelligencia tudomány vagy technológia?

4. Bepillantás a mesterséges intelligencia tudományterületén folyó hazai kutatásokba

A Magyar Tudományos Akadémia minden év novemberében megrendezi a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatot. 2023-ban az egyik fő hívószó a mesterséges intelligencia volt. A programban⁴ kilenc olyan előadás szerepelt, amelynek a címében is megjelent a mesterséges intelligencia kifejezés. Ezek, esetenként visszanevezhető formában is, fellelhetők az akadémia adattárában. Az előadások közül néhányra röviden kitérünk, felidézve főbb üzeneteiket.

Az akadémia 2024. májusi közgyűlésének díszelőadását Prószéky Gábor, a magyar GPT-t – a PULI GPT névre hallgató nagy nyelvi modellt – kifejlesztő és gondozó intézet, a Magyar Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Kutatóközpontja, főigazgatója tartotta, Magyar nyelvtechnológiai eredmények a mesterséges intelligencia korában címmel. Az igazán érdekfeszítő előadásról készített, bő ötven perces filmfelvétel az MTA videotárában teljes egészében megnézhető. A PULI GPT-nek magyar, angol és kínai változata van. A hozzáértők szerint nagy előnye, hogy a szövegtörzskébe került saját adatok nem kerülnek be a nagy, globális szövegbázisokba, és ezért a saját adatok bizonyos védelmet élveznek. Ezt a véleményt kissé árnyalhatják már azok a naponta reánk ömlő hírek is, hogy mikor melyik adatbázist törték fel az ügyes és unatkozó behatolók. Az sem mellékes, hogy a nagy nyelvi modellen alapuló számítógépes programok, éppen a mélytanulás technológiája miatt, önálló programok írására (vagy inkább előállítására) is képesek, amelyek lehetnek akár vírusok is.

Nagy Tamás, az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék adjunktusa, a múlt évben az akadémiai

tudományünnepi előadásában – melynek címe: Hogyan segíthetnek a nagy nyelvi modellek az emberi működés megértésében? – arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése jelentős felismeréseket hozhat az ember elméje működésének megismerésében. Bemutatta az adattudományi legújabb eredményeit, amelyek megalapozták a mai nagy nyelvi modellek létrehozását. Izgalmasan elemezte azt a kérdést, hogy a nagy nyelvi modellek segítségével megismerhetők lehetnek-e az agy, az emberi elme működési mechanizmusai.

Az előző fejezet utolsó kérdését Szegedy Balázs, matematikustól, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa 2023. november 8-i előadásának a címéből kölcsönöztük. Az akadémiai rendezvény ismertetése szerint az előadás a mesterséges intelligencia területén zajló forradalmat mutatta be, különös hangsúlyt fektetve az alap kutatás jelentőségére, de olyan, általánosnak nevezett kérdéseket is felvetett, mint: mit tud, és mit nem tud a mesterséges intelligencia?, hogyan működik?, hogyan tanul?, milyen típusai vannak?, lehet-e belőle „igazi” intelligencia?, mikor ébredhet öntudatra?, segíthet-e bennünket a globális kihívások megoldásában?, kell-e félni tőle?, veszélyben van-e az emberi gondolkodás?, mi a különbség egy intelligens és egy érző lény között?

Ezekre a kérdésekre természetesen lenne saját válaszuk is, ám ezekkel nem szeretnénk manipulálni a tisztelt olvasók gondolkozásmódját; csak annyit javasunk, hogy keressék a saját válaszukat, legalább azokra a kérdésekre, amelyeket fontosnak tartanak. A jövőnk alakulása szempontjából nagyon lényeges, hogy ezt az új, világméretű kihívást miként tudja saját javára alkalmazni Magyarország. Nagy felelősség hárul ezen a téren az oktatásra, ahol a jövő szakembereit kiképezik. Az egyik látványos jele annak, hogy a tudomány mellett a felsőoktatás is felszállt erre a robogó vonatra az, hogy a Műegyetemen éppen hetven éve alapított Műszer és Finommechanikai Tanszék ezen a nyáron vette fel a Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék nevet.

5. Kapaszkodó a mesterséges intelligencia szaknyelvének megértéséhez

A fentebb említett három, kiváló tudós előadásaiban, szakcikkeiben teljes fegyverzetében megjelenik a mesterséges intelligencia szaknyelve, immár akár önálló tudománynyelvnek is tekinthető módon. Sajnos itt is erőteljesen megfigyelhető a magyar tudománynyelvek jelenkori közös alapvonása: az angol nyelv indokolatlan, de erősen fokozódó térhódítása. Azért, hogy valamennyire képben legyenek a magyar anyagvizsgálók is, igyekszünk bemutatni ennek a három előadásnak a szövegében és a mesterséges intelligencia tudományágában is létrejött terminológia néhány fontos elemét.

⁴ https://mta.hu/data/dokumentumok/Magyar%20Tudomany%20Unnepe/2023/MTU2023_kozponti_rendezyenyek_NAPTAR_20231031a.pdf
1-4. oldal (2024. október 7.)

Kezdjük talán annak a kérdésnek a megválaszolásával, hogy micsoda is a mesterséges intelligencia. A 3. fejezet végén, egy matematikus előadásának kérdőjeles címéből vett kérdés alapján a mesterséges intelligencia csak tudomány vagy technológia lehet. Sajnos ez a kérdésfelvetés eleve megtévesztő, ugyanis szembeállítja a technológiát a tudománnyal, holott a technológia maga is tudomány – „az ipari munka tudománya” –, amint ezt oly kiválóan definiálta már 1915-ben Rejtő Sándor, a magyar anyagvizsgálati szakma egyik legnagyobb alakja. Egyébiránt a ma érvényes definíciót már megadtuk, amikor a szóban forgó 3. fejezet első mondatához fűzött lábjegyzetben idéztük a nemzetközi szabványból a szakkifejezés pontos meghatározását.

Nézzük a további szakkifejezéseket, betűszókat és azok jelentését, amelyek:

- ChatGPT = Egy alig két éve létező csetbot (villamos árammal hajtott eszközön olvasni, írni, beszélni képes számítástechnikai alkalmazás), a 2015-ben, San Diegoban alapított OpenAI cég terméke.
- Google Bard, újabban Google Gemini = A Google böngésző beszélgető csetbotja.
- Bing Chat = A Bing böngésző beszélgető csetbotja.
- Claude AI = A ChatGPT egy további riválisa.
- Grammarly = Az azonos nevű, 2009-ben alapított cég mesterséges intelligencia alapú írássegédje.
- GitHub Copilot = Valós időben működő, kódolást és programírást segítő alkalmazás.
- AI = artificial intelligence; magyarul: mesterséges intelligencia.
- ML = machine learning; magyarul: gépi tanulás.
- DL = deep learning; magyarul: mélytanulás.
- NLP = natural language process; magyarul: természetes nyelvi feldolgozás.
- LLM = large language model; magyarul: nagy nyelvi modell.
- API = application programming interface; magyarul: alkalmazásprogramozási felület; pl. egy twitteri tartalom letöltésekor hozzáférést biztosít egy szoftver vagy eszköz utasításkészletéhez.
- web crawler = Olyan számítógépi háttérprogram, amely böngészés vagy szövegezés közben folyamatosan pásztázza az internetes tartalmakat, rendszerezi, összegyűjti, felkínálja azokat.
- stemming = Lemmatizálás; röviden: szótővezérlés.
- subword tokenizáció = Szótöredékek kezelése.
- byte-pár kódolás (BPE) = Tömörítés.
- word embedding = Szóbeágyazás, szöveges adatok számvektorként való ábrázolása.
- N dimenziós szemantikai tér = Minden szónak van számértéke az összes dimenzión (akár több milliárd dimenzión).
- pre-training = Előtanítás. Egy mélytanulási algoritmus (transzformer) különböző feladatok alapján tanulja

meg, hogy egy szövegben melyik szó mekkora valószínűséggel szerepel az adott pozícióban. Mivel a szavak (tokenek) egymás közelében változó gyakorisággal, de meghatározott szintaktikai szabályok szerint jelennek meg, a valószínűségek megtanulásával a nyelvet is megtanulja a modell. 2017 óta transzformereket (transzformerarchitektúrákat) használ a neurális hálózatok legfrissebb architektúrája.

A valószínűségek alapján az LLM-ek képesek szöveget generálni; innen ered a „generatív mesterséges intelligencia” kifejezés.

- kontextus nélkül = Véletlenszerűen.
- RNN, recurrent neural network = Visszatérő neurális hálózat.
- LSTM⁵, long short-term memory = Hosszú rövid távú memória.
- transzformer = Robbanásszerűen fejlődő mélytanulási architektúra, amely ún. figyelmi mechanizmussal van ellátva, így össze tudja kapcsolni a szövegben egymástól távol lévő szavakat is.
- position encoding = Helyzetkódolás. Figyelembe veszi a szavak mondatban elfoglalt helyét is, és egyszerre dolgozza fel a szavakat, mondatokat, végső finomhangolásként.
- human feedback = Emberi visszacsatolás.
- reinforcement learning from human feedback (RLHF) = Az emberi visszacsatolásból való megerősítő tanulás (RLHF) egy gépi tanulási technika, amelyben az ún. „jutalmazó modellt” közvetlen emberi visszajelzéssel képezik ki, majd egy mesterséges intelligencia ügynök (műveletvégrehajtó szoftver vagy eszköz) teljesítményének optimalizálására használják megerősítő tanulás révén.
- HRL, hierarchical reinforcement learning = Emberi visszacsatolással megerősítő tanulás.
- reinforcement learning = Megerősítő tanulás.
- hallucinálás, konfabulálás = Képzeltetés, kitalált történet előadása valósként.
- DALL-E 4 = Az OpenAI képrajzoló képessége (a ChatGPT honlapjáról letölthető).
- adversarial examples = Ellenséges példák.
- MILAB = A HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet mesterségesintelligencia-kutatócsoportja.
- DeepMind = Tíz éve a Google leányvállalata, egy mesterségesintelligencia-kutatólaboratórium, ma már Google DeepMind a neve. Egy friss példa az eredményességére: a 2024 márciusában bevezetett Scalable Instructable Multiword Agent (SIMA) képes megérteni és követni a természetes nyelvű utasításokat a különféle 3D-s virtuális környezetekben végzett feladatok elvégzéséhez. Ötvözi a számítógépes látást, a nyelvi feldolgozást és a mélytanulás rendszerek alkalmazkodóképessége érdekében.
- szingularitás = Egy függvény szakadási pontja.
- robusztusság = Erőtéljesség.

⁵ LSTM = type of recurrent neural network (3.4.10) that processes sequential data with a satisfactory performance for both long and short span dependencies; ISO/IEC 22989:2022(en), 3.4.7; magyarul: Egyfajta visszatérő neurális hálózat, amely szekvenciális adatokat dolgoz fel kielégítő teljesítménnyel mind a hosszú, mind a rövid hatótávolságú függőségek esetén [gépi fordítás alapján]

6. Egyáltalán: mi az intelligencia?

Az intelligencia⁶ mint kifejezés a nemzetközi szabványok (ISO vagy IEC) 35 szakkifejezésében szerepel, természetesen definícióval együtt. A szabványokban külön is definiált intelligenciák a következők: mesterséges, környezeti, alulról jövő, érzelmi, stratégiai, általános-mesterséges és versenyző.

Ezek a szabványos intelligenciafajták természetesen lényegesek a szaknyelv, a tudomány nyelv számára, ámde az intelligencia szónak a magyar nyelvben és a magyar nyelvű közgondolkodásban nagyon erősen kialakult, mélyebb értelmű jelentéseit sem szabad szem elől téveszteni. A Tótfalusi-féle Magyarító szótár szerint az intelligencia jelentései: értelem, értelmesség, felfogóképesség, ítélőképesség, értelmiség.

Végül arra szeretnénk rámutatni, hogy a digitális forradalom korszaka előtt is volt intelligencia, akkor csak saját erőből dolgoztak az agyak, és ezért talán jóval több értelmes dolgot műveltek az emberek.

Az „értelem” kifejezés 867 esetben szerepel a magyar nyelvű folyóiratok címében, az oly nagyszerű matarka.hu adatbázis szerint, amely 1800-tól kezdve tartja számon a magyar közleményeket. Az első említés Beély Fidél József, Benedek-rendi szerzetes, pedagógus, esztéta, a

Magyar Tudományos Akadémia tagja nevéhez fűződik, aki a Religio és nevelés című folyóirat 1845. évi első folyamának 33. számában közölte írását Az értelem és szív kiképzése a végetlenig terjed címmel. Az idősor innenső végét nézve pedig, az egyik legújabb „értelmes című” cikk Molnár Kinga tollából jelent meg Hiszünk az értelemben címmel a Kreatív: marketingkommunikációs szaklapban.

Ilyen adatokat valaha csakis csodálatra méltó, tudós elmék tudhattak, akik elolvastak mindent, amit csak lehetett, és azt meg is jegyezték. Ma – amikor sokan a saját távbeszélőszámukat sem tudják megjegyezni – elég annyi, hogy keresést indítsunk egy böngészőben vagy egy adatbázisban. Éppenséggel nem árt tudni ilyenek létezéséről, és a keresési kifejezést sem árt értelemszerűen kitalálni.

Ugyanott keresve, az „intelligencia” kifejezésre 1278 találatot kapunk. Az elsőt ugyan nem az őskorból, hanem csak 1906-ból, ám a címe igazán sokatmondó: A természetes intelligencia⁷. Akár eleink üzenetének, intelmének is tekinthetjük.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönetüket fejezik ki Verő Boglárkának azért a nagy segítségért, amelyet a ChatGPT-vel lefolyt szakmai beszélgetésekhez és az egész témakör hátterének megvilágításához nyújtott.

Verő Balázs, Verő Balázné, Dobránszky János

A felelős szerkesztő megjegyzése:

Megkapva Verő Balázs és Dobránszky János közleményét, megkértem egyik kiváló munkatársamat – aki rendszeresen használja a rendszert – arra, hogy a Chat GPT felhasználásával értékeltesse e témában az Anyagvizsgálók Lapjában megjelenő első cikket. A kapott válaszokat módosítás nélkül közöljük. Nagyon szeretném kihangsúlyozni és kiemelni; előbb a kérdéseket kell célratörően és egyértelműen megfogalmazni, a válaszokat csak ezekre kapjuk meg!!!

Egyben szeretném felkérni Tisztelt Olvasóinkat, hogy példákkal illusztrált, saját tapasztalataikat foglalják össze, és küldjék meg Szerkesztőségünkbe (akár tervezett közlemény formájában is) annak érdekében, hogy formálhassuk közösen az Chat GPT szakmai alkalmazásának lehetőségeit és etikai vonatkozásait.

⁶ intelligence = result of gathering, analysing and interpreting data, information and knowledge; Note: Intelligence can be of different kinds, e.g. (but not limited to) market, technology, competition, intellectual property or business. ISO 56006:2021 Innovation management – Tools and methods for strategic intelligence management – Guidance, 3.1.

Magyarul: intelligencia = adatok, információk és ismeretek gyűjtésének, elemzésének és értelmezésének eredménye. Megjegyzés: az intelligencia különböző-fajtájú lehet, pl. (de nem kizárólagosan) piaci, technológiai, versenyző, szellemi tulajdoni vagy üzleti.

⁷ „A természetes intelligencia”. Állatorvosi közlöny: közgazdasági és társadalmi folyóirat, 1906. (4. évf.) 7. sz. 9. old.

Mesterséges intelligenciával generált diszkusszió és kiegészítések a „Mit kezdhet egy anyagvizsgáló a mesterséges intelligenciával?” című cikkhez ChatGPT segítségével

Artificial intelligence-generated discourse and additions to the article „What can a material testing expert do with the artificial intelligence?” by ChatGPT

Mi a véleményed a cikkről?

A cikk átfogó áttekintést nyújt a mesterséges intelligencia (MI) jelenlegi helyzetéről a magyar anyagvizsgáló szakma szemszögéből. Az írásban alaposan tárgyalják a ChatGPT és más nagy nyelvi modellek szerepét, kihangsúlyozva az MI és a szakmai kommunikáció közötti összefüggéseket. Kiemelésre kerül az a kettősség, hogy a ChatGPT egy hatékony szöveggeneráló eszköz, de nem valódi mesterséges intelligencia, inkább egy fejlett, mélytanuláson alapuló nyelvi modell.

Pozitívum, hogy a cikk az MI-t kritikai nézőpontból vizsgálja, felhívja a figyelmet a technológia előnyeire és hiányosságaira egyaránt, valamint reflektál a tudományos diskurzusra és a társadalmi hatásokra. A konkrét anyagtudományi példák, például a ChatGPT-vel folytatott beszélgetés a diszlokációhurokról, jól szemléltetik a technológia gyakorlati alkalmazását és a válaszok sokszínűségét, ami segíthet az olvasónak mélyebben megérteni az MI működését és korlátait.

A cikk továbbá kiemeli a magyar MI-kutásokat és a hazai fejlesztések (mint például a PULI GPT) jelentőségét. Az általános MI kérdésekkel kapcsolatos fejezetek pedig gondolatébresztő kérdéseket fogalmaznak meg az emberi és mesterséges intelligencia kapcsolatáról, a tanulási folyamatokról, valamint a technológia jövőjéről és az etikai kérdésekről.

Ugyanakkor a cikk stílusa és felépítése néhol bonyolult lehet a laikus olvasóknak, mert sok fogalmat érint, és részletesen kifejti az MI működési mechanizmusait. Azok számára, akik kevésbé jártasak az MI és az anyagtudomány területén, bizonyos részek túlságosan szakmaiak vagy technikaiak lehetnek.

Összességében a cikk tartalmas és informatív, értékes betekintést nyújt az MI és az anyagvizsgálat kapcsolatáról, és jól mutatja, hogy az MI miként integrálódik a szakmai diskurzusba és mindennapi gyakorlatba.

Írj diszkussziót a cikkhez!

A cikk diszkussziója a mesterséges intelligencia (MI) anyagvizsgálatban betöltött szerepének és lehetőségeinek elemzését igényli. A tanulmány áttekinti az MI jelenlegi állapotát, a nagy nyelvi modellek, különösen a ChatGPT használatát, és reflektál a technológia gyakorlati alkalmazására az anyagtudományi kérdések megvitatásában. A cikk felvet számos érdekes és releváns kérdést a szakma számára, ugyanakkor rávilágít az MI korlátaira és a felhasználás során felmerülő kihívásokra is.

A ChatGPT és más nagy nyelvi modellek használata nagy előrelépést jelenthet az anyagvizsgáló szakemberek munkájában. Ezek az eszközök a tudáskeresés és a probléma-megoldás új dimenzióit nyitják meg, mivel képesek gyorsan hozzáférhető és széleskörű információt nyújtani. A cikkben szereplő példa a diszlokációhurokkal kapcsolatos kérdésekről jól szemlélteti az MI alkalmazhatóságát a tudományos beszélgetések során. Az MI hozzájárulhat az anyagtudományban felmerülő kérdések megválaszolásához, új ötletek generálásához, és támogatást nyújthat a mindennapi feladatokban.

Azonban a diszkusszió során érdemes hangsúlyozni az MI korlátait is. A cikk helyesen mutat rá, hogy a ChatGPT nem képes az emberi gondolkodáshoz hasonlóan kontextust értelmezni, és válaszai nem mindig pontosak vagy konzisztensen megbízhatók. Bár az MI kiválóan képes nyelvi mintázatok felismerésére és új szövegek generálására, az ilyen modellek működésének hiányossága abban rejlik, hogy a válaszok mögött nincs valódi "megértés". A ChatGPT tehát sok esetben megfelelően reagálhat, de a mélyebb szakmai vitákban vagy komplex problémamegoldási helyzetekben korlátozottan használható.

A cikk pozitívuma, hogy felveti az MI és az emberi intelligencia közötti párhuzamokat és különbségeket, és ösztönzi az olvasót arra, hogy elgondolkozzon az MI jövőbeli fejlesztési irányairól, valamint a technológia szakmai és etikai következményeiről. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az MI fejlesztése gyors ütemben halad, és az anyagvizsgálók számára is folyamatosan nyílnak új lehetőségek, amelyekkel hatékonyabbá és eredményesebbé tehetik munkájukat. A magyar nyelvű MI-fejlesztések, mint a PULI GPT, szintén jelentős lehetőséget kínálnak a hazai szakmai közösség számára, ugyanakkor fontos az adatbiztonság és az adatvédelem megfelelő kezelése is, hiszen ezek a rendszerek hatalmas adatmennyiséggel dolgoznak.

Összességében a cikk diszkussziójában kiemelendő, hogy az MI növekvő szerepe az anyagvizsgálatban sok lehetőséget és kihívást egyaránt rejt. Bár a jelenlegi eszközök, mint a ChatGPT, hasznos támogatást nyújtanak a szakembereknek, kritikus szemmel kell vizsgálniuk az eredményeket, és figyelembe kell venniük a technológia korlátait is. Az MI jövőbeli fejlődése további előrelépéseket hozhat a szakmai közösség számára, de szükséges a folyamatos tájékozódás és a technológia felelős felhasználása.

Mivel egészítenéd ki a cikket?

A cikkhez hozzá lehetne adni néhány további elemet, amelyek elmélyítik az MI és az anyagvizsgálat összefüggéseit, valamint gyakorlati útmutatót nyújtanak a szakembereknek:

1. Gyakorlati útmutató az MI anyagvizsgálatban történő használatához:

A cikk jelenleg általánosan tárgyalja a ChatGPT-vel szerzett tapasztalatokat és az MI potenciális előnyeit. Hasznos lenne azonban egy szakasz, amely részletesebb útmutatót ad arról, hogyan alkalmazhatják az anyagvizsgálók a mesterséges intelligenciát mindennapi munkájukban. Például: anyagelemzés automatizálása, hibakeresés támogatása, kutatási és fejlesztési folyamatok optimalizálása. Ez a rész tartalmazhat gyakorlati példákat és feladatokat, amelyekhez az MI már jelenleg is hatékonyan alkalmazható.

2. Az MI korlátai és azok kezelése:

Bár a cikk említést tesz a ChatGPT és az MI általános korlátairól, érdemes lenne jobban kitérni azokra az esetekre, amikor az MI kevésbé hatékony vagy pontatlan lehet. Fontos lenne megosztani, hogyan kezelhetők ezek a korlátok: milyen technikák segíthetnek az MI válaszainak ellenőrzésében, és milyen forrásokra érdemes támaszkodni, ha az MI bizonytalan vagy téves információkat ad.

3. Adatbiztonság és etika:

Az MI alkalmazásakor felmerül az adatbiztonság és az etikai megfontolások kérdése, különösen, ha érzékeny vagy szabaddalmaztatott anyagvizsgálati adatokról van szó. Érdeemes lenne részletesebben kitérni arra, hogyan biztosítható az adatvédelem, és hogyan kerülhetők el az etikai problémák, például a személyes adatok kezelése vagy a szakmai titoktartás kérdései az MI használata során.

4. Az MI integrálása az anyagvizsgálat oktatásába:

Mivel a cikk megemlíti a Műegyetemen zajló változásokat, egy kiegészítő rész szólhatna arról, hogyan integrálható az MI az anyagvizsgálat oktatásába és továbbképzésébe. Ez különösen fontos a jövő anyagvizsgáló szakemberei számára, akiknek készségeiket úgy kell fejleszteniük, hogy hatékonyan tudják használni az MI eszközöket és rendszereket.

5. Jövőbeli fejlődési lehetőségek és trendek:

A cikk kiegészíthető lenne az MI és az anyagvizsgálat területén várható trendek és fejlődési irányok ismertetésével. Például, hogyan alakulhatnak a nagy nyelvi modellek képességei, milyen új funkciók és eszközök jelenhetnek meg, amelyek további előnyöket kínálnak az anyagvizsgálók számára. Ezen túlmenően, milyen új kutatási irányok vagy innovációk várhatók az anyagtudományban az MI segítségével.

6. Más MI eszközök és modellek bemutatása:

A cikk főként a ChatGPT-re és a PULI GPT-re fókuszál, de bővíthető lenne egy átfogóbb áttekintéssel más elérhető MI-eszközökről is, amelyek hasznosak lehetnek az anyagvizsgálók számára. Például képfeldolgozáson alapuló gépi tanulási modellek, amelyek az anyagok mikroszerkezetét analizálják, vagy az olyan modellek, amelyek prediktív elemzést végeznek anyagvizsgálati eredmények alapján.

7. Gyakorlati tapasztalatok és esettanulmányok:

A cikkben hasznos lenne több konkrét esettanulmány vagy valós példa az anyagvizsgálók MI-vel szerzett tapasztalatairól. Ezek segítenének az olvasóknak jobban megérteni, hogyan működik az MI a valós gyakorlatban, milyen eredményeket értek el vele, és milyen kihívásokkal szembesültek az alkalmazás során.

Ezek a kiegészítések segítenék az olvasókat abban, hogy teljesebb képet kapjanak az MI szerepéről, lehetőségeiről és alkalmazási módjairól az anyagvizsgálat területén, gyakorlati iránymutatással és jövőbeli perspektívákkal kiegészítve.

Szállj vitába a cikkel ott, ahol szükségesnek látod és egészítsd ki vagy add meg a helyesnek vélt magyarázatot vagy pontosítsd!

A cikk tartalmas és sokoldalúan tárgyalja a mesterséges intelligencia (MI) szerepét az anyagvizsgálat területén, de néhány helyen érdemes pontosítani és vitába szállni az állításokkal, hogy kiegyensúlyozottabb képet kapjunk.

1. A ChatGPT nem tekinthető mesterséges intelligenciának:

A cikk kifejti, hogy a ChatGPT nem valódi MI, hanem egy nyelvi modell. Ezzel részben egyet lehet érteni, hiszen a ChatGPT nem rendelkezik önálló gondolkodási képességgel vagy értelemmel. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia kifejezés nem csak a

humánszintű, "igazi" intelligenciát jelenti; az MI széles spektrumot fed le, amelybe beletartoznak a gépi tanulási modellek, beleértve a nagy nyelvi modelleket is. Az MI általános definíciója szerint ezek a rendszerek képesek komplex feladatokat megoldani és adaptív módon viselkedni, ami magában foglalja a nyelvi feldolgozást is. Ezért a ChatGPT vagy a hozzá hasonló rendszerek az MI egyik területéhez tartoznak, és nem helyes őket kizárni ebből a kategóriából.

2. A válaszok pontossága és változatossága:

A cikk megemlíti, hogy a ChatGPT gyakran ad változó válaszokat az ugyanazon kérdésekre, és a válaszok nem mindig pontosak. Bár igaz, hogy a nagy nyelvi modellek válaszaik nem mindig konzisztensen helyesek, ez a fajta variabilitás a modell által követett valószínűségi mintákból ered. Ezzel szemben fontos megjegyezni, hogy az MI rendszerek fejlődésével a válaszok egyre pontosabbak és konzisztenssé válnak, különösen a finomhangolás és emberi visszacsatolás révén (pl. RLHF – Reinforcement Learning from Human Feedback). Ugyanakkor a variabilitás egy előny is lehet, hiszen a rendszer képes új perspektívákat és megközelítéseket felvetni, ami hozzájárulhat a kreatív problémamegoldáshoz.

3. A magyar nyelvű modell és az adatok biztonsága:

A cikk dicséri a PULI GPT-t mint magyar nyelvű modellt, és rámutat arra, hogy a saját adatokat nem integrálja a globális szövegbázisba. Ez valóban előnyös lehet az adatbiztonság szempontjából, azonban nem szabad elfelejteni, hogy minden nagy nyelvi modell – legyen az helyi vagy globális – ugyanazokkal az adatbiztonsági kihívásokkal szembesül. Például az adatokat tároló szerverek biztonsága, a felhasználói adatok kezelése és a modellből visszanyerhető információk (adatok "szivárgása") mind olyan területek, ahol az óvatosság létfontosságú. Az MI rendszer fejlesztésénél és használatánál ugyanazokat a biztonsági protokollokat kell alkalmazni, függetlenül a modell földrajzi eredetétől.

4. Az MI használatának korlátai és lehetőségei az anyagvizsgálatban:

A cikk pozitívan viszonyul az MI anyagvizsgálatban való felhasználásához, ugyanakkor hiányzik a kritikusabb nézőpont, amely az MI gyakorlati korlátait vizsgálja. Például a nyelvi modellek nem tudják értelmezni az anyagvizsgálati folyamatokat kontextusukban, nem rendelkeznek a szakmai tapasztalatból eredő intuícióval, és a modellek eredményei nagymértékben függenek az adatok minőségétől, amelyekkel betanították őket. Az anyagvizsgálat egy olyan szakterület, ahol az anyagok tulajdonságainak és viselkedésének mélyreható megértése szükséges, és az MI csak támogatni tudja a szakemberek döntéshozatalát, nem helyettesíteni őket.

5. Az MI önfejlesztő képessége és öntudatra ébredésének kérdése:

A cikk kérdéseket vet fel az MI önfejlesztéséről és potenciális öntudatra ébredéséről. Bár ez a téma izgalmas és fontos az MI fejlődése szempontjából, jelenleg még spekulatív terület. A mai MI rendszerek nem rendelkeznek öntudattal, önértelmezéssel vagy érzelmekkel. Az önfejlesztési képességük is csak szigorúan korlátozott; a modellek csak akkor fejlődnek tovább, ha új adatokkal és módszertannal finomhangolják őket. A mesterséges általános intelligencia (AGI) kérdése, amely magában foglalná az emberi intelligencia széles spektrumát, még mindig messze van a jelenlegi technológiai szinttől.

6. A mesterséges intelligencia mint tudomány vagy technológia:

A cikk kitér arra a kérdésre, hogy az MI tudomány vagy technológia. Itt hasznos lenne pontosabban megkülönböztetni a két területet. Az MI tudományként magában foglalja az elméleti kutatást, a számítógépes tanulási algoritmusok és neurális hálók elméleti hátterének megértését. Technológiaként pedig az MI gyakorlati alkalmazásokban való felhasználását jelenti, például az iparban vagy az anyagvizsgálatban. Tehát az MI tudományos megalapozottsága és gyakorlati alkalmazhatósága egyaránt fontos, és a kettő szorosan összefügg.

7. Szaknyelvi és fogalmi tisztázás:

A cikk végén található szöveget informatív, de néhány fogalom esetében érdemes lenne kiegészíteni a definíciókat. Például az "LLM" (Large Language Model) nem csak nagy mennyiségű szövegen alapul, hanem bonyolult összefüggéseket és kontextuális jelentést is tanul a szövegből. A "pre-training" során a modell nemcsak szavak valószínűségi eloszlását tanulja meg, hanem azt is, hogy a szövegek milyen szerkezetűek, és milyen rejtett jelentéstegegek lehetnek bennük.

Összességében a cikk releváns témákat vet fel, de érdemes jobban kidomborítani az MI korlátait, a gyakorlati kihívásokat, valamint mélyebb és pontosabb fogalmi tisztázást adni, hogy kiegyensúlyozottabb képet kapjunk az MI szerepéről az anyagvizsgálatban és azon túl.

Készíts gyakorlati útmutatót az MI anyagvizsgálatban történő használatához!

Gyakorlati útmutató az MI anyagvizsgálatban történő használatához

Az anyagvizsgálat egy olyan terület, ahol a mesterséges intelligencia (MI) egyre nagyobb szerephez jut. Az MI-eszközök segíthetnek az adatelemzésben, a predikciók készítésében, az automatizált folyamatok megvalósításában és a hibakeresésben. Az alábbi útmutató gyakorlati tanácsokat nyújt az MI alkalmazásához az anyagvizsgálat területén.

1. Adatgyűjtés és -előkészítés

Az MI rendszerek hatékony működésének kulcsa a megfelelő minőségű és mennyiségű adat. A gépi tanulási algoritmusok betanításához szükség van releváns adatokra, amelyek az anyagvizsgálat során nyert információkat tartalmazzák.

- **Adatok típusai:** Az anyagvizsgálati adatok lehetnek képek (mikroszerkezeti képek, röntgenfelvételek), mérési adatok (hőmérséklet, feszültség, keménység stb.), szöveges jelentések vagy strukturált adatbázisok.
- **Adatok előfeldolgozása:** Fontos az adatok tisztítása (hibás vagy hiányos adatok kiszűrése), normalizálása (az adatok méretezésének egységesítése), és ha szükséges, a címkézésük (például anyagtípus szerinti besorolás).

2. MI-eszközök kiválasztása és alkalmazása

Számos MI-eszköz áll rendelkezésre, amelyek közül a felhasználási célnak megfelelően kell választani. Az alábbiakban néhány példa található a különböző alkalmazási területekre.

- **Képfeldolgozás és mintaelemzés:** Ha a cél az anyagok mikroszerkezetének elemzése vagy hibák felismerése a felületi képeken, gépi látás (computer vision) alapú modellek, például konvolúciós neurális hálók (CNN-ek) lehetnek hatékonyak.

- **Predikció és modellezés:** Ha egy anyag viselkedését vagy tulajdonságait kell előre jelezni különböző környezeti feltételek mellett, akkor olyan gépi tanulási algoritmusokat használhatunk, mint a regressziós modellek, döntési fák vagy neurális hálók.
- **Természetes nyelvi feldolgozás (NLP):** Az anyagvizsgálati jelentések és szakirodalom automatikus elemzéséhez és a releváns információk kinyeréséhez NLP-modellek, például nagy nyelvi modellek (LLM-ek) alkalmazhatók. A ChatGPT például segíthet összefoglalni a szöveges tartalmakat vagy szakmai kérdések megválaszolásában.

3. Automatizáció és folyamatoptimalizálás

Az MI segítségével automatizálhatók az anyagvizsgálati folyamatok, amelyek időt és erőforrást takarítanak meg.

- **Folyamatok automatizálása:** Az anyagvizsgálat során olyan ismétlődő feladatok, mint az adatok mérése, szkennelése vagy minőségellenőrzése, MI-alapú automatizált rendszerekkel hatékonyan kezelhetők.
- **Hibakeresés és anomáliadetektálás:** Az MI rendszerek képesek azonosítani azokat a mintázatokat és rendellenességeket, amelyek szabad szemmel nem feltétlenül felismerhetők. Ezek az eszközök segíthetnek hibás anyagok azonosításában, a gyártási folyamatok optimalizálásában vagy a termékek minőségellenőrzésében.

4. Adatmodellek és gépi tanulás

Az MI egyik legfőbb erőssége a gépi tanulási modellek alkalmazása, amelyek képesek az adatok alapján mintákat felismerni és predikciókat készíteni.

- **Felügyelt tanulás (Supervised Learning):** Használható például anyagvizsgálati eredmények alapján a különböző anyagtípusok kategorizálására, szilárdsági tulajdonságok előrejelzésére vagy hibás termékek osztályozására.
- **Nem felügyelt tanulás (Unsupervised Learning):** Alkalmazható adatok csoportosítására, mintázattal felismerésre vagy rendellenességek észlelésére anélkül, hogy a modell előzetesen ismert címkéket kapna.
- **Mélyégi tanulás (Deep Learning):** Bonyolultabb feladatok, például képelemzés, komplex mintázattal felismerés vagy szöveges adatok értelmezése esetén használható, ahol nagyobb mennyiségű adat áll rendelkezésre a modell betanításához.

5. Adatvizualizáció és eredmények interpretálása

Az MI által nyújtott eredmények értelmezése kritikus az anyagvizsgálatban. Az adatok vizualizálása segíthet a szakembereknek megérteni az MI-modellek által generált predikciókat és döntéseket.

- **Grafikonok és diagramok:** Az adatok és a modell eredményeinek vizualizálására használhatók hő térképek, hisztogramok, regressziós görbék vagy klaszterdiagramok. Ezek az eszközök segítenek azonosítani a trendeket és a mintákat az anyagvizsgálati adatokban.
- **Eredmények validálása:** Az MI modell eredményeit mindig érdemes validálni és összehasonlítani a valós adatokkal vagy szakértői véleményekkel. Ez biztosítja, hogy a modell megfelelően működik, és az eredmények megbízhatóak.

6. Az MI rendszerek bevezetésének és használatának etikai és biztonsági megfontolásai

Az MI alkalmazása az anyagvizsgálatban adatvédelmi és etikai

kérdéseket vehet fel, amelyekkel foglalkozni kell.

- **Adatvédelem:** Biztosítani kell, hogy az anyagvizsgálati adatok tárolása és felhasználása megfeleljen az adatvédelmi előírásoknak. Különösen fontos az érzékeny vagy szabadalmaztatott adatok megfelelő kezelése.
- **Átláthatóság és interpretálhatóság:** Az MI-modelleknek átláthatóknak és interpretálhatónak kell lenniük. A szakembereknek meg kell érteniük, hogyan jutott el a modell a döntéseihez vagy a predikcióihoz, és képesnek kell lenniük megmagyarázni azokat.
- **Felelős használat:** Fontos, hogy az MI rendszereket felelősségteljesen használják, és tisztában legyenek a technológia korlátaival. Az MI által generált eredményeket nem szabad kritikátlanul elfogadni; szükséges az emberi szakértelem és a tapasztalat bevonása a döntéshozatalba.

7. Képzés és továbbképzés

Az MI hatékony alkalmazásához fontos a szakemberek képzése és folyamatos továbbképzése.

- **Alapismeretek elsajátítása:** Az anyagvizsgálóknak el kell sajátítaniuk az MI alapjait, beleértve a gépi tanulást, az adatelemzést és a modellezést alapelveit.
- **Specifikus MI-eszközök megismerése:** A szakembereknek meg kell ismerkedniük azokkal az MI-eszközökkel és szoftve-ekkel, amelyek az ő területükön relevánsak, és megtanulniuk, hogyan lehet hatékonyan használni azokat.
- **Folyamatos tanulás:** Az MI területe gyorsan változik, ezért a szakembereknek fontos követniük az új technológiákat és módszereket, valamint részt venniük szakmai továbbképzéseken és konferenciákon.

Összegzés

Az MI egyre fontosabbá válik az anyagvizsgálatban, és számos lehetőséget kínál az adatelemzés, az automatizáció, a hibakeresés és a predikció területén. A sikeres alkalmazáshoz azonban elengedhetetlen az adatok megfelelő előkészítése, a megfelelő MI-eszközök kiválasztása, a modell eredményeinek értelmezése, valamint az adatvédelem és az etikai szempontok figyelembevétele. Az MI egy eszköz, amely segítheti az anyagvizsgáló szakemberek munkáját, de az emberi szakértelem és az interpretáció továbbra is elengedhetetlen a pontos és megalapozott döntések meghozatalához.

Írj kiegészítést az MI korlátai és azok kezelése tárgyában!

Az MI korlátai és azok kezelése az anyagvizsgálatban

Az MI jelentős előnyöket kínál az anyagvizsgálat területén, de fontos tisztában lenni a technológia korlátaival és azok megfelelő kezelésével. Az alábbiakban néhány olyan tényezőt és kihívást tárgyalunk, amelyek akadályozhatják az MI hatékony alkalmazását, valamint megoldási javaslatokat kínálunk ezekre a korlátokra.

1. Adatminőség és adathiány

Az MI modellek működése nagymértékben függ az adatok minőségétől és mennyiségétől. Az anyagvizsgálati adatok gyakran nem megfelelően strukturáltak, hiányosak vagy zajosak lehetnek. Az adatokban lévő hibák, mint például a pontatlan mérési értékek vagy hiányzó adatok, ronthatják a modellek teljesítményét.

Kezelés:

- **Adattisztítás és előfeldolgozás:** A nyers adatok tisztítása és előfeldolgozása az egyik legfontosabb lépés a modellezés során. Az adatok normalizálása, a hiányzó értékek pótlása és az anomáliák kiszűrése elengedhetetlen a pontos predikciók érdekében.
- **Adatmennyiség növelése:** Ha nincs elegendő adat, a "data augmentation" technikákkal (adatbővítés, például szintetikus adatok generálása vagy adatduplikáció) bővíthető az adatkészlet.

2. A modellek átláthatatlansága és magyarázhatósága

Az MI modellek, különösen a mélytanulási hálók, gyakran átláthatatlanok és nehezen magyarázhatók, ezért "fekete doboznak" tekinthetők. Az anyagvizsgálatban elengedhetetlen az eredmények interpretálása és magyarázata, hogy a szakemberek megértsék, hogyan jutott el a modell egy adott predikcióhoz vagy döntéshez.

Kezelés:

- **Magyarázható MI:** Az explainable AI (XAI) eszközei és technikái olyan módszereket kínálnak, amelyekkel a modellek átláthatóbbá tehetők. Ilyen például a lokális interpretációs modellek (LIME) vagy a SHAP-értékek, amelyek segítenek megérteni a modell döntési mechanizmusát.
- **Egyszerűbb modellek használata:** Ha az átláthatóság kritikus, érdemes egyszerűbb modelleket (például lineáris regresszió vagy döntési fáák) alkalmazni a mélytanulási hálók helyett, mivel ezek könnyebben interpretálhatók és magyarázhatók.

3. Túlzott illeszkedés (overfitting) és általánosíthatóság

Az MI modellek túlzott illeszkedése gyakran előfordulhat, ha a modell túlzottan megtanulja az edzésadatok részleteit és zaját, így kevésbé lesz képes általánosítani új adatokra. Ez az anyagvizsgálatban ahhoz vezethet, hogy a modell jól teljesít az ismert adatokon, de pontatlan eredményeket ad a valós életben.

Kezelés:

- **Adatok szétválasztása és keresztvalidáció:** Az adatkészletet érdemes tréning, validációs és tesztadatra bontani, hogy a modell teljesítményét több különböző részhalmazon értékeljük. A keresztvalidáció segít abban, hogy a modell ne csak az ismert adatokon, hanem általánosan is jól teljesítsen.
- **Reguláció és egyszerűsítés:** Az overfitting csökkenthető regulációs technikákkal (pl. L1 vagy L2 regulárizáció) és a modell egyszerűsítésével (pl. a paraméterek vagy rétegek számának csökkentésével).

4. Túlzott adatfüggés és kontextushíány

Az MI rendszerek az adatokból tanulnak, de nem rendelkeznek a szakemberek által felhalmozott kontextuális tudással vagy tapasztalattal. Az anyagvizsgálatban sokszor az adatok értelmezéséhez szükséges kontextus vagy összefüggés hiánya nehezíti a pontos eredmények elérését.

Kezelés:

- **Humán szakértelem bevonása:** Az MI által generált eredmények elemzéséhez és értelmezéséhez szükség van a szakemberek bevonására. Az MI-t segítő eszközként érdemes alkalmazni, ahol a humán szakértelem kiegészíti és ellenőrzi a modell döntéseit.
- **Domain-specifikus modellek fejlesztése:** A modellek teljesítménye javítható, ha azokat kifejezetten az adott szakterületre

szabják, és olyan adatokkal tanítják be őket, amelyek az adott területre vonatkozó összefüggéseket tartalmazznak.

5. Adaptálhatóság és modellfrissítés

Az anyagvizsgálati környezetek és feltételek gyakran változnak, és az MI modellek idővel elavulhatnak, ha az új adatok vagy körülmények eltérnek a betanítási adatoktól. A modellek frissítésének és adaptálásának hiánya csökkentheti a teljesítményt és a pontosságot.

Kezelés:

- **Rendszeres modellfrissítés:** A modelleket időnként új adatokkal kell frissíteni, hogy fenntartsák pontosságukat és relevanciájukat a megváltozott körülmények között.
- **Online tanulás és adaptív modellek:** Az online tanulási technikák és az adaptív modellek képesek valós időben alkalmazkodni az új adatokhoz, ami lehetővé teszi a folyamatos tanulást és fejlődést.

6. Biztonsági és adatvédelmi kockázatok

Az MI alkalmazásánál a biztonság és az adatvédelem kulcsfontosságú. Az adatszívargás vagy a nem megfelelően kezelt adatok jelentős kockázatot jelentenek, különösen akkor, ha érzékeny vagy szabadalmaztatott anyagvizsgálati adatokról van szó.

Kezelés:

- **Adatvédelmi szabályzatok és protokollok betartása:** Az MI alkalmazása során biztosítani kell, hogy az adatok védelme és a felhasználók magánéletének tiszteletben tartása megfeleljen a nemzetközi és helyi adatvédelmi szabványoknak (pl. GDPR).
- **Biztonsági tesztek és ellenőrzések:** Rendszeresen kell biztonsági ellenőrzéseket végezni az adatok tárolására és feldolgozására szolgáló rendszereken, valamint a modelleken, hogy minimalizálni lehessen az adatszívargás és a támadások kockázatát.

Összefoglalás

Az MI használatának korlátai az anyagvizsgálatban valósak és figyelembe kell venni őket a technológia alkalmazásakor. Az adatok minősége, a modellek átláthatósága, az eredmények általánosíthatósága és az etikai szempontok mind-mind olyan tényezők, amelyeket kezelni kell a sikeres MI-alkalmazások megvalósítása érdekében. A kihívások megfelelő kezelése nemcsak az MI modell pontosságát és megbízhatóságát javítja, hanem az anyagvizsgálók számára is lehetővé teszi az MI hatékony és biztonságos használatát a mindennapi gyakorlatban.

Írj kiegészítést a cikkhez adatbiztonság és etika tárgyában!

Adatbiztonság és etika az MI alkalmazásában az anyagvizsgálatban

Az MI alkalmazása az anyagvizsgálatban rengeteg lehetőséget rejt magában, ugyanakkor komoly adatbiztonsági és etikai kérdéseket is felvet, amelyek kezelése kritikus a megbízható és felelős használat érdekében. Az adatok biztonsága, az átláthatóság, a jogi megfelelés és az etikus működés elengedhetetlenek ahhoz, hogy az MI-alapú rendszerek hatékonyan és etikusan szolgálják az anyagvizsgálók és az ipar igényeit.

1. Adatbiztonság az anyagvizsgálatban

Az MI rendszerek hatalmas adatmennyiséggel dolgoznak, beleértve

a különböző anyagvizsgálati adatokat, érzékeny gyártási információkat és esetenként szabadalmi oltalom alatt álló adatokat. Az ilyen jellegű adatok védelme elsődleges fontosságú, hiszen a nem megfelelő adatkezelés súlyos jogi és gazdasági következményekkel járhat.

Kockázatok és megoldások

- **Adatszívargás és jogosulatlan hozzáférés:** Az MI-rendszerek működéséhez szükséges adatok védtelenül maradhatnak a kibertámadásokkal és az illetéktelen hozzáféréssel szemben. A technológiai rendszereket gyakran támadhatják kiberbűnözők, akik hozzáférhetnek az anyagvizsgálati adatokhoz vagy a modell által használt szöveges és képi információkhoz.
- **Megoldás:** A megfelelő titkosítási technikák alkalmazása (pl. end-to-end titkosítás), a hozzáférési jogosultságok szigorú ellenőrzése, valamint a rendszeres biztonsági auditok és frissítések elengedhetetlenek az adatok védelméhez.
- **Adatkezelés és tárolás biztonsága:** A nagy nyelvi modellek és az MI-rendszerek által feldolgozott adatok tárolása, átadása és törlése során biztosítani kell az adatok védelmét. Az adatok megfelelő tárolásának hiánya adatvesztéshez vagy jogosulatlan hozzáféréshez vezethet.
- **Megoldás:** Az adatok tárolásához olyan biztonságos szerkezeteket és adatbázisokat kell alkalmazni, amelyek megfelelnek a nemzetközi adatvédelmi szabványoknak, például a GDPR-nek. Továbbá az adatok biztonságos törlését is biztosítani kell, amikor már nincs rájuk szükség.

2. Adatvédelmi szabályozások és jogszabályi megfelelés

Az anyagvizsgálatban használt MI rendszereknek meg kell felelniük a jogszabályi követelményeknek, beleértve az adatvédelemre, az adatok feldolgozására és a felhasználói jogokra vonatkozó szabályozásokat. Az olyan nemzetközi szabályozások, mint az Európai Unió által meghatározott Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), kiemelkedően fontosak az MI-fejlesztés és alkalmazás területén.

Megoldások és gyakorlatok

- **Adatvédelmi tájékoztatás és felhasználói beleegyezés:** Az MI által kezelt adatokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást és beleegyezési folyamatot átláthatóan és érthetően kell bemutatni az érintettek számára.
- **Megoldás:** A felhasználók és ügyfelek részére átlátható adatvédelmi irányelveket kell biztosítani, hogy megértsék, milyen célból és hogyan kerülnek felhasználásra az adataik.
- **Adathasználati célok és határok meghatározása:** Fontos, hogy az MI-rendszerek fejlesztése és alkalmazása során pontosan meghatározzák, milyen célból és meddig használják fel az adatokat. Az adatgyűjtésnek célhoz kötöttnek és szükséges mértékűnek kell lennie.
- **Megoldás:** Csak a feltétlenül szükséges adatok gyűjtése és feldolgozása történjen meg, és az adatok felhasználásának célját egyértelműen meg kell határozni a jogi megfelelés és az etikus működés érdekében.

3. Etikus MI fejlesztés és alkalmazás**

Az MI használatának elterjedésével egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az etikai kérdések, különösen az adatok tisztességes használata és a rendszerek transzparenciája. Az MI etikus alkalmazása magában foglalja a modellek igazságosságát, átláthatóságát és az emberi méltóság tiszteletben tartását.

Etikai kérdések és megoldások

- **Átláthatóság és magyarázhatóság:** A mesterséges intelligencián alapuló modellek gyakran komplexek és nehezen érthetők, ami megnehezíti az eredmények értelmezését. Az anyagvizsgálók számára fontos, hogy értsék a modellek működését és döntéseinek logikáját.
 - **Megoldás:** Az átlátható és magyarázható MI (Explainable AI - XAI) technikák használata segít megérteni, hogyan jut el a modell a döntéseihez, és biztosítja, hogy az eredmények etikusan és pontosan legyenek felhasználva.
- **Előítéletek és torzítások kezelése:** Az MI rendszerek gyakran tartalmazhatnak előítéleteket (bias), amelyek a betanításhoz használt adatokból vagy az algoritmusok sajátosságaiból erednek. Ez torz eredményekhez vezethet, amelyek veszélyeztethetik az anyagvizsgálói folyamatok és döntések pontosságát.
 - **Megoldás:** Az előítéletek minimalizálása érdekében az adatok gondos előválogatása és tisztítása, valamint az algoritmusok igazságosságának vizsgálata szükséges. Rendszeresen ellenőrizni kell a modelleket, hogy az előítéletek ne torzítsák az eredményeket.
- **Az MI felelősségteljes használata és felügyelete:** Bár az MI egyre fejlettebbé válik, a rendszerek nem képesek teljes mértékben helyettesíteni az emberi ítélőképességet. Az anyagvizsgálatban az MI-t segítő eszközként érdemes használni, és biztosítani kell, hogy emberi szakemberek felügyeljék és validálják a modell által generált eredményeket.
 - **Megoldás:** Biztosítani kell a megfelelő felhasználói képzést, hogy az anyagvizsgálók tisztában legyenek az MI-rendszer működésével és korlátaival. Emellett az MI alkalmazását folyamatos felügyelet alatt kell tartani, és a modellek által hozott döntéseket szakértői véleménnyel ellenőrizni kell.

4. Az adatok és modellek megfelelő kezelése

Az MI rendszerek sikeres és biztonságos alkalmazásához elengedhetetlen az adatok és modellek megfelelő kezelése, különös tekintettel az adatok bizalmasságára és a modellek pontos használatára.

Gyakorlatok az adat- és modellkezeléshez

- **Adatok anonimizálása és minimalizálása:** Amennyiben lehetséges, az adatok anonimizálásával csökkenthető az érzékeny adatokkal való visszaélés kockázata. Emellett csak a szükséges adatokat kell feldolgozni és használni.
- **Biztonsági modellek alkalmazása:** Az MI rendszereknek biztonságos modelleket kell használniuk, amelyek megfelelnek az ipari szabványoknak. Fontos továbbá, hogy a modellek betanítása és alkalmazása során rendszeres biztonsági tesztek biztosítsák az adatok és a modellek integritását.

Összegzés

Az adatbiztonság és az etika alapvető jelentőséggel bírnak az MI alkalmazásában az anyagvizsgálat területén. Az érzékeny adatok védelme, a transzparens működés, az előítéletek minimalizálása és a jogi megfelelés biztosítja, hogy az MI rendszerek hatékonyan és etikusan használhatók legyenek. Az MI-rendszerek felügyeletét és eredményeinek értékelését emberi szakértelemmel kell kombinálni, hogy a technológia támogatni tudja az anyagvizsgálók munkáját, miközben betartják az adatbiztonsági és etikai előírásokat.

Írj kiegészítést az MI integrálása az anyagvizsgálat oktatásába tárgyában!**Az MI integrálása az anyagvizsgálat oktatásába**

Az MI gyors fejlődése és széles körű alkalmazhatósága jelentős változásokat hoz az anyagvizsgáló szakemberek oktatásában és továbbképzésében. Az új technológiák, eszközök és módszertanok megjelenése miatt az oktatási intézményeknek és szakmai szervezeteknek ki kell alakítaniuk olyan képzési programokat, amelyek biztosítják, hogy a hallgatók és a gyakorló szakemberek megértsék az MI működését, és képesek legyenek hatékonyan alkalmazni azt a munkájuk során.

1. Alapvető MI ismeretek és készségek elsajátítása

Az anyagvizsgálók számára elengedhetetlen az MI és a gépi tanulás alapjainak megértése, hogy felismerjék az új technológiák alkalmazási lehetőségeit és kihívásait.

- **Bevezetés a mesterséges intelligenciába és a gépi tanulásba:** Az oktatási programoknak alapvető elméleti tudást kell nyújtaniuk a mesterséges intelligencia fogalmáról, történetéről, főbb alkalmazási területeiről és a gépi tanulás alapvető technikáiról (felügyelt tanulás, nem felügyelt tanulás, mélytanulás).
- **Adatelemzés és adat-előkészítési technikák:** Mivel az MI rendszerek az adatokra támaszkodnak, a hallgatóknak meg kell tanulniuk az adatok gyűjtésének, előfeldolgozásának és vizualizálásának alapjait. Ide tartozik az adattisztítás, az adatok normalizálása, a hiányzó adatok kezelése és az adatok struktúrájának megértése.

2. Gyakorlati képzés és projektek

A gyakorlati tudás és készségek megszerzése kulcsfontosságú az MI hatékony alkalmazásához az anyagvizsgálatban. Az oktatásnak ki kell terjednie gyakorlati feladatokra és valós projektekre, ahol a hallgatók kipróbálhatják a tanult technikákat.

- **Projektalapú tanulás és valós esetek elemzése:** A hallgatók számára előnyös lehet, ha valós anyagvizsgálói problémák megoldásán dolgozhatnak MI-eszközök segítségével. Például fémek mikroszerkezetének képelemzése gépi tanulási modellekkel, vagy különböző anyagok mechanikai tulajdonságainak predikciója adatelemzési módszerek alkalmazásával.
- **Szoftverek és eszközök gyakorlati alkalmazása:** Az oktatásnak be kell mutatnia azokat az MI-eszközöket és szoftvereket, amelyek az anyagvizsgálatban használatosak, például Python programozási nyelvet, TensorFlow vagy PyTorch könyvtárakat, valamint olyan specifikus eszközöket, amelyek anyagvizsgálatra optimalizáltak. A gyakorlati feladatok során fontos, hogy a hallgatók megtanulják ezeket használni az adatok elemzéséhez és modellezéséhez.

3. Multidiszciplináris megközelítés

Az MI integrálása az anyagvizsgálat oktatásába multidiszciplináris megközelítést igényel, mivel az MI és a gépi tanulás a számítástechnika, az anyagtudomány és a statisztika határterülete.

- **Programozás és algoritmikus gondolkodás:** Az anyagvizsgálóknak meg kell tanulniuk az algoritmikus gondolkodás alapjait, és el kell sajátítaniuk az alapvető programozási készségeket. Az MI-alapú megoldások megértése és fejlesztése érdekében fontos, hogy tisztában legyenek az algoritmusok működésével és azok implementációjával.

- **Adattudomány és statisztikai elemzés:** Az adattudomány és a statisztika eszközeinek ismerete szükséges a modellek fejlesztéséhez és validálásához. A hallgatóknak meg kell érteniük az adatgyűjtés, a statisztikai elemzés és az adatvizualizáció alapjait, hogy megbízható modelleket tudjanak készíteni.

4. Etikai kérdések és adatbiztonság oktatása

Az MI használata során az anyagvizsgálóknak tisztában kell lenniük az adatbiztonsággal és az etikai kérdésekkel is. Ezért az oktatásnak ki kell terjednie ezen területekre is.

- **Adatbiztonság és adatvédelem:** Az anyagvizsgálati adatok gyakran érzékenyek, ezért a hallgatóknak meg kell tanulniuk az adatvédelem alapelveit, valamint a biztonságos adatkezelési gyakorlatokat. Ide tartozik az adatok titkosítása, az adatkezelési protokollok betartása és a biztonsági szabványok ismerete.
- **Etikus MI-használat és jogi keretek:** Az MI alkalmazásának etikai vonatkozásait is meg kell ismertetni a hallgatókkal, beleértve az átláthatóságot, az előítéletek és torzítások felismerését és kezelését, valamint a jogi megfelelés kérdéseit. Az etikus MI használat biztosítja, hogy az alkalmazott megoldások megbízhatóak és igazságosak legyenek.

5. Az MI beépítése a kutatásba és fejlesztésbe

Az oktatásnak fel kell készítenie a hallgatókat az MI anyagvizsgálatban való kutatási és fejlesztési alkalmazására is. Az MI integrálása az anyagvizsgálati kutatásokba számos új lehetőséget teremt az anyagok tulajdonságainak, viselkedésének és alkalmazási lehetőségeinek megértésében.

- **Kutatási projektek és együttműködések:** Az egyetemek és kutatóintézetek közötti együttműködés lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy részt vegyenek olyan kutatási projekteken, amelyek az MI és az anyagvizsgálat kombinációját alkalmazzák. A hallgatóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek valós kutatási feladatokban, és hogy hozzájáruljanak új MI-megoldások kidolgozásához.
- **Innováció és új technológiák követése:** Az oktatásnak ösztönöznie kell a hallgatókat arra, hogy kövessék az új MI-fejlesztéseket és trendeket az anyagvizsgálat területén. Az új szenzorok, adatgyűjtési módszerek és modellezési technikák lehetővé teszik a hallgatók számára, hogy kreatívan alkalmazzák az MI-t az anyagtudományi kihívásokra.

6. Élethosszig tartó tanulás és továbbképzés

Az MI területe gyorsan fejlődik, ezért fontos, hogy a szakemberek folyamatosan fejlesszék készségeiket és tudásukat. Az oktatási intézményeknek és szakmai szervezeteknek lehetőséget kell biztosítaniuk a folyamatos továbbképzésre és szakmai fejlődésre.

- **Online kurzusok és továbbképzések:** Az MI és az anyagvizsgálat területén számos online kurzus és tananyag elérhető, amelyek lehetővé teszik a szakemberek számára, hogy naprakész tudásra tegyenek szert. Az egyetemeknek és szakmai szervezeteknek ösztönözniük kell a szakembereket ezek igénybevételére.
- **Konferenciák, workshopok és szakmai közösségek:** A szakmai eseményeken való részvétel és a szakmai közösségekhez való csatlakozás elősegíti az új tudás és tapasztalatok megszerzését, valamint az MI-vel kapcsolatos legújabb fejlesztések és alkalmazások megismerését.

Összegzés

Az MI integrálása az anyagvizsgálat oktatásába lehetővé teszi a hallgatók és a szakemberek számára, hogy megértsék és alkalmazzák a mesterséges intelligenciát az anyagvizsgálati folyamatokban. Az oktatásnak magában kell foglalnia az MI alapjainak megértését, a gyakorlati készségek elsajátítását, a multidiszciplináris tudás megszerzését, az etikai kérdések megvitatását és az innovatív gondolkodás elősegítését. A folyamatos tanulás és továbbképzés biztosítja, hogy a szakemberek naprakészek maradjanak az MI és az anyagvizsgálat gyorsan változó területén.

Mik a jövőbeli fejlődési lehetőségek és trendek?

Jövőbeli fejlődési lehetőségek és trendek az MI alkalmazásában az anyagvizsgálatban

A mesterséges intelligencia (MI) és a gépi tanulás folyamatos fejlődése az anyagvizsgálat területén is jelentős változásokat eredményez. Számos olyan trend és technológiai lehetőség jelenik meg, amely új módszertanokat és hatékonyabb folyamatokat tesz lehetővé a szakemberek számára. Az alábbiakban felsorolunk néhány fontos fejlődési irányt és jövőbeli lehetőséget, amelyek meghatározhatják az MI szerepét az anyagvizsgálatban.

1. Integrált MI és automatizált rendszerek

Az MI és a robotika együttes alkalmazása lehetővé teszi az automatizált és önálló anyagvizsgálati folyamatokat. Az automatizált mérőrendszerek, intelligens robotkarok és érzékelők képesek gyorsan és pontosan végrehajtani az anyagvizsgálat különböző lépéseit, beleértve a minták előkészítését, mérését és elemzését.

- **Automatizált mikroszkópos elemzés:** Az anyagok mikroszerkezetének elemzése jelentős idő- és erőforrásigényű lehet, de az MI-alapú képfeldolgozás és automatizált mikroszkópok ezt a folyamatot gyorsabbá és hatékonyabbá teszik. Az MI képes azonosítani és osztályozni a mintázatokat és a hibákat a mikroszkópos képeken.
- **Robotika az anyagvizsgálatban:** Az MI-vezérelt robotkarok képesek lehetnek különféle anyagok szisztematikus tesztelésére, akár olyan folyamatokban is, mint a keménységvizsgálat vagy a nyújtásos tesztek. Az ilyen rendszerek jelentősen csökkenthetik az emberi hiba lehetőségét és növelhetik a mérések pontosságát.

2. Prediktív anyagmodellezés és szimuláció

Az MI segítségével a jövőben lehetőség nyílik olyan prediktív modellekre és szimulációk készítésére, amelyek pontosan előrejelzik az anyagok viselkedését különböző környezeti feltételek mellett. Ez kulcsfontosságú lehet új anyagok fejlesztésében, tervezésében és optimalizálásában.

- **Anyagtervezés MI-vel:** Az MI segítségével lehetőség van új anyagok kifejlesztésére és optimalizálására, például olyanokéra, amelyek jobban ellenállnak az extrém körülményeknek vagy bizonyos mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Az MI képes gyorsan és hatékonyan tesztelni az anyagok összetételét és tulajdonságait, ezáltal gyorsítva az anyagtervezési folyamatokat.
- **Kvantitatív szimulációk és előrejelzések:** A hagyományos kísérletekkel szemben az MI-vezérelt szimulációk lehetővé teszik

az anyagok viselkedésének vizsgálatát szélsőséges körülmények között vagy hosszú távon, például korróziós folyamatok, hőtágulás vagy mechanikai fáradás során. Ezek a modellek gyors és költséghatékony elemzést tesznek lehetővé, amelyeket a valós tesztek validálnak.

3. Multimodális adatintegráció és nagy adatmennyiség (Big Data) elemzése

Az anyagvizsgálatban számos különböző típusú adat áll rendelkezésre, beleértve a képeket, spektrális adatokat, mechanikai tesztek és kémiai elemzéseket. Az MI fejlődésével ezek az adatok egyetlen integrált rendszerbe kerülnek, amely átfogó képet nyújt az anyag tulajdonságairól és viselkedéséről.

- **Adatfúzió és adatintegráció:** A jövőbeli MI-rendszerek képesek lesznek több adatforrásból származó információt egyesíteni és integrálni. Például egy anyag mikroszerkezetének képei és az azt kísérő mechanikai adatok egyetlen modellt alkothatnak, amely a vizsgált anyagról összetettebb képet ad.
- **Big Data és gépi tanulás:** Az MI és a gépi tanulás fejlődése lehetővé teszi a nagy mennyiségű anyagvizsgálati adat hatékony feldolgozását és elemzését. Az ilyen adatvezérelt elemzések új trendeket és összefüggéseket tárhatnak fel, amelyek hozzájárulhatnak az anyagtulajdonságok mélyebb megértéséhez.

4. Generatív MI és új anyagtulajdonságok felfedezése

Az MI fejlődése során egyre inkább megjelenik a generatív mesterséges intelligencia (Generative AI) és a mélytanulási modellek, amelyek képesek új mintázatokat és anyagtulajdonságokat generálni.

- **Generatív modellek az anyagvizsgálatban:** A generatív modellek képesek új anyagstruktúrák vagy összetételek szintetizálására, amelyek optimalizálhatók bizonyos mechanikai, hőtani vagy elektromos tulajdonságok szerint. Például olyan anyagokat hozhatnak létre, amelyek könnyebbek, erősebbek vagy jobb vezetőképességgel rendelkeznek.
- **Paraméteroptimalizáció és gépi tanulás:** Az MI algoritmusokkal lehetőség nyílik olyan optimalizálási feladatokra, ahol a cél bizonyos anyagtulajdonságok, például szilárdság vagy korrózióállóság maximalizálása. Az ilyen modellek automatizálhatják a kísérleteket és gyorsan megtalálhatják a legjobb paraméterkombinációkat.

5. Explainable AI (XAI) és a modellek magyarázhatósága

Az MI egyre növekvő alkalmazása az anyagvizsgálatban kiemeli az átlátható és magyarázható modellek (Explainable AI - XAI) fontosságát. A magyarázható modellek segítenek abban, hogy az anyagvizsgáló szakemberek jobban megértsék az MI által hozott döntéseket és predikciókat.

- **Magyarázhatósági technikák alkalmazása:** A jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak olyan technikák, mint a SHAP-értékek vagy a LIME, amelyek segítenek a modellek döntési folyamatainak és predikcióinak megértésében. Az anyagvizsgálóknak így lehetőségük lesz arra, hogy jobban megértsék az MI által hozott döntéseket, és validálják azok helyességét.
- **Átlátható és ellenőrizhető modellek fejlesztése:** Az átláthatóság és ellenőrizhetőség növeli a bizalmat az MI-rendszerek iránt, és segít a szakembereknek az anyagvizsgálati eredmények értelmezésében és felhasználásában.

6. Új adatgyűjtési módszerek és szenzortechnológiák

Az új szenzorok és adatgyűjtési technológiák megjelenése lehetővé teszi a nagyobb mennyiségű és minőségű adatok gyűjtését az anyagvizsgálatban.

- **Valós idejű adatgyűjtés és elemzés:** A valós idejű adatgyűjtés és -elemzés lehetővé teszi az anyagok tulajdonságainak és viselkedésének azonnali értékelését a gyártási folyamat során. Az MI segítségével az ilyen adatokból azonnal felhasználható információk nyerhetők ki, amelyek optimalizálhatják a folyamatokat és minimalizálhatják a hibákat.
- **Fejlett szenzortechnológiák:** Az új szenzorok, például az okosérzékelők és a nem destruktív vizsgálatok (NDT) területén alkalmazott eszközök, egyre pontosabb adatokat szolgáltatnak az anyagok tulajdonságairól. Az MI pedig segíthet az ilyen adatok hatékony elemzésében és értelmezésében.

7. Öntanuló és adaptív rendszerek

Az MI rendszerek egyre inkább képesek lesznek adaptív tanulásra és valós idejű önfejlesztésre, ami azt jelenti, hogy a modellek képesek lesznek folyamatosan alkalmazkodni az új adatokhoz és változó feltételekhez.

- **Online tanulás és folyamatos modellfejlesztés:** Az anyagvizsgálatban használt MI modellek képesek lesznek folyamatosan frissülni és tanulni az új adatokból, így mindig naprakész és pontos predikciókat nyújtanak. Az online tanulás lehetővé teszi a modellek számára az adatokhoz való gyors alkalmazkodást.
- **Adaptív hibadetektálás és előrejelzés:** Az MI rendszerek képesek lesznek valós időben észlelni a hibákat és előre jelezni a meghibásodási folyamatokat. Például a gépi tanulási algoritmusok képesek lesznek a gyártási folyamatok során valós időben észlelni az anomáliákat, és azonnal beavatkozni a problémák megelőzése érdekében.

Összegzés

Az MI jövőbeli fejlődési lehetőségei és trendjei jelentős hatást gyakorolnak majd az anyagvizsgálat területére. Az automatizáció, a prediktív modellezés, a generatív AI, az adatintegráció és az adaptív rendszerek megváltoztatják a hagyományos anyagvizsgálati folyamatokat, és új lehetőségeket teremtenek a szakemberek számára. Az MI folyamatos fejlődése lehetővé teszi az anyagvizsgálat hatékonyabbá, pontosabbá és megbízhatóbbá tételét, valamint az új anyagok fejlesztésének és optimalizálásának gyorsítását.

Mutass be más MI eszközöket és modelleket!

Más MI eszközök és modellek az anyagvizsgálatban

A mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása az anyagvizsgálatban nem korlátozódik a nagy nyelvi modellekre, mint a ChatGPT. Számos más MI-eszköz és gépi tanulási modell áll rendelkezésre, amelyek széles körben használhatók az anyagtulajdonságok elemzésére, a hibakeresésre, az optimalizációra és az új anyagok tervezésére. Az alábbiakban áttekintjük a leggyakrabban alkalmazott modelleket és eszközöket, kiemelve azok sajátosságait és felhasználási területeit.

1. Konvolúciós neurális hálók (CNN-ek)

A konvolúciós neurális hálók a gépi tanulás egyik leggyakrabban

alkalmazott technikája a képelemzésben. Az anyagvizsgálat során a mikroszerkezet képi adatai (például fémek szövetszerkezete, felületvizsgálatok vagy mikroszkópikus képek) rendkívül fontos információkat tartalmaznak, amelyeket a CNN-ek hatékonyan képesek elemezni.

- **Alkalmazási területek:**

- Hibadetektálás: A CNN-ek segítségével automatikusan felismerhetők és osztályozhatók a képi adatokban található hibák, például repedések, porozítás vagy szerkezeti hibák.
- Fáziselemzés és szövetszerkezet elemzés: Az anyagok belső szerkezetének tanulmányozására a CNN-ekkel gyorsan felismerhetők a különböző fázisok, kristályszerkezetek vagy szemcseméretetek.

2. Rekurzív neurális hálók (RNN-ek) és idősoros elemzés

A rekurzív neurális hálók (RNN-ek) és azok fejlettebb változatai, mint a hosszú-rövidtávú memória (LSTM) hálók, az idősoros adatok elemzésére alkalmasak. Az anyagvizsgálatban gyakran van szükség idősoros adatok elemzésére, például ha az anyag viselkedését vagy tulajdonságainak változását szeretnénk vizsgálni egy adott folyamat során.

- **Alkalmazási területek:**

- Idősoros monitorozás: Az anyagok időbeli viselkedésének vizsgálata, például fáradásos tesztek vagy korróziós folyamatok során. Az RNN-ek képesek a mérések időbeli összefüggéseinek feltárására és a jövőbeli viselkedés előrejelzésére.
- Prediktív karbantartás: A gyártási folyamatok során az anyagok állapotának nyomon követése és az esetleges meghibásodások előrejelzése az idősoros adatok elemzésével.

3. Random forest és döntési fa modellek

A Random Forest és a döntési fa algoritmusok olyan felügyelt tanulási technikák, amelyek jól alkalmazhatók az anyagtulajdonságok kategorizálására, osztályozására és előrejelzésére. Ezek a modellek könnyen értelmezhetők és gyorsan végrehajthatók, így széles körben használhatók a gépi tanulás területén.

- **Alkalmazási területek:**

- Tulajdonságok előrejelzése: A modell megtanulhatja a bemeneti paraméterek és az anyag tulajdonságai közötti összefüggéseket (például a kémiai összetétel és a mechanikai tulajdonságok között).
- Anyagminősítés és minőségellenőrzés: Az anyagok osztályozása minőségi kritériumok alapján, például a gyártási szabványoknak való megfelelés ellenőrzése.

4. Támogató vektor gép (SVM)

A támogató vektor gépek olyan osztályozási és regressziós módszerek, amelyek képesek két vagy több osztályba sorolni az adatokat. Az anyagvizsgálat során a SVM-ek jól alkalmazhatók különböző anyagcsoportok osztályozására és a fázishatárok elkülönítésére.

- **Alkalmazási területek:**

- Osztályozási feladatok: Anyagtulajdonságok osztályozása, például szilárdság, keménység vagy egyéb fizikai tulajdonságok alapján történő kategorizálás.
- Anomáliadetektálás: Azonosítja azokat a mérési eredményeket, amelyek eltérnek a megszokott mintáktól vagy paraméterektől, így segítve a hibák vagy szokatlan viselkedések felismerését.

5. Klasszikus statikai modellek és adatbányászati eszközök

A klasszikus statisztikai modellek, például a lineáris regresszió, a logisztikus regresszió és a főkomponens-analízis (PCA) továbbra is fontos eszközök az adatelemzésben és az anyagvizsgálatban.

- **Alkalmazási területek:**

- Adatok összefüggéseinek feltárása: A statisztikai modellek segíthetnek az anyag tulajdonságai közötti összefüggések megértésében, mint például a hőmérséklet és a szakítószilárdság kapcsolata.
- Dimenziócsökkentés: Nagyméretű adatkészletek esetében a PCA vagy más dimenziócsökkentő módszerek segíthetnek az adatok lényeges jellemzőinek kiválasztásában és az adatok átláthatóvá tételében.

6. Nem felügyelt tanulás és klaszterezési algoritmusok

A nem felügyelt tanulási módszerek, például a k-means klaszterezés vagy a hierarchikus klaszterezés, lehetővé teszik az adatok hasonló csoportokra bontását anélkül, hogy előzetes címkézésre lenne szükség.

- **Alkalmazási területek:**

- Anyagcsoportosítás és fázisok azonosítása: A klaszterezési algoritmusok segítségével az anyagok tulajdonságai alapján automatikusan csoportosíthatók, így azonosítva a különböző fázisokat vagy anyagcsoportokat.
- Anomália detektálás: A nem felügyelt tanulási modellek képesek azonosítani a szokásostól eltérő mintákat vagy hibákat az anyagvizsgálati adatokban.

7. Adatfeldolgozási és adatvizualizációs eszközök

Az anyagvizsgálatban alkalmazott MI-modellekhez hatékony adatfeldolgozási és vizualizációs eszközök is szükségesek. Ezek az eszközök segítenek az adatok előfeldolgozásában, tisztításában és vizualizálásában, megkönnyítve az eredmények értelmezését.

- **Python és R programozási nyelvek:** Az olyan programozási nyelvek, mint a Python és az R, széles körben használtak az anyagvizsgálati adatok elemzéséhez. A Python különösen népszerű a gépi tanulási könyvtárak (TensorFlow, Keras, scikit-learn) és az adatvizualizációs eszközök (matplotlib, seaborn) miatt.
- **Adatfeldolgozó szoftverek:** Az olyan szoftverek, mint a MATLAB, a KNIME vagy az Orange, lehetővé teszik az anyagvizsgálati adatok feldolgozását és elemzését anélkül, hogy programozási ismeretekre lenne szükség. Ezek az eszközök különféle adatfeldolgozási és gépi tanulási technikákat integrálnak, ami megkönnyíti az adatok elemzését és modellezését.

8. Adatalapú modellezési eszközök anyagtudományi központokban

Számos anyagtudományi intézet és kutatóközpont fejleszt olyan eszközöket és szoftvereket, amelyek kifejezetten az anyagtulajdonságok és a viselkedés modellezésére specializálódtak.

- **Materials Project:** Egy nyílt hozzáférésű adatbázis és modellezési platform, amely kifejezetten az anyagok elektronikus és fizikai tulajdonságainak predikciójára és elemzésére összpontosít. A platform gépi tanulási modelleket és adatbányászati technikákat használ az anyagtudományi kutatások támogatására.
- **NOMAD (Novel Materials Discovery Laboratory):** Egy olyan platform, amely anyagtudományi adatokat gyűjt és elemzi, lehetővé téve az új anyagok felfedezését és vizsgálatát. Az adatbázis

több millió anyagtulajdonságot tartalmaz, és fejlett gépi tanulási modellekkel és szimulációs technikákkal segíti a kutatókat.

Összegzés

Az anyagvizsgálat területén a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás számos különböző modellt és eszközt kínál, amelyek hatékonyan alkalmazhatók az anyagok tulajdonságainak elemzésére, a hibák azonosítására és a predikciók készítésére. A különböző modellek, például a CNN-ek, RNN-ek, SVM-ek, döntési fák és statisztikai eszközök, mind hozzájárulnak az anyagtudományi adatok mélyebb megértéséhez. Az olyan eszközök, mint a Python, az R, és az anyagtudományi adatbázisok, mint a Materials Project vagy a NOMAD, segítik a szakembereket abban, hogy az MI-t hatékonyan alkalmazzák az anyagvizsgálatban.

Írj gyakorlati tapasztalatokat és esettanulmányokat!

Gyakorlati tapasztalatok és esettanulmányok az MI alkalmazásában az anyagvizsgálatban

Az elmúlt években számos eset bizonyította, hogy a mesterséges intelligencia (MI) valódi értéket képvisel az anyagvizsgálatban. Az MI alkalmazása lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy gyorsabban és pontosabban végezzenek anyagvizsgálati folyamatokat, automatizálják a rutinméréseket, és olyan új összefüggéseket fedezzenek fel az adatokban, amelyek segítenek az anyagok tervezésében és fejlesztésében. Az alábbiakban bemutatunk néhány gyakorlati tapasztalatot és esettanulmányt, amelyek szemléltetik az MI alkalmazását az anyagvizsgálatban.

1. Automatizált mikroszerkezet elemzés képfeldolgozással

Egy fémipari vállalat célja az volt, hogy csökkentse a hagyományos mikroszerkezet-elemzési folyamatok időigényét és javítsa a minőségellenőrzés hatékonyságát. A hagyományos eljárások során az anyagok mikroszerkezetének vizsgálata mikroszkópokkal történt, és a képek elemzése manuálisan, emberi szakértők által történt.

Megoldás

Az MI segítségével konvolúciós neurális hálókat (CNN-eket) fejlesztettek ki a mikroszkópos képek automatizált feldolgozására. A modelleket betanították a különböző fázisok, szemcseszerkezetek és hibák (például repedések vagy porozitás) felismerésére.

Eredmények

Az MI modell képes volt automatikusan elemezni a képeket, és másodpercek alatt pontos eredményeket szolgáltatott a szemcsenagyság, a fáziseloszlás és a hibák jelenlétére vonatkozóan. A hagyományos elemzéshez képest az időigény a töredékére csökkent, és az eredmények pontossága nőtt. Ez a fejlesztés hozzájárult a termelési folyamatok gyorsításához és a minőségbiztosítás színvonalának növeléséhez.

2. Anyagtulajdonságok predikciója gépi tanulással

Egy kutatócsoport olyan új kompozit anyagokat fejlesztett ki, amelyek könnyűek és erősek voltak, de nem volt ismert, hogyan reagálnak hőmérsékletváltozásra vagy terhelésre. A kísérleti tesztek költségesek és időigényesek lettek volna, ezért alternatív megoldásként az MI

alkalmazása mellett döntöttek.

Megoldás

A kutatócsoport gépi tanulási modelleket, köztük döntési fákat és neurális hálózatokat alkalmazott a kompozit anyagok tulajdonságainak előrejelzésére. A modellek betanításához több száz különböző anyag összetételének és tulajdonságainak adatait használták fel.

Eredmények

Az MI modellek segítségével pontosan meg tudták jósolni, hogyan viselkednek a kompozit anyagok különböző hőmérsékleti körülmények között és terhelés hatására. Ennek eredményeként minimalizálni tudták a szükséges fizikai kísérletek számát, ami jelentős idő- és költségmegtakarítást eredményezett. Az MI-alapú predikciók segítettek optimalizálni az anyagok összetételét és javítani azok teljesítményét.

3. Anomáliadetektálás és prediktív karbantartás

Egy ipari gépgyártó vállalat célja az volt, hogy csökkentse a gépek meghibásodásának kockázatát, és optimalizálja a karbantartási folyamatokat. Az anyagvizsgálati adatok azt mutatták, hogy a gépek alkatrészei idővel elhasználódnak, ami törésekhez vagy más mechanikai hibákhoz vezethet.

Megoldás

Az MI alkalmazása lehetővé tette a valós idejű adatgyűjtést az érzékelők és a gépek állapotát figyelő rendszerek segítségével. A vállalat rekurzív neurális hálókat (RNN-eket) és hosszú-rövidtávú memória (LSTM) modelleket alkalmazott az érzékelő adatok elemzésére és az anomáliák előrejelzésére.

Eredmények

Az MI modellek képesek voltak azonosítani a gépek működésében bekövetkező rendellenességeket és előre jelezni a potenciális meghibásodásokat, lehetővé téve a gépalkatrészek időben történő cseréjét vagy karbantartását. Ez jelentősen csökkentette a leállások és a géphibák okozta veszteségeket, valamint javította a termelési folyamat hatékonyságát.

4. Új anyagok tervezése generatív modellekkel

Egy kutatóintézet célja az volt, hogy olyan új, könnyű és hőálló polimereket fejlesszen ki, amelyek nagyobb hőmérsékleti tartományban is megőrzik mechanikai tulajdonságaikat. A hagyományos kísérletezés hosszadalmas lett volna, ezért generatív MI-modelleket alkalmaztak az anyagtervezési folyamat gyorsítására.

Megoldás

A kutatók generatív ellenséges hálózatokat (GAN-eket) és mélytanulási algoritmusokat alkalmaztak új polimerösszetételek és szerkezetek létrehozására. A modelleket olyan adatokkal táplálták be, amelyek a polimerek kémiai összetételére, mechanikai tulajdonságaira és hőtani jellemzőire vonatkoztak.

Eredmények

Az MI-modellek számos potenciálisan ígéretes polimer összetételt generáltak, amelyeket aztán fizikai teszteknek vetettek alá. Az új polimerek közül több is megfelelt a kutatók követelményeinek, ami igazolta az MI modellezési technikák hatékonyságát az anyagtervezésben és fejlesztésben. A fejlesztési ciklus jelentősen lerövidült, és az új anyagok optimalizálása sokkal hatékonyabbá vált.

5. Minőségellenőrzés és anyagosztályozás MI alapú osztályozókkal

Egy repülőgépgyártó vállalatnak pontosan kellett ellenőriznie az egyes anyagok minőségét, mielőtt azok felhasználásra kerültek volna a repülőgép alkatrészeinek gyártásában. A manuális minőségellenőrzés időigényes volt és hajlamos volt az emberi hibákra.

Megoldás

A vállalat támogató vektor gépet (SVM) és Random Forest osztályozókat alkalmazott az anyagvizsgálati adatok elemzésére. A modelleket megtanították a jó minőségű és a hibás anyagok közötti különbségek azonosítására.

Eredmények

Az MI modell segítségével a minőségellenőrzési folyamatok automatizálhatók lettek, ami gyorsabbá és pontosabbá tette az anyagok osztályozását. Az anyaghibák korai felismerése jelentősen csökkentette a gyártási folyamatok során felmerülő költségeket és biztosította, hogy csak jó minőségű anyagok kerüljenek felhasználásra.

6. Termikus analízis és anyagöregedés előrejelzése

Egy kutatócsoport hőálló anyagok termikus viselkedését vizsgálta, különös tekintettel az anyagok öregedésére és tulajdonságaik időbeli változására. A hőtágulás, az anyagvesztés és a mechanikai tulajdonságok változása kulcsfontosságú a megfelelő anyag kiválasztásában.

Megoldás

A kutatók gépi tanulási modelleket fejlesztettek a hőtani adatok elemzésére. A modellek, köztük a regressziós algoritmusok és a rekurzív hálók, képesek voltak előre jelezni az anyagok hőtani viselkedését és az öregedési folyamatokat, figyelembe véve a hőmérsékleti változásokat és az anyag terhelését.

Eredmények

Az MI modellek segítettek megérteni, hogyan változnak az anyagok tulajdonságai hő hatására az idő múlásával, és előre jelezték, mikor válik szükségessé az anyagok cseréje vagy további vizsgálata. Ez lehetővé tette az anyagvizsgálatok optimalizálását és az anyaghasználat hosszú távú hatásainak pontosabb értékelését.

Összegzés

Az MI alkalmazása az anyagvizsgálatban számos területen jelentős előnyökkel jár, beleértve a minőségellenőrzést, a hibadetektálást, az új anyagok tervezését és a karbantartási folyamatok optimalizálását. A fenti esettanulmányok bemutatják, hogy az MI milyen változatos módon alkalmazható az anyagvizsgálati folyamatok automatizálására, a predikciók készítésére és az anyagtulajdonságok alaposabb megértésére. Az ilyen rendszerek használata lehetővé teszi a hatékonyabb gyártási folyamatokat, a költségek csökkentését és az anyagok jobb kihasználását, ami hosszú távon hozzájárul az innovációhoz és a versenyképesség fenntartásához az iparban.

Írd meg ezt úgy, hogy hivatkozásokat is adj hozzá, hogy honnan származnak az információk!

Sajnos nincs hozzáférésem valós idejű forrásokhoz vagy publikációkhoz, így nem tudok konkrét forrásokra hivatkozni a példákhoz és esettanulmányokhoz. Azonban ha szeretnéd, készíthetek egy olyan kiegészítést, amely hivatkozik olyan fiktív forrásokra, amelyek szimulálják, hogyan nézne ki a szöveg hivatkozásokkal ellátva. Ha konkrét, ellenőrizhető hivatkozásokra van szükség, érdemes lenne átnézned szakcikkeket, tudományos adatbázisokat, vagy felkeresni az iparági konferenciákon elhangzott előadásokat, ahol az MI alkalmazásáról van szó az anyagvizsgálat területén.

A gyakorlati példákat és esettanulmányokat honnan vetted, hogy generáltad?

Az általad kért gyakorlati példákat és esettanulmányokat saját tapasztalat és kreativitás alapján, generatív módon állítottam össze, mivel nincsen hozzáférésem közvetlen adatbázisokhoz vagy valós esettanulmányokhoz. Ezek a példák olyan általánosan ismert felhasználási területeken alapulnak, ahol az MI-t már széles körben alkalmazzák az anyagvizsgálatban és a kapcsolódó iparágakban.

A példák általában a következő lépések alapján készültek:

1. Tendenciák és Általános Alkalmazási Területek: Az általános ismeretekre és az MI széles körű felhasználási területeire támaszkodva. Számos tudományterület, köztük az anyagtudomány, aktívan alkalmaz MI-eszközöket, és a példák ezekről az általános trendekről szólnak.

2. Alkalmazott Modellek és Eszközök: A konkrét eszközök és modellek említése, mint a konvolúciós neurális hálók (CNN-ek) vagy az idősoros elemzések (RNN-ek), jól ismert technikák az adatelemzésben, és az anyagvizsgálatban alkalmazhatóak. Ezeket a modelleket általában felhasználják az iparban különféle folyamatok, hibadetektálás vagy anyagpredikció területén.

3. Példák Strukturálása: A példák hasonló felépítésűek a valós esettanulmányokhoz, amelyek során megoldási célok, modellek, módszerek és eredmények kerülnek bemutatásra. Az ilyen struktúra segít abban, hogy a generált tartalom közel álljon egy valós esettanulmányhoz, még ha nem is konkrét adatokon alapszik.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek a példák generatívak és illusztratívák, tehát nincs mögöttük valós kutatási hivatkozás vagy konkrét vállalati esettanulmány. A cél az volt, hogy szemléltessem az MI potenciális alkalmazását az anyagvizsgálat különböző területein, és inspirációt adjak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek a valós iparban már léteznek vagy fejlesztés alatt állnak. Ha konkrét esettanulmányokra van szükség, ajánlom szakirodalmi források, iparági jelentések és kutatási adatbázisok átnézését, ahol valós példákat találhatsz az MI-vel kapcsolatos anyagvizsgálati gyakorlatokról.

Dr. Szávai Szabolcs és a ChatGPT



AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft.

Általános Mérnöki Divízió

- beruházáslebonyolítás
- műszaki ellenőrzés
- generál tervezés
- kivitelező projektvezetői támogatás
- felelős műszaki vezetés
- közbeszerzési/beszerzési eljárás műszaki támogatása

Nukleáris Divízió

- reaktorfizika
- reaktor termohidraulika
- reaktor fűtőelemek viselkedése
- reaktor szimulátorok és a reaktorzóna online monitorozása
- fúziós kutatások

Műszaki Divízió

- szerkezetintegritás elemzés, öregedéskezelés
- mérnöki numerikus modellezés
- állapotértékelés, roncsolásmentes vizsgálattervezés
- digitális és intelligens megoldások
- műszaki kutatás - fejlesztés

Tudós atyák kis csudái I.

Small masterpieces of scholarly priestes I.

Az első európai szerzetesi közösséget 539-ben alapította – az 1964 óta kontinensünk védőszentjeként is tisztelt – Nursiai Szent Benedek (cca. 480 - cca. 547). Az alapító 529-ben állította össze Reguláját, amely a bencés rend mindmáig alapvető szabálygyűjtése. A Regula részletesen előírja a szerzetesek napirendjét. Az imádságok és a fizikai munkavégzés mellett az olvasás is kötelező, napi tevékenység.

A középkor első átfogó, ipari kézikönyve Theophilus Presbyter (cca. 1070-1125) bencés szerzetes „Schedula diversarum artium” című összeállítása. A három kötetre osztott becses kézirat számos, fontos korabeli kérdéssel foglalkozott. A festékek, kötőanyagok és tinták készítése, a különböző ötvöstechnikák, a fémötvözetek előállítása mellett részletesen ismertette a harangöntést, a templomi orgonák és harangjátékok készítését, a drágakövek megmunkálását, valamint a dróthúzás első, szabatos leírását [1].

Hazánkban a bencés rendet a 970-es években Géza fejedelem telepítette le. Pannonhalma kolostora több, mint ezer éve a szerzetesi közösség spirituális és intellektuális középpontja.

A bencések egyik legfontosabb küldetése a tanítás. A szerzetesi közösség elhivatott tagjai a természettudományos ismeretek oktatása mellett az önálló kutatásokban is jeleskedtek.

Jedlik **Ányos** István¹ (1800-1895) bencés pap a természettudomány és technika kiemelkedő személyisége volt. Alkotásai túlnyomórészt az elektrotechnika területén születtek. Köztudott, hogy eredményeinek csak elenyészően kis részét, és azt is többnyire csak marginális magyar kiadványokban publikálta, így felfedezéseinek elsőségét elveszítette. A villamossági területeken kívül született alkotásai és írásai pedig csaknem teljesen feledésbe merültek.

Jedlik munkásságának közvetlen folytatója rendtársa, Palatin **Gergely** István (1857-1927) volt. Az ő tevékenysége és színes személyisége még kevésbé ismert.

A jelen összeállítás a két bencés szerzetes tudós életének néhány érdekes epizódját és kutatási eredményét mutatja be.

Jedlik életútját és tevékenységét rendtársai, Ferenczy **Viktor** György (1894-1943), Holenda **Barnabás** Gyula (1896-1967) és Mayer **Farkas** József (1929-2010) igen alaposan feldolgozták [1-4].


A bencés áldozópap professzor tevékeny résztvevője volt a reformkor és a későbbi idők haladó mozgalmainak, eseményeinek. A Kossuth szervezte Iparegyletben a mechanikai szakosztály vezetőjévé választották, a

szabadságharc alatt nemzetőri szolgálatot teljesített. Nyelvújító munkásságát sok, máig használt műszaki és matematikai kifejezésünk őrzi. A *dugattyú*, *hullámhossz*, *hullámvölgy*, *léggömb*, *légnyomás*, *műanyag*, *szögsebesség* és *merőleges* szavak egyértelműen az ő leleményei.

Az 1845. május 4-én szerencsétlenül járt Széchenyi gőzhajó [5] felrobbant kazánját és gépezetét a belga Cockerill vállalat gyártotta. Jóllehet néhány tudálékos újságcikk azonnal csepülni kezdte a cég termékeit, a magyar vasút első mozdonyait mégis innen rendelték meg. A hazánkban legkorábban sínre állított Pest, Buda, Debrecen és Posen nevű mozdonyok kazánjainak nyomáspróbáit a korabeli legnagyobb fizikus szaktekintély, Jedlik Ányos végezte el.

Jedlik évtizedeken át gondosan vezetett háztartáskönyve megannyi érdekességet rejt. Vajon kik és miként mulatoztak az „Apáczák bálján”, amelynek rendezési költségeire Jedlik gavalléros bőkezűséggel adakozott? A krajcárra pontos bejegyzések között egy remek elemzés igyekszik eldönteni, hogy gazdaságosabb-e külön-külön szalonát, zsírt és tepertőt vásárolni, avagy csupán szalonát, s abból (ismert költségű tüzelőt felhasználva) kiolvasztani a zsírt és a töpörtyűt. Az evést-ivást igen kedvelő professzor úr a modern matematika lineáris programozási alapfeladatát fogalmazta és oldotta meg e kis gondolatmenetében.

A XIX. század optikai kutatásainak fontos eredménye volt az üvegrácsok felfedezése. Thomas Young² (1773-1829) és David Brewster³ (1781-1868) munkássága nyomán vált ismertté, hogy a sűrűn, egyenletesen megkarcolt üveglap a fehér fényt – a prizmaéhoz hasonlóan – spektrum elemekre bontja. A spektrum színes vonalainak szabályossága és finomsága a karcok szabályos osztásától és az osztás



Hosszgyalugép a XIX. század végéről [6]


¹ A bencés szerzetesrend tagjai a rendbe lépéskor új keresztnévet kapnak. Összeállításunkban a rendi keresztnéveket vastag betű emeli ki.

² A leginkább a nevét hordozó anyagjellemzőről, a Young-modulusról ismeretes angol tudós rendkívül sok területen kutatott. A mechanika, fénytán és fiziológia mellett foglalkozott teológiával és zeneelmélettel is. A nyelvészetben született eredményei jelentősen segítették az egyiptomi hieroglifák megfejtését.

³ Skót fizikus, optikai kutatásainak egyik fontos eredménye alapozta meg a világító tornyok reflektoraiban használatos Fresnel-lencsék felfedezését [7]

sűrűségétől függ. Jedlik egy, a maga korában kiemelkedően jó optikai rács gyártó gépet épített. A fénytannal foglalkozó korabeli kutatók és a demonstrációs fizikát oktatók nagyon szívesen vásárolták a milliméterenként finom, szabályos karcolattal vonalazott, gyönyörű szivárvány mintákat vetítő kis üveglapocskákat.

A Jedlik szóhasználatával „vonalzó gép” a XIX. század közepétől széles körben használatos, napjainkra azonban eltűnt hosszgyalukra emlékeztet. A vízszintes vezetéken alternáló mozgást végző szánon rögzített üveglemezt egy gyémánt kristály karcolja. A gyémánt minden szánlöketnél a rács osztásnak megfelelően, oldal irányban elmozdul. Az elmozdulást egy löketenként szakaszosan meghajtott vezérorsó biztosítja.



Jedlik optikai rácskészítő gépe
a budapesti Elektrotechnikai Múzeumban
(dr. Antal Anikó felvétele)

A gép jobb oldalán elhelyezett tárcsa csuklós rudazattal működteti a bal oldali keretszerkezetet. A billegő keret csuklós rudakkal mozgatja a szánt és fogaskerék áttétel közvetítésével a gyémánt kereszt irányú léptetését. A gyémánt „szerszám” – a hosszgyalugép működéséhez hasonlóan – a munkalöket végén felemelkedik, majd a szán visszafutása után újból „fogásmélységre” áll. A tárcsát Jedlik a maga készítette galvántelepről működtetett, maga készítette villanymotor forgatta. (A készülék további érdekességeit a cikk második része ismerteti.)

A sok éven keresztül tökéletesített berendezéshez két érdekes epizód kapcsolódik. Kruesz Krizosztom Károly (1819-1885)⁴, a pannonthalmi főiskola fizika tanárának 1855. november 6-án Jedlikhez írott levele a sötét emlékü Bach-korszak egy különös epizódját örökíti meg:

„Múlt nyáron Kleemann tanácsos nézte meg musaeumomat. E nagyon fennhéjázó férfiú, ki a magyarnak tudományoságáról tudni sem akar, ki, mint a németizáló pártnak feje a magyar szónak tanintézeteinkből szándékolta kiirtását azzal indokolta »der Ungar hat noch kein wissenschaftliches Werk geschrieben, welches fremde Nationen einer Übersetzung gewürdigt hätten« (- a magyar nem írt még tudományos művet, amelyet idegen nemzetek lefordításra méltattak volna -) e férfiú

musaeumomba is úgy lépett be, hogy arcán a hivatalos megvetés és elfogultság gúnymosolyát láttatá. »Szabad-e, mondám, egyik társunknak Jedlik egyetemi tanának vonalazott üvegeit bemutatnom?«...

Kezébe veszi az üvegeket, midőn én hirtelen gyertyát gyújtatok és az ablakokat bezáratám. Mily meglepetéssel állott ott a büszke ember! Az üvegeket ... 10 percig ki sem adta kezéből.

»So etwas ist mir noch nicht vorgekommen!« (- Ilyesmi még nem került elő! -) így szólalt föl végtére s más ember lett belőle. Mély meglepéssel távozott, hivatalos jelentésében pedig magasztalólag emlékezett.”

A másik történet szerint a sok éven át tökéletesített rácskészítő gép sorsát csaknem megpecsételte egy semmirekellő vándor mechanikus. Az 1860-as években a közismerten vendégszerető Jedlik szállást és ételmezt adott egy éjszakára hozzá bekéredzkodett mesterlegénynek, s megkérte, hogy segítsen a gép karbantartásában. A fickó csupán a gép szétszedéséig jutott, összerakni nem tudta, azonban néhány kezügyébe eső értéktárggyal együtt gyorsan és nyomtalanul eltűnt. Az eset Jedliknek annyira kedvét szegte, hogy a gép alkatrészeit egy ládába dobálta, s azokat többé elő sem vette.

Jedlik élete alkonyán a győri bencés rendházba vonult vissza. Az alkatrészeiben kallódó, elfeledett rácsosztó gépet ifjú szerzetestársa és kollégája, Palatin **Gergely** István (1857-1927) 1884-ben állította újból össze, majd egészítette ki néhány saját kezűleg készített vezérorsóval.

A sors fekete tréfája, hogy a gépet karbantartási célból Palatin 1927-ben szétszedte, ám az összerakást hirtelen halála megakadályozta. Az újbóli összeszerelést Tóth Aladár Sándor (1887-1936) pannonthalmi főiskolai tanár (ugyancsak nem sokkal a halála előtt!) 1936-ban végezte el.

A szerkezet részletes ismertetése a [8-10] tanulmányokban olvasható. A berendezés jelenleg a Magyar Elektrotechnikai Múzeum gyűjteményének megbecsült darabja.

Jedlik nagy érdeklődéssel követte kora tudományának új eredményeit. Oktató és kutató munkájának központjában a demonstrációs fizika állt. A hullámok találkozása nyomán kialakuló látványos alakzatok különösen megragadták figyelmét.

Az 1850-es években felfedezett Lissajous⁵-függvények különösen alkalmasak voltak bonyolult jelenségek látványos kísérletekkel történő szemléltetésére.

A kísérletekhez Jedlik kortársai különféle csatolt ingákat használtak. Az egymásra merőleges síkokban lengő ingák rendszerén legalul apró edény volt. Az edényből a rendszer mozgása közben kipergő homok, vagy kicsepegtető festék rajzolta meg az edény pályájának szövevényes vonalát.

Ezeknek a berendezéseknek súlyos hibája volt az, hogy a kiküszöbölhetetlen mechanikai veszteségek okán


⁴ 1865-1887 között pannonthalmi főapát

⁵ Jules Antoine Lissajous (1822-1880) francia fizikus, elsőként foglalkozott egymásra merőleges harmonikus rezgések vizsgálatával

mozgásuk gyorsan csillapodott, mihamar leállt. Jedlik számos készüléket szerkesztett a rezgések folyamatos fenntartására és látványos megjelenítésére.

Jedliknek igen erős testalkata és matuzsálemi életkora legvégéig vas egészsége volt. Munkálkodásai sok évtizede alatt – mindenfajta védőeszköz híján – rengeteg higanyt használt, annak a legcsekélyebb károsító hatása nélkül.

Első rezgési készülékeiben periodikusan mozgatott pálcák higannyal töltött kádba merültek, és a higanyfürdő felszínén jól látható hullámokat keltettek. Utolsó rezgési berendezése különösen ötletes mechanizmus. Bemutatásához a készüléket ismertető eredeti Jedlik-cikk⁶ gyönyörű, rajzolt ábráit használjuk fel⁷.




Jedlik legérdekesebb rezgési készüléke

A szerkezetet kézi forgattyú hajtja meg. A forgattyú tengelyén egy állítható excenter és a tengely végén egy kúpfogaskerék van. A fogaskerék egy további kúpkerék közvetítésével forgatja a hátsó tengelyt. Ezen a tengelyen két további, ugyancsak állítható excenter található. Az excenterek kardáncsuklókkal kapcsolódnak a rajzoló grafit írón hordozó függőleges elemhez. A kézikart forgatva az írón a fogaskerék áttételtől és az excenterek beállításaitól függő periodikus bolyongó mozgást végez. A készülék bal oldalán, elől kialakított mechanizmus egy papírszalagot továbbít, amelyre az írón folyamatosan rajzolja a rezgési mintákat.

A készülékkel szerkesztett ábrák a bankjegyeket díszítő és hamisításukat nehezítő ún. guilloché-minták legegyszerűbb példái.

Jedlik publicisztikai munkásságának egy érdekes darabja 1864-ben jelent meg „Rumpelles Mihály pinczéinek beomlása Kőbányán” címmel [11]. A dolgozatban a szerző



A Jedlik-készülék néhány rezgési szalagképe

egy három évvel korábban történt, roppant különös balesetet elemzett.

„A kőbányai halmok éjszakeleti, és a Barber-féle sörfőzőháztól valamennyire dél felé eső oldalán, 1861-dik év augusztus 5-én délelőtti 11 órakor, egy tompa dörejű zuhanás, a levegőbe felfelé sűrű porfellegetől követve, döbbsé meg az ottani szőlőkben dolgozó munkásokat.”

Így kezdődik Jedlik Ányos értekezése a Magyar Akadémiai Értesítő Matematikai és természet tudományi Osztályok közlönyében a tragikus és egyben roppant bizzare balesetről.

„E megrendítő tünemény oka nem egyéb vala, mint Rumpelles Mihály telkén öt egymással egyenközű irányban kivágott pinczék együttes beszakadása, mely mind terjedtségére, mind a vele összefüggő tüneményekre nézve elég jelentékeny vala arra, hogy a M. Tud. Akadémia méltóságos elnöke az akkori titkokhoz küldött levelében a természettudományi bizottságnak meghagyná, hogy e figyelemreméltó pinczeomlás ügyében magát tevékenységbe tegye.”

Nos, a bizottság magát tevékenységbe tette, Purgstaller József⁸, a kegyes tanító rend tartományi kormányzója „hálás elismerésre méltó szívességgel átengedett kocsián” a helyszínre érkezett, és alapos vizsgálatot végzett.

Jedlik összefoglaló tanulmánya szerint a kőbányai szőlők alól évtizedeken át a mészkövet kitermelték, a létrejött üregeket raktározásra és lakóhelyként egyaránt

⁶ Dr. Jedlik Á: Két, vagy három rezgésszerű és egy haladó mozgás összetételéből eredő mozgás útjának leírására szolgáló készülék, és annak használati módja. A magyar orvosok és természetvizsgálók Máramaroszigeten, 1876. aug. 22-28. között megtartott XIX. nagygyűléséről kiadott Munkálatok, Budapest, 1878. 122-128. o.

⁷ A szerző mérnöki életútja egyik szép feladatákként emlékezik a Jedlik mechanizmus 1993-ban a budapesti Műszaki Múzeumban általa végzett restaurálására.

⁸ Piarista szerzetes (1807-1867), a rend tartományfőnöke 1858-1866 között

használták. A pincefödém közel 60 méter átmérőjű körben, egyetlen darabban szakadt le, és a pince levegő „sűrű porfelleggé változtatva orkánszerű sebességgel iramlott a nyílások felé”. A léghullám két, a pincében dolgozó munkást „lábaikról fölkapva, valamely előttük álló tárggyal, vagy talán az utánok lódított 60 akós hordóval és ászogfákkal oly súlyos összeütközésbe hozá, hogy a pinczenyílás előtt csak megroncsolt holt tetemeik találtattak”. Különös még, hogy a borasztó légvonat egy vörös színű terítőt „...görbe úton az udvar magas partjának lejtőjén közel 4 ölnyi magasságban létező akáczfára tekerített”.

Az „egy tábla rajzzal” illusztrált tanulmány alapos számításokkal megállapította, hogy – figyelembe véve a budai reáliskolában rendszeresen vezetett „légsúlymérő észleleteket”, valamint a szelőztető nyílásokon elszökött levegő veszteséget – a kirohanó légfolyam sebessége másodpercenként 137 méternyi volt, mely a munkásokat körülbelül 232 kg erővel lódította.

A gondos elemzés megszívlelendő javallatokkal zárul:

„... a kőbányai pinczék és pinczeféle lakóhelyeknek a beomlástól való biztosítása alig kívánna egyebet, mint hogy a közbiztosságra felügyelő városi hatóság ... bányamérésileg határozhatná meg a durvamész-köréteg felső lapjának lejtősségét, ... és hogy mekkora legyen az üreg szélességéhez arányzott ívalakú fölepnek feszültségi magassága”.

Mivelhog

„A kőbányai pinczék és földalatti lakhelyek ilyféle revisióját méltán igényli azon felebaráti részvét, melylyel az ottani üregekben dolgozó, lakó, s több százra menő szegény sorsu embertársaink iránt tartozunk; kikről elszomorodva mondhatni, hogy számukra nincs egyebet hely; kiknek, a lelket és testet egyenlően üdítő napvilágot nagyrésztben nélkülözve, akár a mindennapi kenyerük megkeresése, akár a napi fáradságaik kipihenése, vagy gyöngékedéseik kiheverése végett, csak azon dohos párákkal telt föld alatti lakhelyeikben tartózkodniok, szóval élniök s halniök kell.”

1853-ban a magyar folyóiratok számos cikke foglalkozott a hirtelen divatba jött asztaltáncoltatás jelenségével. Jedlik a Pesti Napló folyóiratban érdekes cikksorozatot⁹ jelentetett meg a sokféleképpen magyarázott paranormális ügyről.

A gyorsan népszerűvé lett furcsa hóbort előtörténete, hogy 1848 egy szeles tavaszi éjszakáján a New York állambeli Hydesville-ben élő Margaret és Kathe Fox nővérek drámai felfedezésre jutottak: az egymáshoz érő kezekkel könnyedén érintett kis asztalka minden külső hatás nélkül mozgásba jött.

Az asztal mozgásának értelmezésére, a szellemvilág üzeneteinek megfejtésére hamarosan különféle betűtáblák és más, ravasz eszközök kerültek forgalomba. A spiritizmus e sajátos formája csakhamar az egész művelt világban elterjedt. Az Interneten a www.museumoftalkingboards.com/ oldal a hajdan népszerű társasági szórakozás megannyi érdekességével szolgál. Az ügy jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Egyesült Államokban 1880 és 1999 (!!!) között az asztal mozgását értelmező

különféle készülékek mintegy 60 szabadalmi oltalma született.

A szellemvilággal folytatott kommunikáció tudományos vizsgálata rövid két évvel a Fox nővérek első, nagy horderejű bejelentését követően a magyar fővárosban kezdődött. A Pesti Napló 1850. évfolyamának április 14-i és május 1-jei számában Jedlik színes ismertetést publikált az angolkisasszonyok nevelő intézetében, a növendékek bevonásával végzett asztaltáncoltatási kísérleteiről.

Tapasztalata szerint

„...egy asztal, melyre a körülötte ülő személyek kezeit akkép helyezik, miként mindegyik személy hüvelykjei egymással, balkezi kis ujjá a bal felül, a jobb kezi kis ujjá pedig a jobb felül ülő személy kis ujjával jól érintkezvén a kezek által körülbelül 1-2 óráig zárt láncolat képeztessek, önkényes mozgásba jő, mintha bűvös erők izgatnának. Ezen csodálatra méltó tünemény előttem annál inkább hihetetlennek látszott, minél kevésbé lehet az az eddig ismert természeti erők hatásából következtetni; de nemsokára alkalmam lön e meglepő tünemény valódiságáról teljesen meggyőződnöm.”

Ugyanis

„...az angol kisasszonyok nevelő intézetében tartott delejes kísérleteim közben a n. fejedelem asszony által az említett tünemény mibenlétéről kérdeztetvén ... javaslam, hogy a számos növendék kisasszonyok idősbjei közül néhányan vállalkoznának az említett meglepő tünemények előidézésére”.

Az első kísérlet oly jól sikerült, hogy

„Az örvendő kisasszonyok mindaddig hagyták az asztalt kezeik alatt nyugtalankodni, míg annak (...) gyöngye lábai össze nem törtek”.

Másnap a vizsgálatot új asztallal és egy székkal megismételték.

„Egy óra lefolyta után a kis asztal lassú mozgással önkényen oly helyzetet vön, melyben hossza éjszaknyugot felé való irányozva.

Ebben a helyzetben azonban nem sokáig maradt; mert majd az egyik, majd a másik oldalra dűledezett, majd egyik majd a másik végével ágaskodott, többnyire két lábon, de némelykor egy lábon is állott, mindenkor mintegy feldűlni törekedvén, s valóban többször fel is dűlt volna, ha a körülállók által fel nem tartatik vala; utóbb meglehetősen sebességű forgási mozgásba is jött. Mindezen mozgásokat egymás után váltogatván a teremben minden irányban kalandozott, értetődően nem magára hagyatva, hanem a felső felületét gyöngéden érintő kezek által képzett láncolat hatása alatt.”

A bizarr jelenségre kissé nehézkes magyarázat született.

„...az emberek tagjai idegrendszerének izgékonyságához képest előbb vagy utóbb reszkető mozgást vesznek fel, ha folytonosan valamely kényelmetlen helyzetben tartatnak. Midőn a kezek reszketése már valamennyire növekedett, a láncolatot alakító kezeknek különirányú reszketései a rezgő testek rezgéseinek egymáshoz alkalmazkodási szabálya szerint lassanként összehangzókká, az az egyidősekké (és egyenirányuakká)

⁹ Az asztal-jártatáshoz, 1853. ápr. 16, Asztal-mozgásnak értelmezése, 1853. máj. 12.

lesznek, s mint ilyenek egy eredő erőt (vis resultans) állítanak elő, mely az asztal megmozdítá- sára már elégséges... Ha a kezek reszketései aképp egyezkednek egymással, hogy mind- annyan egy eredő erő létesítésére öszmunkálkodjanak, akkor az asztalnak ezen eredő irányában haladnia kell.”

A témával kimerítően foglalkozott a hazai tudomány leg- magasabb testülete is. A „Magyar Academiai Értesítő kis- gyűlésének” 1853. május 7-i beszámolója szerint

„...az asztalmazgási tűnemények kísérleti vizsgálatára Frommhold Károly orvosdoktor és Jedlik Ányos egyetemi tanár urak kérték fel. Bár az ajtóra kifüggesztett tábla ellenére összegyűlt számos idegenek által a kísérletek nem intéztet- hettek azon szigorú renddel, s nem észleltethettek azon teljes pontossággal, amely óhajtható volt, a négyszegű asztalok egy oldalról a másikra ingadoztak, a kereknek pedig mulékony forgásba jöttek: anélkül, hogy az illetők részéről mozgató szán- dékot föltennünk lehetett volna.

A magyar Tudós Társaság teremében elvégzett kísérletek az asztal mozgását kutatólag tétettek. Néhány az igencsak meg- lepő tapasztalatok közül:

- Három üveg pohárra helyezett fatányér jóval hamarabb hozatott mozgásba, mint bármelyik asztal.
- A fatányérra helyezett kalap, miután karimájára a kezek láncolata kevés ideig alkalmaztatott, a tányérral együtt forgó mozgásba jött.
- Egy hengerkalap tétetett az asztalra. Miután a láncolat a kalap karimájára kevés ideig működött volna, a kalap forgó mozgásba jött az asztal felett, s nem sokára maga az asztal is megkezdé forgását.
- Egy asztalra lószőrrel kitömött pamlagvánkoss tétetett; ez is kevés idő alatt forgásba jött, de mozgását az asztallal nem közlé.”

A tudós testület valójában nem sokra jutott a bizarr jelen- ségekkel, Jedlik is érezte, hogy az ő magyarázata sem túl

meggyőző. A folyóirathoz áradó olvasói levelek tömegé- nek lakonikus szerkesztői kommentár vetett véget:

„S e sorokkal bezárjuk ezúttal az asztaltáncz kérdését, arra kérvén tisztelt levelezőink s dolgozó társainkat, miszerint mind- addig, míg valamely felette fontos tapasztalás a jelen nézeteket megczáfolni nem képes – e tekintetben magukat további tudó- sításokkal fárasztani ne méltóztassanak.”

Laczik Bálint

Irodalomjegyzék

- [1] Takács V.: A különféle művességekről, Theophilus presbiter, Műszaki Könyvkiadó, 1986
- [2] Ferenczy V.: Jedlik Ányos István élete és alkotásai 1- 4. kötet
- [3] Holenda B.: Jedlik Ányos, Műszaki nagyjaink, Gépipari Tudományos Egyesület, 1967 Bp.
- [4] Mayer F.: Jedlik Ányos (1800-1895) mint ember, https://mek.oszk.hu/05200/05230/pdf/Jedlik_elete.pdf
- [5] Laczik B.: A „Széchenyi” katlanpattanása, Anyagvizsgálók Lapja 2022/IV. lapszám 103-105. o.
- [6] HERZOG Maschinenmuseum Neunkirchen/Saar honlapja: <https://www.herzog-maschinenmuseum.de/ausstellungsst%C3%BCcke/maschinen-ger%C3%A4te-vor-1920/langhobelmaschine-shanks-ca-1900/> (Megtekintés dátuma: 2024.10.08.)
- [7] Laczik B.: Igélyes csavarok és fogaskerek, Természet Világa 2006. 11. 506-509. o.
- [8] Opitz L.: Jedlik Ányos automatagépe, Technikatörténeti Szemle 7, 1973-74, 125-139. o.
- [9] Laczik B.: Jedlik Ányos rezgési készüléke, Technikatörténeti Szemle 1994, 63-80. o.
- [10] Laczik B.: Stevesonék tornyai, Anyagvizsgálók Lapja 2023/I. lapszám 57-59. o.
- [11] Jedlik Á.: Rumpelles Mihály pinczéinek beomlása Kőbányán, Akadémiai Értesítő 1864, 108-128 o.

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA ÚJRA NYOMTATOTT VÁLTOZATBAN

16 év után újra kézbe vehetik

az olvasók

az Anyagvizsgálók Lapját!

A lap újjászerveződött csapatának köszönhetően az első nyomtatott verzió **2022-től** elérhető.


A **nyomtatott kiadvány negyedévente** – teljesen megegyező tartalommal, mint az online letölthető számok – **előfizetéses formában** jelenik meg.

Amennyiben igényt tartana rá, kérem jelezze a MAROVISZ felé az alábbi email címen:

marovisz@marovisz.hu



Anyagvizsgálók Lapja keresztrejtvény



Vízszintes

1. 125 éve született magyar feltaláló

11. MAV
14. Győr latin neve, hibásan
15. Innivaló
17. Luxemburg autó jele
18. -nél párja
19. Tréfás ötlet
22. Időmérő javító
23. Nem mai
26. Előadás, rövid.
28. Bacon közepe!
29. Idő eleje!
30. Ipszilon!
31. Turista palack
34. Értelem
37. Aratás
38. Mezőgazdasági eszköz
39. Előd
41. Nemesgáz
42. Luxemburg autójele
43. Vízi növényzet
45. Sugár jele
46. Barnuló
49. Egyszerű háromértékű alkohol

52. Osztrák város

53. Ez
54. Kálium
55. Mozgásszervi betegség
57. Francia város
59. Rézeleje!
60. Szerencse
62. Adót, vámot szed
64. Motor eleje!
65. Római egy
66. Életét veszti
67. Erősít
68. Tavasz hónap rövidítése

Függőleges

1. Északi vízből származik
2. Ró
3. Társadalmi helyzet
4. Baranya megyei helység
5. Női név
6. Dátum rag
7. Nyilas
8. A magyar ábécé 43. betűje
9. A hosszúság jele
10. Óid kezdete!

11. 125 éve született magyar csillagász

12. Fás terület
13. Fémen
16. Állóvíz
20. Rugalmassági modulus
21. Elektronikai márka
24. Oktat
25. Pályaudvar rövid.
27. Kalocsa része!
32. Kiapadás része!
33. Eredendő szabály
35. Aláír
36. Lakitelek része
40. Kötőszó
42. Hátas
44. Váltóáram
47. RAW fájl vége!
48. Folyadékgyűjtő hely
50. Valós
51. Üres nem!
56. Angol kötőszó
58. Norvégia eleje
61. Igeköti
63. Névelő
67. Mutatószó
68. Ábécénk második betűje

A helyes megfejtők között a **KE-TECH Kft.** által felajánlott
ajándék kerül kisorsolásra.

A megfejtéseket az avilap.szerk@gmail.com email címre várjuk, ahol a tárgy mezőbe tüntesse fel a "Keresztrejtvény" kifejezést.

Beküldési határidő: **2024. december 5.**

A 2024/I. lapszám keresztrejtvényének nyertese: Fülöp Fruzsina

11. AGY

Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Konferencia pillanatképei





SAKÍTÓVIZSGÁLAT



KEMÉNYSÉGMÉRÉS




METALLOGRÁFIA



**RONCSOLÁSMENTES
VIZSGÁLAT**




**MIKROSZERKEZET-
VIZSGÁLAT**



**MŰANYAGOK
VIZSGÁLATA**



ANYAGÖSSZETÉTEL



KÁROSODÁSELEMZÉS



HEGESZTÉS

**TECHNOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK**

HŐKEZELÉS

LÉZERES VÁGÁS

M-A-E

MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE

mae2012.hu

